

TYTAN PROFESSIONAL

BITUMITIIVISTYSNAUHA KATOILLE 10 cm x 10 m alumiini



Itseliimautuva bituminen vedeneristysteippi, joka on suojattu alumiinikalvolla. Voimakas liimapinta tekee siitä erinomaisen ratkaisun kaikkien kattopintojen tiivistämiseen, vedeneristämiseen ja suojaamiseen.

EDUT

- Monikäyttöinen ja helppokäyttöinen
- Joustava
- Erinomainen UV- ja säänkestävyys
- Hyvä alkutartunta ja tiivis sauma
- Erinomainen tartunta useisiin materiaaleihin, kuten betoniin, kiveen ja metalleihin

SUOSITELTU KÄYTTÖ

- Kattopeltien viimeistely: savupiiput, räystäät, kourut, kattoikkunat ja kattolyhdyt
- Yksityiskohtien ja eri katemateriaalien liitosten tiivistys
- Vuotojen korjaaminen katteissa ja sadevesijärjestelmän osissa (kourut, metalliputket)
- Kattorakenteiden osien tiivistys (sadevesi-, ilmanvaihto-, ilmastointi- ja savuhormikanavat)

TEKNISET TIEDOT

Parametri	Arvo
Pinta-alayksikköä kohti laskettu massa [kg/m ²]	1,5 ± 0,2
Nauhan kokonaispaksuus [mm]	1,5 ± 0,2
Suoruus [mm/10 m]	20
Pehmenevä piste [°C]	≥85
Palokäyttäytyminen: Luokka E	+

Kylmätaivutuskäyttäytyminen [°C]	- 20
Vesitiiviys: läpäissyt testin	+
Repäisylujuus [N]	>30
Vesihöyryn läpäisevyys Sd [m]	1500
Liimauslujuus [N/mm]	>60/25
Vetolujuus [N/mm]	150/50
Käyttölämpötila [°C]	+5 - +45
Lämmönkestävyys levityksen jälkeen [°C]	-40 - +90

KÄYTTÖOHJEET

Lue ennen käyttöä huolellisesti pakkauksessa olevat ohjeet ja noudata niitä.

Pintojen valmistelu

- Pinnan tulee olla puhdas, kuiva ja rasvaton. Poista pöly, ruoste ja muut epäpuhtaudet, jotka voivat heikentää tarttuvuutta alustaan.
- Huokoiset ja pölyiset alustat on esikäsiteltävä pohjamaalilla (noin 200 ml/m²), jotta saavutetaan optimaalinen tarttuvuus.

Käyttö

- Teippi on itseliimautuva ja vulkanoituu kylmässä.
- Suositeltu levityslämpötila on +5°C – +45°C.
- Levitä teippiä samalla kun poistat suojakalvon.
- Kattotiivistysnauha on painettava tiukasti kiinni levityksen jälkeen.
- Vältä onteloiden (kuplien) muodostumista.
- Teippiosien liitoskohdat tulee limittää vähintään 25 mm.
- Jos teippiä käytetään useampaa kerrosta, niiden päällekkäisyyden on oltava vähintään 50 mm.

Huomiot / rajoitukset

- Teippi tarttuu tiettyihin PVC -pintoihin. Testaa teipin tarttuvuus kiinnittämällä pieni pala teippiä pieneen alueeseen ennen lopullista asennusta.
- Älä levitä tuotetta alustoille, jotka on tarkoitettu jalankulkijoiden tai ajoneuvojen liikenteelle.

KULJETUS / VARASTOINTI

Säilytä alkuperäispakkauksessa lämpötilassa +10°C ja +30°C, suojattuna kosteudelta ja suoralta auringonvalolta.

TURVALLISUUS JA TERVEYS

Kaikki kirjalliset tai suulliset tiedot, suositukset ja ohjeet annetaan parhaan tietomme, testiemme ja kokemuksemme perusteella, vilpittömässä mielessä ja valmistajan periaatteiden mukaisesti. Jokaisen tämän materiaalin käyttäjän on varmistettava kaikin mahdollisin keinoin, mukaan lukien lopputuotteen tarkastaminen asianmukaisissa olosuhteissa, että toimitetut materiaalit soveltuvat niiden käyttötarkoitukseen. Valmistaja ei ole vastuussa mistään menetyksistä, jotka johtuvat valmistajan materiaalien epätarkasta tai virheellisestä käytöstä.