

TYTAN PROFESSIONAL Nestemäinen Kumi Aerosolimuodossa 400 ml musta



Flexi Gum nestemäinen kumi aerosolimuodossa on helppokäyttöinen tuote vuotojen ja halkeamien nopeaan täyttämiseen ja tiivistämiseen. Se muodostaa elastisen, vedenpitävän kerroksen, joka estää kosteuden tunkeutumisen ja korroosion muodostumisen.



EDUT

- Soveltuu useimmille pinnoille, kuten metallille, sinkitylle teräkselle, alumiinille, betonille, puulle ja keramiikalle sekä bitumikattojen ja muurattujen pintojen käsittelyyn
- Voidaan maalata päälle (vesi-, lateksi- tai öljypohjaisella maalilla)
- Nopeasti kuivuva
- Suojaa kosteudelta ja korroosiolta
- Helppo ja nopea levittää

SUOSITELTU KÄYTTÖ

- Vuotojen ja halkeamien täyttämiseen ja tiivistämiseen
- Useilla eri pinnoilla, kuten metallilla, keramiikalla, alumiinilla, sinkityllä teräksellä, PVCä, betonilla ja bitumimateriaaleilla

TEKNISET TIEDOT

Parametri	Arvo
Päällysteen ulkonäkö: matta	+
Alustava kovettumisaika [min]	20-30
Täydellinen kovettumisaika [h]	72

Arvioitu kapasiteetti (70 µm)	0,8m ² /400ml
Väri	Arvo
Musta	+
Käyttö olosuhteet	Arvo
Käyttölämpötila [°C]	+5- +25
Lämpötila [°C]	+ 5- +25

KÄYTTÖOHJEET

Ennen käyttöä on luettava käyttöturvallisuustiedotteessa esitetyt turvallisuusohjeet.

Pintojen valmistelu

- Puhdista ja rasvattomu pinta. Poista lika sekä irtonaiset maali-, ruoste- ja muut jäännökset. Odota, kunnes pinta on täysin kuiva.
- Suojaa likaan altistuvia pintoja.
- Tee koesuihkutus.

Tuotteen valmistelu

- Ravista tölkkiä voimakkaasti noin 1 in ajan.

Käyttö

- Laita suojahanskat käsiin
- Pidä purkkia levityksen aikana noin 15-30 cm:n päässä suojattavasta pinnasta.
- Levitä kerros lyhyillä vedoilla.
- Tuotetta suositellaan levitettäväksi kahdessa kerroksessa. Ensimmäisen kerroksen tulisi olla ohuempi.
- Noin 15-30 minuutin kuluttua levitä toinen, paksumpi kerros.
- Suuremmissa raoissa on suositeltavaa levittää tuotetta paikallisesti, juuri niin paljon kuin raon täyttämiseen tarvitaan. Voit käsin (liinalla tai käsineellä) levittää pinnoitetta niin, että kumi painuu halkeaman keskelle, ja levittää kumia sitten vielä kerran.

Työn päättyessä

- Kun olet lopettanut käytön, käännä tölkki ylösalaisin, paina suutinta ja pidä sitä painettuna 2-3 sekuntia venttiilin puhdistamiseksi.
- Pyyhi suutin puhtaaksi tuotteen jäämistä.

Huomiot / rajoitukset

- Pintaa ei saa kuumentaa, pinnan enimmäislämpötila on +25°C.

KULJETUS / VARASTOINTI

Pakkauksessa on mainittu viimeinen käyttöpäivä ja eränumero.

Säilytä alkuperäispakkauksessa pystyasennossa (venttiili ylöspäin) kuivassa paikassa lämpötilassa +5°C – +25°C.

Tuotepakkauksia ei saa säilyttää yli + 50°C:n lämpötiloissa eikä avotulen lähellä. Tölkkiä ei saa litistää tai puhkaista, vaikka se olisi täysin tyhjä.

Älä säilytä tai kuljeta tuotetta auton matkustamossa. Kuljeta vain tavaratilassa.

TURVALLISUUS JA TERVEYS

Kaikki kirjalliset tai suulliset tiedot, suositukset ja ohjeet annetaan parhaan tietomme, testiemme ja kokemuksemme perusteella, vilpittömässä mielessä ja valmistajan periaatteiden mukaisesti. Jokaisen tämän materiaalin käyttäjän on varmistettava kaikin mahdollisin keinoin, mukaan lukien lopputuotteen tarkastaminen asianmukaisissa olosuhteissa, että toimitetut materiaalit soveltuvat niiden käyttötarkoituksiin. Valmistaja ei ole vastuussa mistään menetyksistä, jotka johtuvat valmistajan materiaalien epätarkasta tai virheellisestä käytöstä.

Tuote on syttyvää. Kaikki työt on suoritettava hyvin tuuletetussa tilassa, kaukana syttymislähteistä. Tupakointi on kielletty. Liimaa on säilytettävä syttyvien aineiden säilytysääntöjen mukaisesti. Yksityiskohtaiset tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta (SDS).