

Klej przeznaczony do klejenia na zimno drewna z drewnem, materiałami drewnopochodnymi, tkaninami i papierem. Po utwardzeniu daje trwałą i elastyczną spoinę.

ZALETY

- ▶ trwała spoina
- ▶ szybko osiąga wytrzymałość końcową
- ▶ nie zawiera rozpuszczalników
- ▶ neutralny zapach
- ▶ niepalny



ZASTOSOWANIE

- ▶ klejenie montażowe mebli, różnych gatunków drewna krajowego, sklejki, płyt wiórowych i innych materiałów drewnopochodnych
- ▶ klejenie stykowe drewna miękkiego, płyt wiórowych

DANE TECHNICZNE

Parametr	Wartość
Czas otwarty	ok 10 min *
Czas prasowania	15 - 20 min (+20°C)
Czas pełnego utwardzenia	24 h *
Temperatura pracy	od +12°C do +30°C
Odporność termiczna po utwardzeniu	do +60°C
Wydajność	0,15 - 0,20 kg/m ²

Wszelkie podane parametry bazują na próbach i testach laboratoryjnych zgodnych ze standardami wewnętrznymi producenta i silnie zależą od warunków utwardzania się produktu (temperatury opakowania, otoczenia, podłoża, jakości użytego sprzętu oraz umiejętności osoby aplikującej produkt).* Mierzone w temp. +23°C i wilgotności względnej 50%. Niższa temp. i wilgotność oraz większa grubość spoiny wydłużają czas utwardzania.

SPOSÓB UŻYCIA

Przed przystąpieniem do aplikacji zapoznaj się z instrukcją bezpieczeństwa podaną w karcie charakterystyki produktu.

Przygotowanie podłoża

- Klejone powierzchnie oczyścić, odtłuścić i osuszyć.
- Wilgotność klejonego drewna nie może przekraczać 10-12%.

Aplikacja

- Nałożyć cienką warstwę kleju na jedną z klejonych powierzchni.
- Następnie połączyć klejone powierzchnie i silnie docisnąć w prasie lub ścisnąć.

Czyszczenie

- Narzędzia oraz wszelkie zabrudzenia czyścić wodą natychmiast po zakończeniu pracy (przed utwardzeniem kleju).
- Po utwardzeniu klej można usunąć tylko mechanicznie

OGRANICZENIA STOSOWANIA

- Unikać bezpośredniego kontaktu ze stalą ze względu na ryzyko wystąpienia korozji lub czernienie połączeń.

PRZECHOWYWANIE

Data ważności i numer partii na opakowaniu.

Produkt przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze od +5°C do +30°C.

DANE KATALOGOWE

Indeks	Alias	Pojemność	Opakowanie	Szt. w kartonie	KOD EAN
10002928	KLN-VC----004	40 ml	tubka	30	590 3518 03927 0
10025366	KLN-VC----020	200 g	butelka	12	590 3518 03928 7
10002926	KLN-VC----100	1 kg	wiadro	6	590 3518 03929 4
10002929	KLN-VC----550	5,5 kg	wiadro	---	590 3518 03930 0
10002927	KLN-VC----#20	20 kg	wiadro	---	590 3518 03931 7

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Chronić przed dziećmi. Należy przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy.

PRZED ZASTOSOWANIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z KARTĄ CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU I PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ NA OPAKOWANIU.

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.