

SBS KLEJ MONTAŻOWY



Karta techniczna wyrobu. Data aktualizacji 27.11.2023

Jednoskładnikowy klej montażowy na bazie kauczuków syntetycznych w rozpuszczalnikach organicznych. Klej jest przeznaczony do różnorodnych prac montażowych i wykończeniowych w budownictwie.



ZALETY

- ▶ wysoka siła wiązania
- ▶ odporny na wilgoć
- ▶ doskonała przyczepność
- ▶ elastyczna spoina

ZASTOSOWANIE

- ▶ klejenie wewnątrz i na zewnątrz listew przypodłogowych, paneli ściennych, elementów wykończeniowych wykonanych z materiałów: drewnianych, drewnopochodnych (MDF, HDF), PVC
- ▶ łączenie innych elementów i materiałów takich jak: drewno, szkło, metal, PVC, ceramika w dowolnej kombinacji
- ▶ klejenie elementów dekoracyjnych, prace hobbystyczne, drobne naprawy

NORMY I CERTYFIKATY

Krajowa Ocena Techniczna nr: ITB-KOT-2019/0912 wydanie 2 + Aneks nr 1



DANE TECHNICZNE

Parametr	Wartość
Kolor	beżowy
Konsystencja	gęsta pasta
Czas pracy	10 – 15 min
Czas pełnego utwardzenia	72 h *
Odporność temperaturowa (po utwardzeniu)	od -20°C do +60°C
Zużycie	300 - 500 g/m ²
Warunki aplikacji	
Temperatura aplikacji	od +10°C do +30°C
Optymalna temperatura klejenia	od +15°C do +20°C
Optymalna względna wilgotność powietrza	60 %

Wszystkie podane parametry bazują na próbach i testach laboratoryjnych zgodnych ze standardami wewnętrznymi producenta i silnie zależą od warunków utwardzania się produktu (temperatury opakowania, otoczenia, podłoża, jakości użytego sprzętu oraz umiejętności osoby aplikującej produkt). * Mierzone w temp. +23°C i wilgotności względnej 50 %. Niższa temp. i wilgotność oraz większa grubość spoiny wydłużają czas utwardzania.

SPOSÓB UŻYCIA

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa przedstawioną w karcie charakterystyki.

Przygotowanie podłoża

- Klejone powierzchnie muszą być równe, suche, wolne od zanieczyszczeń i substancji utrudniających klejenie.

Aplikacja

- Wylot z kartusza odciąć powyżej gwintu i wkręcić na niego końcówkę aplikacyjną, przyciętą pod odpowiednim kątem.
- Klej nanosić liniami lub punktowo na podłoże lub przyklejany materiał.
- Natychmiast po naniesieniu połączyć klejone elementy lekko przesuwając je względem siebie, następnie rozłączyć, odczekać 3-5 minut i ponownie połączyć, mocno dociskając.
- Pozycję elementu można lekko skorygować bez rozłączania w czasie 2-3 minut od momentu połączenia.

Czyszczenie

- Narzędzia i wszelkie zabrudzenia przed utwardzeniem kleju czyścić acetonem lub benzyną ekstrakcyjną.
- Po utwardzeniu klej można usunąć tylko mechanicznie.
- NIE MYĆ RĄK ROZPUSZCZALNIKAMI ORGANICZNYMI.

OGRANICZENIA STOSOWANIA

- Unikać kontaktu kleju z wodą, póki klej nie zwiąże.
- Nie stosować do PE, PP, teflonu i powierzchni stale narażonych na działanie wody.
- Rekomendowane jest przeprowadzenie wstępnych testów adhezji przed rozpoczęciem klejenia.
- Nie nadaje się do powierzchni wrażliwych na rozpuszczalniki.

PRZECHOWYWANIE

Data ważności i numer partii na opakowaniu.

Produkt przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym miejscu, zabezpieczając przed mrozem i przegrzaniem w temperaturze od +5°C do +25°C.

DANE KATALOGOWE

Pojemność	Opakowanie	Ilość sztuk w kartonie	Alias	Indeks	Kod EAN
280 ml	kartusz	12	KLT-EL-SP-028	10041178	590 2120 17118 7

SBS KLEJ MONTAŻOWY



Karta techniczna wyrobu. Data aktualizacji 27.11.2023

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Chronić przed dziećmi. Należy przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy.

PRZED ZASTOSOWANIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z KARTĄ CHRAKTERYSTYKI PRODUKTU I PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ NA OPAKOWANIU.

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.

Selena S.A.
ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław, Poland
tel. +48 71 78 38 301, e-mail: kontakt@selena.com, www.tytan.com
Selena Contact Center: 801 350 500, BDO: 000015312

