

Tytan Professional DODATEK LETNI do tynków

Dodatek letni do tynków TYTAN PROFESSIONAL umożliwia prowadzenie prac tynkarskich na elewacji, z wykorzystaniem tynków marki TYTAN PROFESSIONAL, w warunkach podwyższonych temperatur podłoża: od +25°C do +35°C i przy wilgotności powietrza poniżej 60%.

ZASTOSOWANIA

Dodawany do tynków akrylowych, zolokrzemowych, hybrydowych SISI i silikonowych marki TYTAN PROFESSIONAL.

ZALETY

Wpływa na późniejsze rozpoczęcie etapu wiązania i wysychania powłoki.
Umożliwia prowadzenie prac tynkarskich w temperaturach do + 35°C
Poprawia właściwości aplikacyjne tynków
Zmniejsza tendencję do tworzenia tzw. kraterów („dziurek”) w procesie schnięcia
Nie wpływa na zmianę koloru powłoki wykończeniowej

WARUNKI APLIKACJI

Temperatura stosowania (podłoża, powietrza, materiałów) [°C]	(+) 25 – (+) 35
--------------------------------------------------------------	-----------------

SPOSÓB UŻYCIA

Przed przystąpieniem do aplikacji zapoznaj się z instrukcją bezpieczeństwa podaną w MSDS-ie.

1. PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

- Dodatek letni do tynków TYTAN PROFESSIONAL jest produktem gotowym do użycia.
- Przed dodaniem do tynku należy go dość energicznie wstrząsać (ok. 30 sek.).
- Tuż przed samą aplikacją tynku, środek należy wlać bezpośrednio do wybranego tynku dyspersyjnego, a następnie zawartość wiadra dokładnie wymieszać mechanicznie, np. za pomocą mieszadła wolnoobrotowego, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji (rekomendujemy aby czas mieszania był do 5 min.).

2. APLIKACJA

- Dodatek letni do tynków TYTAN PROFESSIONAL należy wlać do tynku bezpośrednio przed aplikacją.
- Do aplikacji tynku można przystąpić dopiero po bardzo dokładnym wymieszaniu komponentów.

3. OGRANICZENIA / UWAGI

- Efekty działania są uzależniona od temperatury podłoża i otoczenia, siły wiatru oraz od wilgotności powietrza.
- Podczas stosowania wilgotność względna powietrza powinna wynosić poniżej 60%.
- Podłoże nie może być narażone na bezpośrednie nasłonecznienie, deszcz i wiatr, również bezpośrednio po aplikacji.
- Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
- Produkt przeznaczonych wyłącznie do profesjonalnego użytku

DANE TECHNICZNE

Kolor	
mleczno-biały	+
Zużycie	max. 1 butelka (250 ml) na wiadro 25kg tynku
Gęstość względna [g/cm ³]	ok. 0,98
Lepkość [mPa·s]	ok. 1000
Opakowanie	Jednostkowe: butelka plastikowa 250 ml z żółtą nakrętką Zbiorcze: karton 12 sztuk

Wszelkie podane parametry bazują na próbach i testach laboratoryjnych zgodnych ze standardami wewnętrznymi producenta i silnie zależą od warunków utwardzania się produktu (temperatury opakowania, otoczenia, podłoża, jakości użytego sprzętu oraz umiejętności osoby aplikującej produkt).

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Dodatek letni do tynków TYTAN PROFESSIONAL należy przewozić i przechowywać w kartonach, na paletach, w oryginalnych, nieuszkodzonych i szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze dodatniej (min. 10°C, rekomendowana powyżej 15°C). Tak przechowywany produkt posiada okres przydatności do użycia 6 miesięcy, licząc od daty produkcji.

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Szczegółowe informacje znajdują się w MSDS u producenta.

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału



powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.