

TYTAN PROFESSIONAL Wysokoelastyczny odkształcalny żelowy mocny klej z włóknami FIBERGEL SUPERFLEX

Wysokoelastyczny żelowy mocny klej z włóknami do płytek klasy C2 TE S1, o zmniejszonym spływie, wydłużonym czasie otwartym, odkształcalny. Klej FIBERGEL SUPERFLEX przeznaczony jest do przyklejania płytek o dowolnym formacie. Klej FIBERGEL SUPERFLEX przeznaczony jest do skutecznego przyklejania wszystkich rodzajów ściennych i podłogowych płytek ceramicznych, glazury, terakoty, klinkieru, gresu, mozaiki, płytek lastrykowych i cementowych, płytek z kamienia naturalnego niewrażliwych na przebarwienia oraz konglomeratów kamiennych. Klej dedykowany jest na każde typowe oraz wymagające podłoże tj.: płyta OSB, stare płytki ceramiczne; wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń w tym baseny, balkony i tarasy, podłogi ogrzewane, kuchnie, łazienki, baseny, elewacje, ciągi komunikacyjne, podłoża narażone na duże obciążenia.



ZALETY

- FIBERGEL TECHNOLOGY – połączenie technologii żelowej ze zbrojeniem włóknami
- wysokoelastyczny, odkształcalny S1
- wzmocniony włóknami
- NO LIMIT - do wszystkich formatów płytek
- 3 w 1 - klej rozplwny, średniowarstwowy lub warstwa wyrównująca
- doskonały rozplw pod płytką
- konsystencja dostosowana do potrzeb wykonawcy
- na podłoża odkształcalne
- na podłoża krytyczne – płytka na płytkę, płyty OSB
- temperatura aplikacji do +35 °C
- idealna przyczepność do wszystkich hydroizolacji w systemach do płytek TS

ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE

- przeznaczony na każde typowe oraz wymagające podłoże, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń; w tym balkony i tarasy, podłogi ogrzewane, kuchnie, łazienki, baseny, elewacje, ciągi komunikacyjne oraz posadzki silnie obciążone
- zalecane podłoża: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, jastrychy cementowe i anhydrytowe (również ogrzewane), sztywne podłogi drewniane i drewnopochodne w tym OSB oraz stare okładziny z płytek ceramicznych
- klej nadaje się także na powierzchnię wykonaną z betonu komórkowego, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych i wapienno-piaskowych
- klej posiada idealną przyczepność do wszystkich hydroizolacji w systemach do płytek TS

NORMY / ATESTY / CERTYFIKATY

Produkt spełnia wymagania:

- PN-EN 12004+A1:2012

Informacje dodatkowe

- Karta Charakterystyki
- Produkt posiada klasę C2TES1 – klej cementowy o podwyższonych parametrach, ograniczonym spływie, wydłużonym czasie otwartym, odkształcalny

TABELE

FORMAT PŁYTKI

Rozmiar	NO LIMIT
Powierzchnia	bez limitu

RODZAJE PODŁOŻA

Podłóża narażone na duże obciążenia mechaniczne	+
Z ogrzewaniem podłogowym	+
Z hydroizolacją	+
Jastrych cementowy	+
Jastrych anhydrytowy	+
Beton	+
Beton komórkowy	+
Mur z ceramiki	+
Tynk cementowy	+
Tynk gipsowy	+
Płytką na płytkę	+
OSB	+
Płyty g-k	+

RODZAJE PRZYKLEJANYCH ELEMENTÓW

Glazura/ terakota	+
Klinkier	+
Gres	+
Ciemny kamień naturalny *	+ *po wcześniejszym wykonaniu testu aplikacyjnego
Płytki szklane	+
Płytką z lastryko	+
Płytką cementowa	+
Płytką SLIM	+

MIEJSCE ZASTOSOWANIA

Łazienki	+
Kuchnie	+
Korytarze	+
Ciągi komunikacyjne	+
Garaże i warsztaty	+
Pomieszczenia przemysłowe	+
Tarasy	+
Balkony i loggie	+
Elewacje	+
Baseny	+
Pomieszczenia wilgotne (sauna, pralnia,, szatnia basenowa)	+

DANE TECHNICZNE

Parametr (+23°C/50% RH)	Wartość
Proporcja mieszania [l/kg]	0,25 - 0,34
Czas gotowości zaprawy do użycia po wymieszaniu z wodą [h]	6
Czas otwarty [min]	30
Czas korekty [min]	40
Fugowanie ścian [h]	12
Fugowanie podłóg [h]	12
Użytkowanie częściowe [dni]	2
Użytkowanie pełne [dni]	14
Spływ [mm]	≤0,5
Orientacyjne zużycie na 1mm grubości [kg/m ²]	1,3
Minimalna grubość warstwy [mm]	2

Maksymalna grubość warstwy [mm]	15
Reakcja na ogień	A2-S1, d0
Przyczepność początkowa [MPa]	≥1
Przyczepność po zanurzeniu w wodzie [MPa]	≥1
Przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania [MPa]	≥1
Przyczepność po czasie otwartym [MPa]	≥0,5
Przyczepność po starzeniu termicznym [MPa]	≥1
Warunki aplikacji	Wartość
Temperatura aplikacji [°C]	5 - 35
Kolor	Wartość
Szary	+
Opakowanie	Wartość
Opakowanie 25 kg	+

SPOSÓB UŻYCIA

Przed przystąpieniem do aplikacji zapoznaj się z instrukcją bezpieczeństwa podaną w MSDS-ie.

Przygotowanie podłoża

- Podłoże powinno być stabilne, równe, nośne, suche, oczyszczone z warstwy kurzu, brudu, wapna, oleju, tłuszczu, wosku, a także resztek farb olejnych i emulsyjnych.
- Stare, kruszące i pylące podłoża oraz podłoża o dużej nasiąkliwości należy zagruntować gruntem do powierzchni chłonnych.
- Podłoża powinny być odpowiednio wysezonowane.
- Jeżeli technologia nie wskazuje inaczej to: powierzchnie betonowe powinny mieć, co najmniej 3 miesiące i wilgotność \leq 4%, tynki i jastrychy cementowe co najmniej 28 dni i wilgotność \leq 4%, podłoża anhydrytowe wilgotność \leq 0,5%, tynki i podłoża gipsowe powinny mieć \leq 1% wilgotności.
- Nieznaczne nierówności (do 15 mm) można wyrównać klejem, większe szpachlą wyrównującą.

Przygotowanie produktu

- Zaprawę przygotowuje się przez wsypanie całej zawartości worka (25 kg) do odmierzonych dokładnie ilości (6,25-8,5 litra) czystej i chłodnej wody i wymieszanie za pomocą mieszarki wolnoobrotowej z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji bez grudek.

5/7

- Zaprawa nadaje się do użycia po upływie ok. 5 minut i ponownym wymieszaniu.
- Tak przygotowaną zaprawę należy wykorzystać w ciągu 6 godzin.
- W przypadku zgęstnienia nie dodawać wody, lecz ponownie wymieszać.

Aplikacja

- Klej można stosować zarówno w cienkiej jak i średniej warstwie (do 15 mm).
- Cienką warstwę kleju należy wetrzeć w podłoże gładką stroną pacy stalowej, a następnie nałożyć grubszą warstwę kleju rozprowadzając ją po całej powierzchni ząbkowaną krawędzią pacy, zachowując kąt nachylenia 45-60° do podłoża.
- Wielkość zębów pacy należy dopasować do wielkości płytek i nierówności podłoża.
- Powierzchnia z nałożonym klejem powinna być dopasowana do możliwości ułożenia płytek tak, aby nie został przekroczony czas otwarty kleju.
- Po rozprowadzeniu kleju należy przyłożyć płytkę jak najbliżej poprzedniej, a następnie docisnąć ją i przesunąć tak, aby powstała spoina żądanej szerokości.
- Nie należy moczyć płytek przed klejeniem.
- W przypadku układania płytek na powierzchniach pionowych, płytek dużego i wielkiego formatu oraz w miejscach narażonych na stałe zawilgocenie, mróz, lub duże obciążenia (tarasy, balkony, baseny, hale magazynowo-sklepowe, itp.) zaleca się metodę kombinowaną.
- W tym celu zaprawę należy nanieść zarówno na podłoże, jak i na całą powierzchnię montażową płytki.
- W przypadku układania płytek na powierzchniach poziomych (tarasy, balkony, przedpokoje, hale magazynowo-sklepowe, przedpokoje itp.) należy stosować klej w konsystencji rozplwnej.
- Klej należy rozprowadzać na podłożu stosując pacę z zębami półokrągłymi.
- Zaprawa powinna wypełnić ok. 100% powierzchni pod płytką.
- Czas korekty płytki wynosi ok. 40 minut od momentu jej przyklejenia.
- Płytki można spoinować po ok. 12 godzinach na ścianach i podłogach.
- Pełną wytrzymałość użytkową zaprawa uzyskuje po upływie 14 dni.
- Dopuszczalny jest ruch pieszki i obciążenia statyczne nieprzekraczające 150 kg/m² po upływie 2 dni.

Ograniczenia / uwagi

- Produkt należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta.

OGRANICZENIA / UWAGI

Wszystkie dane odnoszą się do temperatury podłoża, otoczenia i materiału 23±2 °C oraz wilgotności względnej powietrza 50±5%. Wszelkie podane parametry bazują na próbach i testach laboratoryjnych zgodnych ze standardami wewnętrznymi producenta i silnie zależą od warunków utwardzania się produktu (temperatury opakowania, otoczenia, podłoża, jakości użytego sprzętu oraz umiejętności osoby aplikującej produkt).

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Zaprawę należy przewozić i przechowywać w suchych warunkach na paletach i w oryginalnych, nie uszkodzonych opakowaniach. Tak przechowywany produkt posiada okres przydatności do użycia 12 miesięcy. Chronić przed wilgocią.

Data ważności i numer partii na opakowaniu.

DANE KATALOGOWE

Pojemność nominalna / wielkość / rozmiar	Kolor	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Numer katalogowy	Indeks	Kod EAN
25 kg	cementowy szary	1	ECC-ECTAMR1-TP-49-kg-25-035	10047392	5902120191963

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.

Szczegółowe informacje znajdują się w MSDS u producenta.