



TYTAN PROFESSIONAL All Season Std PU Foam ERGO 750 ml BG-CZ-HU-RO-SK

Еднокомпонентна полиуретанова пяна, втърдяваща се от влажността на въздуха. Пяната е произведена според изискванията на ISO 9001:2015.

ПРИЛОЖЕНИЕ

- ++ ЗАПЪЛВАНЕ НА ПРАЗНИ ПРОСТРАНСТВА, ПУКНАТИНИ, ДУПКИ, ПРИ МОНТИРАНЕ НА ТРЪБНИ ИНСТАЛАЦИИ
- ++ ИЗОЛАЦИЯ НА ПОКРИВ, СТЕНИ И ПОДОВИ ФУГИ
- + УПЛЪТНЕНИЕ НА РАМКИ НА ПРОЗОРЦИ
- + УПЛЪТНЕНИЕ НА РАМКИ НА ВРАТИ
- + ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ
- + АКУСТИЧНА ИЗОЛАЦИЯ
- +++ пяна, предназначена/препоръчана за това приложение; ++ пяна, подходяща за това приложение; + пяна, отговаряща на базовите изисквания за пяна; - не е препоръчителна за това приложение

ПРЕДИМСТВА

- ДОБИВ НА ПЯНАТА
- НАЛЯГАНЕ НА ПЯНАТА
- ПОСЛЕДВАЩА ЕКСПАНЗИЯ НА ПЯНАТА
- ПОЖАРОУСТОЙЧИВОСТ НА ПЯНАТА
- ▲▲▲ МУЛТИПОЗИЦИЯ НА ПЯНАТА
- АДХЕЗИЯ КЪМ ОСНОВАТА
- ▲▲▲ високо; ▲▲ увеличаващо; ■ нормално; ▼▼ намаляващо; ▼▼▼ ниско; - не е приложимо

УСЛОВИЯ ЗА РАБОТА

Температура на флакон/апликатор [°C] (оптимално +20°C)	+5 - +30
Температура на основата/околната среда [°C]	-10 - +30

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Преди употреба прочетете указанията за безопасна употреба в края на техническата карта и листа за безопасност.

1. ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Пяната осигурява идеална адхезия към типични строителни материали като: тухли, бетон, мазилки, дърво, метали, топлоизолация, твърдо PVC и полиуретан.

- Работната основа трябва да бъде чиста и обезмаслена.

V01 (SAS002) 2016.04.12

Printed: 2019.11.19

1 / 4



- Работната основа трябва да бъде напръскана с вода при температура на полагане над 0°C.
- Защитете повърхностите от случайно замърсяване от пяната.

2. ПОДГОТОВКА НА ПРОДУКТА

- Твърде студен флакон трябва да бъде загрят до стайна температура чрез потапяна в топла вода с температура до 30 °C или да бъде оставен на стайна температура минимум 24 часа преди работа.

3. АПЛИКАЦИЯ

- Поставете предпазните ръкавици.
- Разклатете интезивно флаконът(10-20 сек. с дъното нагоре) за старателно смесване на компонентите.
- Огънете лоста на апликатора и го заключете на щифта.
- Завийте апликатора на флакона.
- Работната позиция на флакона е “винтил надолу”, но при флакон с температура > 15°C може да работите с пяната в каквато и да е работна позиция.
- Ако започне да излиза само газ от флакона, нанасянето трябва да спре. Разклатете флакона отново и започнете отново дейността.
- Вертикални дупки трябва да бъдат запълвани с пяна, започвайки от долу нагоре.
- Не запълвайте цялото пространство- пяната ще си увеличи обема.
- В случай на уплътняване на дограма, пространства от>3 см не са препоръчителни, Пространства от >5 см не са приемливи. Слововете по-широки от 3 см се запълват от долу нагоре, от едната стена до другата редувайки формиране на зигзаг.
- Ако прекъснете работа за повече от 5 минути, огънете сламката и я заключете на щифта.
- В случай на засъхнала пяна на апликатора, отрежете върха на апликатора, което ще ви позволи да продължите работа с пяната.

4. СЛЕД ПРИКЛЮВАНЕ НА РАБОТА

- Незабавно след пълното втърдяване на пяната трябва да се осигури нейната защита от UV лъчение с мазилка, боя или силикон.
- След приключване на работа с пяната, огънете сламката два пъти и я заключете на щифта. Спазвайки инструкциите за работа и правилното съхранение на продукта ще позволи многократно използване на пяната до 60 дни.

5. ЗАБЕЛЕЖКИ / РЕСТРИКЦИИ

МОНТАЖ НА РАМКИ НА ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ, БЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕХАНИЧНИ КОНЕКТОРИ Е ЗАБРАНЕНО. ЛИПСАТА НА МЕХАНИЧНИ КОНЕКТОРИ МОЖЕ ДА ДЕФОРМИРА МОНТИРАНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ.

- Процесът на съхнене е зависим от температурата и влажността на въздуха. Спадането на температурата на околната среда до 24 часа след апликацията под минималната работна температура може да има ефект върху качеството и/или коректността на уплътнението.
- Прибръзани опити без предварителна обработка може да имат не обратими последици в структурата на пяната и нейната стабилност, както и може да има влошаващ ефект върху характеристиките на пяната.



- Пяната демонстрира липса на адхезия към полиетилен, полипропилен, полиамид, силикон и тефлон.
- Прясна пяна трябва да бъде премахвана с чистител за полуретанова пяна.
- Втвърдена пяна може да се острани само механично (напр. с нож).
- Качеството и техническото състояние на използвания апликатор оказват влияние върху параметрите на крайния продукт.
- Пяната не трябва да бъде използвана в пространства без достъп на пресен въздух и слаба вентилация или на места, изложени на директно слънцегреене.
- Производителят препоръчва използването на лепилото веднъж (на един път), защото в случай на изсъхване на лепилото в апликатора, бъдеща употреба ще бъде невъзможна.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвят	
Жълт	+

Параметър (+23°C/ 50% влажност) ¹⁾	Стойност
Обем на свободно екструдиране [l] (RB024)	33 - 42
Обем на екструдиране в дупка (RB024) ²⁾	21 - 27
Обем на вторично разширяване [%] (TM1010-2012**)	160 - 200
Време на образуване на коричка [min] (TM 1014-2013**)	≤ 10
Време за изрязване (TM 1005-2013**) ³⁾	≤ 60
Пълно време за втвърдяване [h] (RB024)	24
Коефициент на топлопроводимост (λ) [W/m*K] (RB024)	0,036
Устойчивост на размерите [%] (TM 1004-2013**)	≤ 5
Клас на горимост (DIN 4102)	B3
Клас на горимост (EN 13501-1:2008)	F
Акустична изолация [dB] (EN ISO 10140)	≥ 62

1) Всички предоставени параметри са базирани на лабораторни тестове, спазвайки вътрешните производствени стандарти и са силно зависими от условията за втвърдяване на пяната (температура на околната среда, температура на основата, качеството на използваната екипировка и уменията на човека, който работи с пяната)

2) Стойността е дадена за дупка с размери 35*1000*35 (широкина*дължина*дълбочина [мм]).

3) Производителят препоръчва да се стартират довършителните работи след като пълното втвърдяване на пяната е приключило, т.е след 24 часа. Предоставените резултати са за положена 3 см лента от пяна.

**Производителят използва тестови методи, одобрени от FEICA и разработени за да предоставят прозрачни и възпроизвеждани резултати, осигурявайки на клиента акуратна информация за продукта и неговата производителност. FEICA OCF тестови методи са налични на <http://www.feica.com/our-industry/pu-foam-technology-ocf>. FEICA е мултинационална асоциация, която е представител на Европейската асоциация на лепилната и уплътнителната индустрия, включително производителите на еднокомпонентна полуретанова пяна. Повече информация на: www.feica.eu.



ТРАНСПОРТ, СЪХРАНЕНИЕ

Температура транспортировки	Максимальный период с небольшим риском повреждения [дней]
< -20°C	4
-19°C ÷ -10°C	7
-9°C ÷ 0°C	10

Пяна е годна за употреба до 12 месеца от датата на производство, при условие, че е съхранявана в оригиналната си опаковка във вертикална позиция(с вентила нагоре) на сухо място с температура от +5°C до + 30°C. Съхранението при температура над +30°C скъсява срока на годност на продукта и има неблагоприятен ефект върху параметрите. Продуктът може да се съхранява при температура от -5°C, но не повече от 7 дни(изкл. времето за транспорт) Съхраняването на флакони с пяна при температури превишаващи +50°C или в близост до огън е забранено. Съхраняването на продукта в позиция, различна от препоръчителната може да доведе до запушване на вентила.Флаконът не може да бъде притискан или пробиван, дори и когато е празен. Не превозвайте продукта в купето на пътнически автомобил.Превозвайте само в багажник. Не превозвайте продукта в купето на пътнически автомобил.Превозвайте само в багажник.

Подробна транспортна информация е включена в Информационния лист за безопасност.

Информацията, съдържаща се тук, се предлага добросъвестно въз основа на изследванията на производител и се счита за точна. Въпреки това, тъй като условията и методите на използване на нашите продукти е извън наш контрол, тази информация не трябва да се използва в замяна на клиентски тестове, за да се гарантира, че продуктите на Производителят са напълно задоволителни за вашите специфични приложения.Гаранцията на производителят е, че продуктът ще отговаря на актуалната търговска спецификация. Единственото възможно обезщетение при неспазване на това условие е ограничено до възстановяване на покупната цена или замяна на продукт доказано различен от гарантираниото.Производителят отказва всякакви други изразени или косвени гаранции за пригодност за специфични нужди или комерсиалност. Производителят не носи отговорност за случайни или последващи щети. Предложенията за употреба не трябва да се приемат като стимул за нарушаване на патентите.