

TYTAN PROFESSIONAL Акрилен уплътнител бял

Акрилът е еднокомпонентен, пластично-гъвкав уплътнител с универсална употреба, който се втвърдява чрез изпаряване на водата от масата.

Апликация

- запечатване около прозорци, рамки на врати, первази и балюстради
- запечатване на пукнатини и пролуки в стени, тавани и фасади
- фугиране на ъгли на стени и тавани
- защита на полиуретановите пени срещу UV лъчение

Предимства

- без мирис и химически неутрален
- може да се боядисва и шлайфа след втвърдяване
- възможност за нанасяне на няколко слоя след втвърдяване
- може да се използва на закрито и на открито

Указания За Употреба

Преди употреба прочетете указанията за безопасна употреба в края на техническата карта и листа за безопасност.

1 Подготовка На Продукта

- Преди нанасяне продуктът трябва да се адаптира на стайна температура.

2 Подготовка На Основата

- Повърхностите за залепване трябва да са чисти (не замръзнали), без прах, ръжда, старо масло, грес, боя и други замърсявания, които намаляват сцеплението на уплътнителя.
- За да избегнете замърсяването около празнината и да поддържате равна линия, използвайте лепилни ленти, които трябва да се отстранят веднага след приключване на запечатването.
- Уплътнителят не изисква използването на грунд върху повечето повърхности, но на някои специфични повърхности може да се наложи да го използвате за подобряване на адхезията.

- За да се увеличи адхезията към абсорбиращите субстрати, се препоръчва използването на грунд (разтвор на акрил във вода със съотношение 1: 2).

3 Апликация

- Отрежете горната част на адаптера с резба. Завийте върха на дюзата и го отрежете под ъгъл 45 ° с диаметър равен на ширината на пролуката.
- Отрежете горната част на фолиото. Завийте върха на дюзата и го отрежете под ъгъл 45 ° с диаметър равен на ширината на пролуката.
- Стиснете уплътнителя с механичен или пневматичен пистолет.
- Пресушените порести повърхности (мазилка, бетон) могат да бъдат леко навлажнени с вода, за да се подобри адхезията на уплътнителя.
- Провеждайте обработката по време на обработваемостта, дадена в таблицата с технически данни.
- Нанесеният уплътнител трябва да се изглади веднага с шпатула, напоена с вода за най-добър резултат.
- Премахнете лепилната лентата, преди да се образува кора.
- Мястото на съединяване трябва да се остави да се втвърди напълно.

4 След Приключване На Работа

- Почиствайте, докато не е втвърдено с вода или вода и сапун.
- След втвърдяване изчистете от ръцете с вода и сапун; от инструменти премахнете механично.
- Прясно нанесен уплътнител трябва да бъде защитен от дъжд и пряко действие на водата в продължение на минимум 6 часа.
- НЕ МИЙТЕ РЪЦЕ С РАЗТВОРИТЕЛИ

5 Забележки / Ограничения

- Уплътнителят не трябва да се използва върху битумни повърхности, частично вулканизиран каучук, хлоропрен или други строителни материали, които изпускат масла, пластификатори или
- Уплътнителят не е предназначен за уплътняване на фуги от естествен камък, като гранит, пясъчен камък, мрамор и др.
- Уплътнителят не се препоръчва за съединения, които са постоянно под вода, тъй като може да причини физически изменения.
- Не е подходящ за залепване на аквариуми и терариуми.
- Уплътнителят не е предназначен за приложения, включващи структурно остъкляване.
- Не е подходящ за директен контакт с храни и за медицински цели. Уплътнителят не е надлежно тестван и не е подходящ за медицински и фармацевтични приложения.
- Преди боядисване се препоръчва да се проведе пробен тест, особено в случай на

бои на основата на разтворител.

- Не нанасяйте върху PE, PP - няма адхезия.
- Уплътнителят не трябва да се използва върху чувствителни метални повърхности, например мед и неговите сплави, и огледални сребърни съдове.

Технически Характеристики

Невтвърден - тестван при 23°C и 50% относителна влажност	стойност
Плътност (ISO 2811-1) [г/мл]	1,67 - 1,69
Време за образуване на кора [мин]	10 - 20
Време на образуване на коричка [мин]	5 - 10
Скорост на втвърдяване [мм/24h]	0,5 - 1,0
Стичане от вертикални повърхности [+50°C] (ISO 7390) [мм]	0 - 3
Втвърдено - тествано след 4 седмици при 23°C и 50% относителна влажност	стойност
Модул при 100% удължение (ISO 37) [МПа]	0,35 - 0,45
адаптиране към движение (ISO 9047) [%]	7,5
удължение при скъсване, ISO 73 [%]	250 - 500
Удължение при скъсване, (ISO 8339) [%]	25 - 50
Еластичност (ISO 7389) [%]	15 - 25
Твърдост по Shore (ISO 868)	40 - 44
Температурна устойчивост [°C]	-20 - +80
Повърхностно сцепление	стойност
бетон	+/-
поцинкована ламарина	+/-
лакирано дърво	+
PS (полистирол)	+/-
PC (поликарбонат)	+/-
керемиди	+

гипс/гипсокартон	+
корк	+
пяна PS (стиропор)	+
сурова дървесина (бор)	+
твърд PVC (поливинилхлорид)	+
Хетерогенна PVC подова настилка	+
Цвят	стойност
Бял	+
Сив	+
Условия за работа	стойност
температура на повърхността [°C]	+5 - +40
температура на опаковката [°C]	+5 - +25
температура при нанасяне [°C]	+5 - +40

Норми/ Тестове/Сертификати

Изпълнява изискванията на:

- EN 15651-1:2012 F-EXT-INT
- EN-ISO 11600 : 2004, F, 7,5P

Продуктът има хигиенен сертификат, издаден от Националния институт по хигиена:

- В-ВК-60211-0225/20

Транспорт / Съхранение

Гарантиран срок на годност е 24 месеца от датата на производство, когато се съхранява в неотворена оригинална опаковка при температура от +5 ° C до +25° C на сухо място, защитено от замръзване.

Продуктът може да бъде транспортиран при ниски температури до -5 ° C до 2 седмици, преди използване продукта трябва да се адаптира за 24 часа на +23 ° C.

Трябва да се вземат предпазни мерки, когато продуктът след размразяване отново бъде измръзнал - устойчив е на 4 цикли на замръзване / размразяване.

Created: 2021.06.16 | Printed: 2021.06.16

4/5

Селена България ЕООД
2226 Гурмазово, Гурмазовско шосе 67
Тел. 02/4900344
email: office@selenabg.com
www.tytan.bg

Инструкции За Безопасност

За подробна информация намерите информационния лист за безопасност на материалите на разположение в производителя при поискване.

Цялата писмена или устна информация, препоръки и инструкции се дават в съответствие с нашите най-добри знания, тестове и опит, добросъвестно и в съответствие с принципите на производителя. Всеки потребител на този материал трябва да се увери по всеки възможен начин, включително проверка на крайния продукт при подходящи условия, за пригодността на доставените материали за техните цели. Производителят не носи отговорност за загуби, възникнали поради неточно или погрешно прилагане на материалите на производителя.

Забележки / Ограничения

Всички дадени параметри се основават на лабораторни тестове, отговарящи на вътрешните стандарти на производителя и са силно зависими от условията на втвърдяване на продукта (околна температура, температура на повърхността, качество на използваното оборудване и уменията на лицето, което нанася продукта).