

TYTAN PROFESSIONAL GRES


Лепило за фаянс, теракота, гранитогрес и естествени камъни



Предназначение

Лепилото GRES е предназначено за лепене на стенен и подов гранитогрес, клинкерни и керамични плочки с размери, които не надвишават 35 x 35 cm, изложени на типичен натоварване.

Препоръчва се за стандартни строителни основи, на закрито и открито. Прилагането на армиращи влакна значително улеснява залепването на всички керамични облицовки.



Предимства

- Подсилено с фибри
- Мразоустойчиво и хидроустойчиво
- Клас C1 TE съгласно EN 12004
- Повишена еластичност
- Позволява лепене „отгоре надолу“

Приложение

- За керамични плочки до 35 x 35 cm
- Бетон, клетъчен бетон, циментови, варо-циментови, гипсови мазилки, циментови и анхидритни замазки
- Неравни повърхности, изработени от тухли, блокчета, кухи тухли и други подобни керамични и варо-пясъчни материали
- На закрито и открито

Начин на употреба

Преди залепването на плочките основата трябва да бъде подготвена, като изискването е да бъде обезпрашена, здрава, чиста, суха и без ронещи се части. При необходимост и за регулиране на попиваемостта се препоръчва употребата на S01 Мулти Грунд.

Разтворът на TYTAN PROFESSIONAL GRES се приготвя в съотношение 6-6.5 литра чиста вода на една торба 25 kg суха смес при разбъркване с механична бъркалка, до получаване на хомогенна и гладка



лепилна смес, без бучки. Разтворът престоява 5 минути, за да узрее и след това се пребърква. В случай, че сместта прекомерно се сгъсти, не добавяйте вода, а разбъркайте отново. Нанасянето върху основата става с назъбена маламашка с размер на зъбите, който съответства на размера на керамичните плочки. За допълнителна здравина се препоръчва и обмазване на гърба на плочките. Не е нужно керамичните плочки да се потапят и накисват във вода преди залепване. Да не се превишава отвореното време на лепилната смес – 30 минути. Фугирането на плочките може да се извърши след 12 часа на стените и след 24 часа на пода.

Технически данни

- Състав: цимент, полимери, минерални пълнители, фибри
- Цвят: сив
- Съотношение вода при смесване: 6-6.5 литра вода на 25 кг торба суха смес
- Температура на работа: +5°C до +25°C
- Време за работа на готовия лепилен разтвор: до 3 часа след пребъркване
- Отворено време: 30 минути
- Време за корекции: 10 минути
- Натоварване частично/пълно: 3/14 часа
- Клас на лепилото съгласно БДС EN 12004: C1 TE
- Разходна норма: до 5 кг на м²

Опаковка и съхранение

Хартиени торби от 25 кг. Съхранението да се извършва в сухи помещения, върху палети и в оригиналните опаковки на продукта. Да се пази от влага.

Срок на годност

12 месеца от датата, отбелязана на опаковката