

TYTAN PROFESSIONAL 60 Секунди

Бързо Универсално Лепило 750 мл



10029221

Многофункционално професионално полиуретаново лепило с широко приложение в строителството. Препоръчва се за довършителни работи, монтаж на первази, первази на прозорци, стълби и декоративни елементи. Подходящо и за зидане на преградни стени и обшивки от керамични блокчета, силикатни и газобетонни блокове, както и за монтаж на гипсокартон, OSB плоскости на стени и подове. Свързва изолационни материали като EPS, XPS полистирен и минерална вата. Използваната технология значително ускорява работата. Първоначално захващане само след 60 секунди. Продуктът се характеризира с отлична адхезия към повечето повърхности.



ПРЕДИМСТВА

- високо залепване към строителни материали
- широк температурен диапазон на приложение
- високо ефективност на подготовка
- високо ефективност на приложени
- високо елиминирание на термомостове
- чиста технология
- ниско последваща експанзия на пяната

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

- Първоначално силно залепване след 60 секунди
- Отлична адхезия към повечето строителни материали
- Употреба в широк температурен диапазон (от 0°C до +30°C)
- Ниско разширение за стабилност на залепените части
- Готово за употреба
- Без прах и замърсявания

СТАНДАРТИ/ТЕСТОВЕ/СЕРТИФИКАТИ

Допълнителна информация

1/5

Update date: 27.03.2025

Селена България ЕООД

2226 Гурмазово, Гурмазовско шосе 67

тел. 02/4900344, office@selena.bg, www.tytan.bg



- Отговаря на изискванията на френския етикет A+

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметър (+23°C/50% RH)	стойност
Огнеустойчивост (PN-EN 13501-2:2016)	EI90
Пълно време за втвърдяване (RB024) [ч]	24
отворено време [мин]	1 - 2
Време за корекции [мин]	1 - 3
Клас на горимост (DIN 4102)	B3
Клас на огнеустойчивост (EN 13501-1:2008)	F
Първоначално захващане: леки елементи (Посочените времена се отнасят за минимална влажност от 40%. При по-ниска влажност времето може да е по-дълго). [с]	60
Начално задържане: тежки елементи [с]	120
Капацитет (изследвания, проведени за опашки от лепило с диаметър 2-3 см, ефективността зависи от температурата на околната среда, влажността, разстоянието между лепилото и елементите на стената и избрания метод на нанасяне) [м]	38

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Преди употреба прочетете указанията за безопасна употреба в края на техническата карта и листа за безопасност.

подготовка на основата

- Лепилото има идеално сцепление с типични строителни материали като: клетъчен бетон, керамични тухли, тухли, бетон, стиропор, дърво, OSB, картон, минерална вата, силикатни блокове, гипс.
- Основата трябва да бъде стабилна, гладка, суха, без следи от прах, масла и мазнини.
- При наличие на хидрофобен слой върху залепваните материали е необходимо повърхностите да се нагряват механично.

Подготовка на продукта

- Твърде студен флакон трябва да бъде загрят до стайна температура чрез потапяна в топла вода с температура до +30 °C или да бъде оставен на стайна температура минимум 24 часа преди работа.

- Температурата на апликатора не може да бъде по-ниска от температурата на флакона.

Апликация

- Поставете предпазните ръкавици.
- Разклатете интензивно флакона (10-20 сек. с дъното нагоре) за старателно смесване на компонентите.
- Завийте апликатора на флакона.
- Работната позиция на флакона трябва да бъде с дъното нагоре.
- Нанесете лепилото по повърхността, на разстояние 2-3 см от ръба на елемента.
- Размерът и скоростта на нанасяне се контролира чрез силата на натискане на спусъка на апликатора. Спусъкът на апликатора, по време на нанасяне, трябва да се намира на около 1 см от повърхността на залепвания елемент.
- Общи инструкции за приложение: Нанесете лепилото върху повърхността на ивици с диаметър 2-3 см (диаметърът зависи от структурата на основата). След нанасяне изчакайте минимум 1 минута (но не повече от 2 минути), след което съединете лепените елементи. Възможно е коригиране до 3 минути. При големи повърхности, като гипскартон или OSB, лепилото трябва да покрива $\geq 5\%$ от залепващата площ. За малки декоративни елементи лепилото трябва да покрива $\geq 50\%$ от залепващата повърхност. Препоръчителната дебелина на лепилната fuga е ≤ 5 mm. При неравности над 0,5 см е необходимо изравняване на повърхността. При лепене на елементи към таван или вертикални повърхности се препоръчва задържане до постигане на начално сцепление. Препоръчва се използването на механични връзки. Времето за пълно втвърдяване на лепилото е 24 часа. След втвърдяване лепилото може лесно да се реже, шлайфа, шпаклова или боядисва. Защитавайте лепилото от UV лъчи с помощта на мазилка, боя и др.
- Гипскартон, OSB Опесъчете OSB повърхността на местата, където лепилото ще бъде нанесено. Нанесете дебела ивица лепило около крайщата на плоскостта на 5 см от ръбовете и допълнителна ивица на средата. Лепилото трябва да покрива $\geq 5\%$ от повърхността за лепене.
- Парпети, стълби, протектори: нанесете минимум две дебели успоредни ивици лепило на мястото, където парпетът ще бъде закрепен / около стълбите, протекторите като оставите 5 см разстояние от края на елемента.
- Ремонт на покрив и монтаж на термоизолация: нанесете дебела ивица лепило около повърхността за залепване като оставите 5 см разстояние от края на елемента.
- EPS, XPS, декоративни елементи, изолационни плочи: нанесете дебела ивица лепило като оставите 5 см разстояние до периметъра на залепваната повърхност и допълнителна ивица лепило на средата на залепваната повърхност.
- Автоклавен клетъчен бетон, гардероби, вани / умивалници, малки преградни стени: нанесете дебела ивица лепило наоколо на залепваната повърхност, като оставите 5 см разстояние от края на елемента, и на средата на блокчето. Основата за залепване трябва да бъде равна и гладка.

След приключване на работа

- В случай на прекъсване за повече от 5 мин крайникът на прясното лепило трябва да се почисти с чистител за полиуретанова пяна. За тази цел трябва да поставите приложената към опаковката пластмасова тръбичка върху отвора на пистолета, за да избегнете образуването на

мъгла с почистващия препарат и остатъците от апликатора по време на почистване. След това трябва да завинтите опаковката с почистващ препарат върху пистолета и да натискате спусъка, докато започне да излиза чиста течност. При повторно използване флаконът да се разклати непосредствено преди употреба.

- Ако лепило не е напълно използвана, след приключване на работа апликаторът и винтилът трябва да се почистят с чистител за полиуретанова пена. За тази цел трябва да поставите приложената към опаковката пластмасова тръбичка върху отвора на пистолета, за да избегнете образуването на мъгла с почистващия препарат и остатъците от апликатора по време на почистване. След това трябва да завинтите опаковката с почистващ препарат върху пистолета и да натискате спусъка, докато започне да излиза чиста течност.

Забележки / ограничения

- При нанасяне при температура, по-ниска от препоръчаната е възможен по-нисък добив или по-дълъг процес на изсъхване.
- Отворената опаковка трябва да бъде използвана в рамките на 1 седмица.
- Продуктът не лепи полиетилен, полипропилен, полиамид, силикони, Тефлон
- Качеството и техническото състояние на използвания апликатор оказват влияние върху параметрите на крайния продукт.
- Лепилото е безопасно за полистиренови плоскости, не ги разрушава.
- Използвайте ацетонен чистител за премахване на незасъхнало лепило. Внимание! Чистителят може да повреди полистиренови плоскости.
- Втвърденото лепило може да бъде премахнато само ръчно (напр. с нож).
- Продукта не бива да се използва в затворени помещения без приток на свеж въздух и възможност за проветряване.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Всички изброени параметри се основават на лабораторни тестове и изпитания в съответствие с вътрешните стандарти на производителя и силно зависят от условията на втвърдяване на пяната (температура на кутията, околна среда, основа, качество на използваното оборудване и умения на лицето, което полага пяната). При пролуки, по-широки от 2 см, стойностите на параметрите могат да се различават от посочените в таблицата с технически данни.

ТРАНСПОРТ / СЪХРАНЕНИЕ

Лепилото е годно за употреба до 12 месеца от датата на производство, при условие, че е съхранявано в оригиналната си опаковка във вертикална позиция (с вентила нагоре) на сухо място с температура от +5 °C до + 30 °C. Съхранението при температура над +30°C скъсява срока на годност на продукта и има неблагоприятен ефект върху параметрите. Продуктът може да се съхранява при температура от -5°C, но не повече от 7 дни (изкл. времето за транспорт) Съхраняването на флакони с лепило при температури превишаващи +50°C или в близост до огън е забранено. Съхраняването на продукта в

позиция, различна от препоръчителната може да доведе до запушване на вентила. Флаконът не може да бъде притискан или пробиван, дори и когато е празен. Да не се съхранява в пространство, предназначено за пътници. Да се транспортира само в багажника.

Подробна транспортна информация е включена в Информационният лист за безопасност.

температура на транспортиране	период на транспортиране [дни]
< -20°C	4
-19°C ÷ -10°C	7
-9°C ÷ -0°C	10

ДАННИ ОТ КАТАЛОГА

Номинален капацитет / обем / размер	Цвят	Брой бройки в колективната опаковка	Индекс	Код EAN
750 ml	N/A	12	10029221	5902120026715

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Информацията, съдържаща се тук, се предлага добросъвестно въз основа на изследванията на производител и се счита за точна. Въпреки това, тъй като условията и методите на използване на нашите продукти е извън наш контрол, тази информация не трябва да се използва в замяна на клиентски тестове, за да се гарантира, че продуктите на Производителят са напълно задоволителни за вашите специфични приложения. Гаранцията на производителя е, че продуктът ще отговаря на актуалната търговска спецификация. Единственото възможно обезщетение при неспазване на това условие е ограничено до възстановяване на покупната цена или замяна на продукт доказано различен от гарантираното. Производителят отказва всякакви други изразени или косвени гаранции за пригодност за специфични нужди или комерсиалност. Производителят не носи отговорност за случайни или последващи щети. Предложенията за употреба не трябва да се приемат като стимул за нарушаване на патентите.