

TYTAN PROFESSIONAL FIX² TURBO GT Монтажно Лепило 290 мл бяло



Монтажно лепило на полимерна основа с много висока адхезивна якост за монтаж на тежки елементи и в зони, изложени на натоварване и механични повреди. Благодарение на бързото време за пълно втвърдяване [3 часа], се препоръчва за работи, при които се изисква пълна здравина за кратко време, като бързи реновации, ремонти на дефекти и монтаж на обществени места. Използваната хибридна технология гарантира незабавно и силно първоначално фиксиране в рамките на 1 секунда, също и върху вертикални повърхности без необходимост от поддържане на залепения елемент. Създава трайна връзка, устойчива на променящите се условия на температура и влажност, UV радиация и на гъбички и мухъл.



ПРЕДИМСТВА

- Достига максимална якост след приблизително 3 часа
- Много висока якост на залепване – до 400 кг/10 см²
- Бързо и силно първоначално фиксиране в първата секунда след нанасяне
- Време за корекции 10 минути
- Фугата може да бъде боядисана след изсъхване
- Може да се използва върху влажни основи
- За вътрешна и външна употреба, не корозира металите и не поврежда деликатните повърхности
- Отлична адхезия към повечето материали (както абсорбиращи, така и гланцирани), използвани в строителството (с изключение на PE, PP, тефлон и битум)

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

- за монтаж на: тежки декоративни, довършителни и помощни елементи, первази, стенни панели, стенни облицовки, первази, стъпала, прагове
- за материали от дърво, камък, мрамор, PVC, стъкло, лакирано стъкло, материали на основата на дърво (MDF, HDF), необработен алуминий, EPS, XPS
- за огледала и керамични плочки
- за залепване върху порести и непорести основи
- за вътрешни и външни приложения

СТАНДАРТИ/ТЕСТОВЕ/СЕРТИФИКАТИ

Изпълнява изискванията на:

- EN 15651-1:2012 F-EXT-INT, class 7.5 P
- EN 15651-3:2012 S, S1
- EMICODE: EC1 PLUS
- French VOC Regulation A+

Допълнителна информация

- Реакция на огън: E

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Условия за работа	стойност
температура при нанасяне [°C]	+5 - +30
Параметър	стойност
Температурна устойчивост [°C]	-40 - +90
пълно време за свързване [ч]	3
Цвят	стойност
Бял	+

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Преди нанасяне прочетете инструкциите за безопасност, представени в информационен лист за безопасност.

подготовка на основата

- Основата и залепваният елемент трябва да бъдат здрави, чисти и сухи.
- Повърхностите е най-добре да бъдат обезмаслени с ацетон или етанол (стъкло, глазура, метал) или миещ препарат (синтетични материали).

Подготовка на продукта

- Продуктът има оптимални параметри при стайна температура.
- Отрежете върха на опаковката и навийте накрайника.
- V-образният накрайник е при лепене на тежки или големи елементи.

- Стандартният накрайник трябва да се изреже до размера на желаната ширина на лепилна ивица.
- Продуктът се нанася с пистолет за силикон.

Апликация

- Нанесете лепилото на точки (малки или леки елементи) или на ивици (тежки и големи елементи) на една от повърхностите.
- V-образният накрайник трябва да бъде перпендикулярен на основата при нанасяне.
- След нанасяне долепете свързващите елементи и натиснете силно и равномерно.
- Времето за корекция на позицията на залепвания елемент е 10 минути.
- Лепилото свързва при контакт с влагата във въздуха. Особено важно е при залепване на непорести материали да се осигури достъп на въздух.
- След пълното изсъхване на продукта се постига пълна якост до 400 кг/10 см².

След приключване на работа

- Почистване: суха кърпа или производни на бензин преди втвърдяване, механично след втвърдяване.
- НЕ МИЙТЕ РЪЦЕ С РАЗТВОРИТЕЛИ

Забележки / ограничения

- Препоръчва се пробно залаепване, особено при някои пластмаси.
- Не е подходящ за РЕ, РР, тefлонови и битумни повърхности.
- МОЖЕ да се нанася върху влажни, но не и морки основи.
- Не се препоръчва залепените елементи да бъдат постоянно под вода.
- Времето за изсъхване може да се удължи при залепване на гланцирани повърхности.
- Преди боядисване направете проба.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Забележка: всички описани параметри са основани на лабораторни тестове при 23°C и 50 % относителна влажност на въздуха. При други условия е възможно по-дълго или по-кратко време за съхнене, като зависи също от типа на основите и материалите, както и дебелината на лепилния слой.

ТРАНСПОРТ / СЪХРАНЕНИЕ

Датата на изтичане на срока на годност и партидния номер върху опаковката.

Продуктът трябва да се транспортира и съхранява в оригиналната запечатана опаковка, на сухо място, защитено от замръзване и прегряване, при температура от +5°C до +35°C.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

За подробна информация, моля, вижте информационния лист на продукта.

Цялата писмена или устна информация, препоръки и инструкции се дават в съответствие с нашите най-добри знания, тестове и опит, добросъвестно и в съответствие с принципите на производителя. Всеки потребител на този материал трябва да се увери по всеки възможен начин, включително проверка на крайния продукт при подходящи условия, за пригодността на доставените материали за техните цели. Производителят не носи отговорност за загуби, възникнали поради неточно или погрешно прилагане на материалите на производителя.