

TYTAN PROFESSIONAL STYRO 753

Полиуретаново Лепило 750 мл

синьо



10036146

Професионално еднокомпонентно полиуретаново лепило, предназначено за залепване на топлоизолационни материали като EPS (бял и графитен) полистиренови плоскости при изолиране на външни и вътрешни стени на сгради, както и за залепване върху съществуваща изолация. Подходящо и за залепване на XPS плоскости към подземни части на сградите и към плоски покриви.



ПРЕДИМСТВА

- Ниско раздуване след нанасяне
- Висока якост на залепване
- Много добри топлоизолационни способности
- Бързо, чисто и лесно нанасяне

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

- Залепване на топлоизолационни плоскости от EPS и XPS по стени, подове и тавани.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметър (+23°C/50% RH)	стойност
Време за корекции [мин]	<=15
отворено време [мин]	<=5
Пълно време за втвърдяване (RB024) [ч]	24
Клас на огнеустойчивост (EN 13501-1:2008)	F
Клас на горимост (DIN 4102)	B3
Дюбелиране след [ч]	2

1/6

Update date: 09.10.2025

Устойчивост на размерите (EN 17333-2:2020) [%]	<=3
Абсорбцията на вода (при разлика в налягането) 2200 Pa [PN-EN 1027:2001] изследванията са направени за фуга: Дължина (864 ± 2) мм. Дълбочина (102 ± 1) мм. Широчина (9,5 ± 0,5) мм във външен институт Доклад от изследванията № LK02-2289/11/Z00NK	100%
Коефициент на топлопроводимост (RB024) [W/mK]	0,036
Добив от опаковка [м ²]	6 - 14
Условия за работа	стойност
Температура на флакон/пистолет (оптимално +20°C) [°C]	+10 - +30
Температура на основата/околната среда [°C]	0 - +30
Повърхностно	стойност
Бетон (изследвания, проведени до 3 mm широка междина във външния институт Доклад за изследване № LK02-2289/11/Z00NK) [МПа]	> 0,230
Газобетон (изследвания, проведени до 3 mm широка междина във външен институт Доклад за изследване № LK02-2289/11/Z00NK) [МПа]	> 0,500
Керанична зидария (изследвания, проведени до 3 mm широка междина във външен институт Доклад за изследвания № LK02-2289/11/Z00NK) [МПа]	> 0,200
Дървесина (бор) (изследвания, проведени до 3 mm широка междина във външен институт Доклад за изследвания № LK02-2289/11/Z00NK) [МПа]	> 0,350
Поцинкована стомана (изследвания, проведени до 3 mm широка междина във външен институт Доклад за изследвания № LK02-2289/11/Z00NK) [МПа]	> 0,180
Гипсокартон (изследвания, проведени до 3 mm широка междина във външен институт Доклад за изследвания № LK02-2289/11/Z00NK) [МПа]	> 0,330
Екструдиран полистирен (XPS) (изследвания, проведени до 3 mm широка междина във външен институт Доклад за изследване № LK02-2289/11/Z00NK) [МПа]	>0,260
Експандиран полистирен (EPS) (изследвания, проведени до 3 mm широка междина във външен институт Доклад за изследване № LK02-2289/11/Z00NK) [МПа]	> 0,080
Минерална вата (изследвания, проведени до 3 mm широка междина във външен институт Доклад за изследване № LK02-2289/11/Z00NK) [МПа]	> 0,090

Стъкло (изследвания, проведени до 3 mm широка междина във външен институт Доклад за изследване № LK02-2289/11/Z00NK) [МПа]	> 0,160
Коркови плоскости (изследвания, проведени до 3 mm широка междина във външен институт Доклад за изследване № LK02-2289/11/Z00NK) [МПа]	> 0,400
Битумна мембрана с посипка (изследвания, проведени до 3 mm широка междина във външен институт Доклад за изследване № LK02-2289/11/Z00NK) [МПа]	> 0,350
Цвят	стойност
син	+

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Преди употреба прочетете указанията за безопасна употреба в края на техническата карта и листа за безопасност.

подготовка на основата

- Температурите при нанасяне трябва да са в границите посочени в таблицата по-горе.
- Повърхността не трябва да бъде заледена, заскрежена или мокра.
- Обезопасете повърхностите, изложени на случайно замърсяване с лепило.
- Ако основата е хидрофобна или боядисана, премахнете залепената повърхност със шкурка с цел да подобрите адхезията.

Подготовка на продукта

- Твърде студен флакон трябва да бъде загрят до стайна температура чрез потапяна в топла вода с температура до +30 °C или да бъде оставен на стайна температура минимум 24 часа преди работа.
- Температурата на пистолета не може да бъде по-ниска от температурата на флакона.

Нанасяне

- Поставете предпазните ръкавици.
- Разклатете интензивно флакона (10-20 сек. с дъното нагоре) за старателно смесване на компонентите.
- Завийте пистолета на флакона.
- Работната позиция на флакона трябва да бъде с дъното нагоре.
- ПРИ ЗАЛЕПВАНЕ ВЪРХУ ФАСАДИ
- Нанесете лепилна ивица с дебелина 2 см под формата на буква М по ширина на плоскостта. Отгоре нанесете допълнително права ивица. Лепилото трябва да се нанася на поне 2 см от ръба на плоскостта.

- Обемът на струята и скоростта на нанасяне се контролират чрез силата на натиск върху спусъка на апликатора.
- До 5 мин. след нанасянето на лепилото на върху плоскостта прилепете към стената и я притиснете най-добре с мастар до получаване на фуга около 3-8 мм.
- Първият ред залепени плоскости трябва да се подпира с начален профил.
- Изолирането на повърхността над щурцове да се извършва при употребата на специални крепежни елементи.
- До около 15 минути трябва да се коригира положението на поставените плоскости.
- При силен вятър или дъжд използвайте предпазна мрежа за скеле.
- Два часа след залепване може да се пристъпи към дюбелиране.
- **ПРИ ЗАЛЕПВАНЕ ПО ПОКРИВИ И ОСНОВИ**
- Нанесете три ивици успоредно на късата страна на плоскостта. Те трябва да бъдат на около 30 см една от друга.
- Размерът и скоростта на нанасяне се контролира чрез силата на натискане на спусъка на апликатора
- До 5 мин. след нанасянето на лепилото върху плоскостта прилепете плоскостта към стената и я притиснете най-добре с мастар до получаване на фуга около 3-8 мм.
- До около 15 минути трябва да се коригира положението на поставените плоскости.
- При залепване на XPS върху хидроизолирани повърхности не се дюбелира!

След приключване на работа

- В случай на прекъсване за повече от 5 мин. крайникът на прясното лепило трябва да се почисти с чистител за полиуретанова пяна. След това трябва да завинтите опаковката с почистващ препарат върху пистолета и да натискате спусъка, докато започне да излиза чиста течност. При повторно използване флаконът да се разклати непосредствено преди употреба.

Забележки / ограничения

- Работният добив на лепилото зависи от няколко обстоятелства: температурата на въздуха, повърхността и опаковката, влажността на въздуха и нуждата от нивелиране на стената. Когато температурата на нанасяне е по-висока, времето се намалява. Когато температурата на нанасяне е по-ниска и по-близка до минималната, времето за корекция може да се удължи.
- Продуктът не лепи полиетилен, полипропилен, полиамид, силикони, Тефлон
- Лепилото е безопасно за полистиренови плоскости, не ги разрушава.
- Използвайте ацетонен чистител за премахване на незасъхнало лепило. Внимание! Чистителят може да повреди полистиренови плоскости.
- Качеството и техническото състояние на използвания пистолет оказват влияние върху параметрите на крайния продукт.
- Лепилото не трябва да бъде използвано в пространства без достъп на чист въздух и добра вентилация, и да не бъде изложено на температури, надвишаващи 50°C.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Всички дадени параметри се основават на лабораторни тестове, съобразени с вътрешните стандарти на производителя, и силно зависят от условията на втвърдяване на пяната (са, околна среда, температура на повърхността, качество на използваното оборудване и умения на лицето, което нанася пяната).

Производителят използва методи за изпитване, одобрени от FEICA, предназначени за предоставяне на прозрачни и възпроизводими резултати от изпитванията, което гарантира на клиентите точно представяне на ефективността на продукта. Методите за изпитване на FEICA OCF са достъпни на адрес: <http://www.feica.com> (Нашата индустрия -> PU пена (OCF) -> Методи за изпитване на OCF). FEICA е многонационална асоциация, която представлява европейската индустрия за лепила и уплътнители, включително производителите на еднокомпонентна пена.

ТРАНСПОРТ / СЪХРАНЕНИЕ

СЪХРАНЕНИЕ: Лепилото е годно за употреба до 12 месеца от датата на производство, при условие, че е съхранявано в оригиналната си опаковка във вертикална позиция (с вентила нагоре) на сухо място с температура от +5 °C до + 30 °C. Съхранението при температура над +30°C скъсява срока на годност на продукта и има неблагоприятен ефект върху параметрите. Продуктът може да се съхранява при температура от -5°C, но не повече от 7 дни (изкл. времето за транспорт). Съхраняването на флакони с лепило при температури превишаващи +50°C или в близост до огън е забранено. Съхраняването на продукта в позиция, различна от препоръчителната може да доведе до запушване на вентила. Флаконът не може да бъде притискан или пробиван, дори и когато е празен.

Не превозвайте продукта в купето на пътнически автомобил. Превозвайте само в багажник.

Подробна транспортна информация е включена в Информационният лист за безопасност.

температура на транспортиране	период на транспортиране [дни]
< -20°C	4
-19°C ÷ -10°C	7
-9°C ÷ -0°C	10

ДАННИ ОТ КАТАЛОГА

Номинален капацитет / обем / размер	Цвят	Брой бройки в колективната опаковка	Индекс	Код EAN
750 ml	синьо	12	10036146	5902120111084

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Информацията, съдържаща се тук, се предлага добросъвестно въз основа на изследванията на производител и се счита за точна. Въпреки това, тъй като условията и методите на използване на нашите продукти е извън наш контрол, тази информация не трябва да се използва в замяна на клиентски тестове, за да се гарантира, че продуктите на Производителят са напълно задоволителни за вашите специфични приложения. Гаранцията на производителя е, че продуктът ще отговаря на актуалната търговска спецификация. Единственото възможно обезщетение при неспазване на това условие е ограничено до възстановяване на покупната цена или замяна на продукт доказано различен от гарантираното. Производителят отказва всякакви други изразени или косвени гаранции за пригодност за специфични нужди или комерсиалност. Производителят не носи отговорност за случайни или последващи щети. Предложенията за употреба не трябва да се приемат като стимул за нарушаване на патентите.