

TYTAN PROFESSIONAL 65 Зимна

Пистолетна Пяна 870 мл



10042016

TYTAN PROFESSIONAL 65 е зимна монтажна пяна с висок обем от опаковка до 65 литра и ниско вторично раздуване. Предназначена за уплътняване и изолиране при монтаж на профилни врати и прозорци при температури до -20 °C. Изсъхналият слой пяна има плътна структура, което осигурява топлинна и звукоизолация.



ПРЕДИМСТВА

- Висок обем от опаковка до 65 л.
- Нанасяне при дори -20°C
- Ниско вторично радуване

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

- Надеждно уплътняване при монтаж на врати и прозорци
- Звуко- и топлоизолиране
- Запълване на фуги и отвори в строителството

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметър (+23°C/50% RH)	стойност
Обем (свободно екструдирание) (RB024) [л]	55 - 65
Време за образуване на кора (EN 17333-3:2020) [мин]	≤ 10
Пълно време за втвърдяване (RB024) [ч]	24
Последващо увеличение на обема(пост-експанзия) (EN 17333-2:2020) [%]	80 - 110
Устойчивост на размерите (EN 17333-2:2020) [%]	≤ 5
Клас на горимост (DIN 4102)	B3

1/5

Обновено на: 02.06.2026

Клас на огнеустойчивост (EN 13501-1:2008)	F
Коефициент на топлопроводимост (RB024) [W/mK]	0,036
Звукоизолация (EN ISO 10140-1:2010+A1:2012+A2:2014) [дБ]	62
Топлинна устойчивост (след втвърдяване) [°C]	-40 - +90
Условия за работа	стойност
Температура на флакон/пистолет (оптимално +20°C) [°C]	0 - +30
Температура на основата/околната среда [°C]	-20 - +30
Време за предварителна обработка (за тръба от пяна с размери: ширина 6 cm, височина 3 cm и температура на кутията +23°C)	стойност
Време за изрязване, температура на околната среда -10°C, сухо (EN 17333-3:2020) [ч]	20
Време за изрязване, температура на околната среда -20°C, сухо (EN 17333-3:2020) [ч]	48
Време за изрязване, температура на околната среда 0°C, мокро (EN 17333-3:2020) [ч]	16
Време за изрязване, температура на околната среда +23°C, мокро (EN 17333-3:2020) [ч]	0,5
Цвят	стойност
жълт	+

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Преди нанасяне прочетете инструкциите за безопасност, представени в информационен лист за безопасност.

Подготовка на основата

- Защитете повърхностите от случайно замърсяване от пяната.
- Работната основа трябва да бъде чиста и обезмаслена.
- Ако околната температура е над 0°C, навлажнете работната повърхност с водна мъгла.

Подготовка на продукта

- Флаконът трябва да бъде с температура между +5°C и +30°C.
- Преди употреба разклатете интензивно флакона около 20–30 пъти, за да се смесят добре съставките.
- Завийте пистолета към флакона с пяна.

- Температурата на пистолета не трябва да е по-ниска от тази на флакона.

Нанасяне

- Поставете предпазните ръкавици.
- Работната позиция на флакона трябва да бъде с дъното нагоре.
- Вертикални фуги трябва да бъдат запълвани с пяна, започвайки от долу нагоре.
- Не запълвайте цялата празнина - пяната ще увеличи обема си.
- При уплътняване на дограма трябва да се запази разстояние минимум 10 mm и максимум 30 mm между сената на отвора и касата. Не се препоръчва разстояние > 30 mm. Разстояние по-голямо от 30 mm трябва да се запълни отдолу нагоре от едната стена до другата като уплътнението се нанася последователно по зигзагообразен начин. Не се допуска разстояние > 50 mm.
- След приключване на нанасянето, навлажнете отново пяната с водна мъгла, ако температурата на околната среда е над 0°C.
- След втвърдяване отстранете излишната пяна механично (напр. с нож).
- Веднага след като пяната напълно втвърди, я защитете от UV лъчи с на акрил, силикон, мазилка или боя.
- Ако работата се прекъсне за повече от 5 минути, дюзата на пистолета с прясна пяна трябва да се почисти с препарат за почистване на полиуретанова пяна и флаконът трябва да се разклати преди повторна употреба; ако флаконът бъде отвинтен от пистолета, трябва да се почистят и клапанът, и адаптерът на пистолета.

След приключване на работа

- Прясна пяна трябва да бъде премахвана с чистител за полуретанова пяна.
- След втвърдяване пяната може да се отстрани механично или с препарат за почистване на втвърдена пяна – тествайте върху скрито място преди почистване.
- След приключване на работата, пистолетът трябва да се почисти старателно – за целта завийте флакон с препарат за почистване на полиуретанова пяна към пистолета и натиснете спусъка, докато започне да изтича бистра течност.
- Ако пяната не е напълно използвана в края на работата, почистете и вентила на флакона.

Забележки / ограничения

- МОНТАЖ НА ПРОФИЛНИ ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ, БЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕХАНИЧНИ КРЕПЕЖИ Е ЗАБРАНЕНО. ЛИПСАТА НА МЕХАНИЧНИ КРЕПЕЖИ МОЖЕ ДА ДЕФОРМИРА МОНТИРАНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ.
- Пяната не залепва за полиетилен, полипропилен, полиамид, силикон и тефлон.
- Отворената опаковка с пяна трябва да бъде използвана в рамките на една седмица.
- При температури под +20°C се препоръчва нанесената пяна да се остави до пълното ѝ втвърдяване (≥ 24 ч) – прекалено ранното ѝ рязане или обработка може да причини необратими промени в структурата на пяната и да влоши нейните характеристики.
- Ефективността на пяната зависи до голяма степен от температурата на околната среда, влажността, температурата на флакона и начина на нанасяне.
- Не използвайте вода за овлажняване на работните повърхности и пяната при температури под

0°C.

- Качеството и техническото състояние на използвания пистолет оказват влияние върху параметрите на крайния продукт.
- Пяната не трябва да бъде използвана в пространства без достъп на пресен въздух и слаба вентилация или на места, изложени на директно слънцегреене.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Всички дадени параметри се основават на лабораторни тестове, съобразени с вътрешните стандарти на производителя, и силно зависят от условията на втвърдяване на пяната (са, околна среда, температура на повърхността, качество на използваното оборудване и умения на лицето, което нанася пяната). За фуги с широчина над 3 cm стойностите на параметрите могат да се различават от декларациите в таблицата с технически данни.

Производителят препоръчва довършителните работи да започнат след пълното втвърдяване, т.е. след 24 часа.

Производителят използва методи за изпитване, одобрени от FEICA, предназначени за предоставяне на прозрачни и възпроизводими резултати от изпитванията, което гарантира на клиентите точно представяне на ефективността на продукта. Методите за изпитване на FEICA OCF са достъпни на адрес: <http://www.feica.com> (Нашата индустрия -> PU пяна (OCF) -> Методи за изпитване на OCF). FEICA е многонационална асоциация, която представлява европейската индустрия за лепила и уплътнители, включително производителите на еднокомпонентна пяна.

ТРАНСПОРТ / СЪХРАНЕНИЕ

Срокът на годност и партида са посочени на опаковката.

Съхранявайте в оригиналната опаковка във вертикално положение (с вентила нагоре) на сухо място при температура между +5°C и +30°C.

Съхранението при температура над +30 °C съкращава срока на годност на продукта и влияе отрицателно върху неговите параметри. Възможно е съхранение при -5 °C, но не по-дълго от 7 дни (с изключение на транспортиране). Не е разрешено съхранението на контейнери с пяна при температура над +50 °C или в близост до открит огън. Съхранението в различна от препоръчаната позиция може да доведе до блокиране на вентила. Флаконите не трябва да се смачкват или пробиват, дори и след пълното им изпразване.

Не превозвайте продукта в купето на пътнически автомобил. Превозвайте само в багажник.

За подробна информация относно транспорта, моля, вижте информационния лист за безопасност.

температура на транспортиране	период на транспортиране [дни]
< -20°C	4
-19°C ÷ -10°C	7
-9°C ÷ -0°C	10

ДАННИ ОТ КАТАЛОГА

Номинален капацитет / обем / размер	Цвят	Брой бройки в колективната опаковка	Индекс	Код EAN
870 ml	N/A	12	10042016	5902120175130

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

За подробна информация, моля, вижте информационния лист на продукта.

Информацията, съдържаща се тук, се предлага добросъвестно въз основа на изследванията на производител и се счита за точна. Въпреки това, тъй като условията и методите на използване на нашите продукти е извън наш контрол, тази информация не трябва да се използва в замяна на клиентски тестове, за да се гарантира, че продуктите на Производителят са напълно задоволителни за вашите специфични приложения. Гаранцията на производителя е, че продуктът ще отговаря на актуалната търговска спецификация. Единственото възможно обезщетение при неспазване на това условие е ограничено до възстановяване на покупната цена или замяна на продукт доказано различен от гарантираното. Производителят отказва всякакви други изразени или косвени гаранции за пригодност за специфични нужди или комерсиалност. Производителят не носи отговорност за случайни или последващи щети. Предложенията за употреба не трябва да се приемат като стимул за нарушаване на патентите.