

TYTAN PROFESSIONAL 60 Секунди

Бързо Универсално PU Лепило

ERGO 750 мл



10040748

Многофункционално професионално полиуретаново лепило с широко приложение в строителството. Препоръчва се за довършителни работи, монтаж на первази, подпрозоречни дъски, стъпала и декоративни елементи. Подходящо и за зидане на преградни стени и облицовки от керамични блокчета, силикатни блокчета, газобетон, както и за монтаж на гипсокартон и OSB плоскости върху стени и подове. Залепване на изолационни материали като EPS, XPS и минерална вата.



ПРЕДИМСТВА

- Първоначално силно залепване след 60 секунди
- Отлична адхезия към повечето строителни материали
- Употреба в широк температурен диапазон (от 0°C до +30°C)
- Ниско вторично раздуване
- Готово за употреба
- Без прах и замърсявания
- Дебелина на лепилния слой до 5 мм

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

- Залепване на стенни плоскости от дървесни плоскости (OSB, MDF, ПДЧ) и гипсокартон и фазер.
- Зидане на преградни стени и обшивки от газобетонни блокове, силикатни блокове, керамични блокчета
- Монтаж на подпрозоречни дъски и стъпала
- Залепване на декоративни елементи, кухненски плотове, кутии, подови первази, щурцове
- Залепване на плоскости от EPS, XPS и минерална вата

1/6

Обновено на: 23.06.2026

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметър (+23°C/50% RH)	стойност
Начално задържане: тежки елементи [сек]	120
Първоначално фиксиране: леки елементи (Посочените времена се отнасят за минимална влажност от 40%. При по-ниска влажност времето може да е по-дълго). [сек]	60
Време за корекции [мин]	2 - 5
Отворено време [мин]	2 - 5
Пълно време за втвърдяване (RB024) [ч]	24
Клас на горимост (DIN 4102)	B3
Капацитет (изследвания, проведени за опашки от лепило с диаметър 2-3 см, ефективността зависи от температурата на околната среда, влажността, разстоянието между лепилото и елементите на стената и избрания метод на нанасяне) [м]	27
Условия за работа	стойност
Температура на флакон/пистолет (оптимално +20°C) [°C]	+5 - +35
Температура на основата/околната среда [°C]	+0 - +35
Повърхностно	стойност
Якост на опън перпендикулярно на OSB (разстояние 1,5 mm) [kPa]	≥90
Якост на опън перпендикулярно на бетон (разстояние ≤ 1 mm) [kPa]	≥400
Якост на опън перпендикулярно на керамични блокове (≤1 mm разстояние) [kPa]	≥160
Якост на опън перпендикулярно на варо-пясъчни блокчета (≤1 mm разстояние) [kPa]	≥440
Якост на опън, перпендикулярна на метална ламарина с покритие (разстояние 1,5 mm) [kPa]	≥ 145
Якост на опън перпендикулярно на PVC (разстояние 1,5 mm) [kPa]	≥ 160
Якост на опън перпендикулярно на дърво (разстояние 1,5 mm) [kPa]	≥540
Якост на опън перпендикулярно на стъкло (разстояние 1,5 mm) [kPa]	≥ 130

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Преди нанасяне прочетете инструкциите за безопасност, представени в информационен лист за безопасност.

Подготовка на основата

- Повърхността не трябва да бъде заледена, заскрежена или мокра.
- Основата трябва да е стабилна, суха, чиста, без прах и масла.
- Обезопасете повърхностите, изложени на случайно замърсяване с лепило.
- Мазилките и боите с лоша адхезия трябва да бъдат отстранени, а неравностите, изгладени.
- Преди залепването на топлоизолационните панели проверете здравината на съществуващите мазилки и бояджийски покрития.
- При наличие на хидрофобен слой върху залепваните материали е необходимо повърхностите да се нагряват механично.

Подготовка на продукта

- Температурата в кутията трябва да бъде между +5°C и +35°C
- Преди употреба разклатете интензивно флакона около 20–30 пъти, за да се смесят добре съставките.
- Завийте пистолета на флакона.
- Заклучете лостовото рамо на апликатора в дръжката.

Нанасяне

- Поставете предпазните ръкавици.
- Работната позиция на флакона трябва да бъде с дъното нагоре.
- Нанесете лепилото по повърхността, на разстояние 2-3 см от ръба на елемента.
- Размерът и скоростта на нанасяне се контролира чрез силата на натискане на спусъка на апликатора. Върхът на пистолета, по време на нанасяне, трябва да се намира на около 1 см от повърхността на залепвания елемент.
- Ако работата е прекъсната за повече от 5 минути, поставете края на маркуча плътно върху щифта, разположен на лоста на адаптера.
- Общи инструкции за приложение: Нанесете лепилото върху повърхността на ивици с диаметър 2–3 см (диаметърът зависи от структурата на основата). След нанасяне изчакайте минимум 1 минута (но не повече от 2 минути), след което съединете лепените елементи. Възможно е коригиране до 3 минути. При големи повърхности, като гипсокартон или OSB, лепилото трябва да покрива $\geq 5\%$ от площта. За малки декоративни елементи лепилото трябва да покрива $\geq 50\%$ от залепващата повърхност. Препоръчителната дебелина на лепилния слой е ≤ 5 мм (за предпочитане ≤ 1 mm). При неравности над 0,5 см е необходимо изравняване на повърхността. При лепене на елементи към таван или вертикални повърхности се препоръчва задържане до постигане на начално. Времето за пълно втвърдяване на лепилото е 24 часа. След втвърдяване лепилото може лесно да се реже, шлайфа, шпаклова или боядисва. Защитавайте лепилото от UV

лъчи с помощта на мазилка, боя и др.

- Гипскартон и OSB. Нанесете дебела ивица лепило около крайщата на плоскостта на 5 см от ръбовете и допълнителна ивица на средата. Лепилото трябва да покрива $\geq 5\%$ от повърхността за лепене.
- Парпети, стълби, протектори: нанесете минимум две дебели успоредни ивици лепило на мястото, където парапетът ще бъде закрепен / около стълбите, протекторите като оставите 5 см разстояние от края на елемента.
- EPS, XPS, декоративни елементи, изолационни плочи: нанесете дебела ивица лепило като оставите 5 см разстояние до периметъра на залепваната повърхност и допълнителна ивица лепило на средата на залепваната повърхност.
- Автоклавен клетъчен бетон, гардероби, вани / умивалници, малки преградни стени: нанесете дебела ивица лепило наоколо на залепваната повърхност, като оставите 5 см разстояние от края на елемента, и на средата на блокчето. Основата за залепване трябва да бъде равна и гладка.

След приключване на работа

- Ако нансянето бъде прекъснато за повече от 5 минути, дюзата на апликатора трябва да се почисти с чистител за полиуретанова пяна и да се разклати преди нанасяне.
- След употреба захванете плътно края на маркуча с щифта, разположен на лоста на адаптера, така че маркучът да се огъне на две места. Спазването на горните инструкции и правилното съхранение на продукта може да позволи повторната му употреба след 60 дни.
- Използвайте ацетонен чистител за премахване на незасъхнало лепило. Внимание! Чистителят може да повреди полистиренови плоскости.
- Втвърденото лепило може да бъде премахнато с TYTAN чистител за изсъхнала пяна.

Забележки / ограничения

- При нанасяне при температура, по-ниска от препоръчаната е възможен по-нисък добив или по-дълъг процес на изсъхване.
- Отворената опаковка трябва да се използва в рамките на 30 дни.
- Продуктът не се препоръчва за полиетилен, полипропилен, полиамид, силикони, тефлон
- Качеството и техническото състояние на използвания пистолет оказват влияние върху параметрите на крайния продукт.
- Лепилото е безопасно за полистиренови плоскости, не ги разрушава.
- Продукта не бива да се използва в затворени помещения без приток на свеж въздух и възможност за проветряване.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Всички изброени параметри се основават на лабораторни тестове и изпитания в съответствие с вътрешните стандарти на производителя и силно зависят от условията на втвърдяване на пяната (температура на кутията, околна среда, основа, качество на използваното оборудване и умения на

лицето, което полага пяната). При пролуки, по-широки от 2 см, стойностите на параметрите могат да се различават от посочените в таблицата с технически данни.

ТРАНСПОРТ / СЪХРАНЕНИЕ

Срокът на годност и партида са посочени на опаковката.

Съхранявайте в оригиналната опаковка във вертикално положение (с вентила нагоре) на сухо място при температура между +5°C и +30°C.

Съхранението при температури над +30°C съкращава срока на годност на продукта и влошава неговите характеристики. Продуктът може да се съхранява при температура до -5°C, но не по-дълго от 7 дни (без да се брои транспортът). Не е позволено съхранение на опаковките с лепило при температури над +50°C или в близост до открит пламък. Съхранение в различно от препоръчаното положение може да доведе до блокиране на вентила. Флаконът не трябва да се стиска или пробива, дори когато е празен.

Не съхранявайте продукта в купето на автомобила. Транспортирайте само в багажника.

Подробна транспортна информация е включена в Информационният лист за безопасност.

температура на транспортиране	период на транспортиране [дни]
< -20°C	4
-19°C ÷ -10°C	7
-9°C ÷ -0°C	10

ДАННИ ОТ КАТАЛОГА

Номинален капацитет / обем / размер	Цвят	Брой бройки в колективната опаковка	Индекс	Код EAN
750 ml	N/A	12	10040748	5902120094134

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

За подробна информация, моля, вижте информационния лист на продукта.

Информацията, съдържаща се тук, се предлага добросъвестно въз основа на изследванията на

производител и се счита за точна. Въпреки това, тъй като условията и методите на използване на нашите продукти е извън наш контрол, тази информация не трябва да се използва в замяна на клиентски тестове, за да се гарантира, че продуктите на Производителят са напълно задоволителни за вашите специфични приложения. Гаранцията на производителя е, че продуктът ще отговаря на актуалната търговска спецификация. Единственото възможно обезщетение при неспазване на това условие е ограничено до възстановяване на покупната цена или замяна на продукт доказано различен от гарантираното. Производителят отказва всякакви други изразени или косвени гаранции за пригодност за специфични нужди или комерсиалност. Производителят не носи отговорност за случайни или последващи щети. Предложенията за употреба не трябва да се приемат като стимул за нарушаване на патентите.