

TYTAN PROFESSIONAL STYRO PRO B2 PU Лепило за Фасади 750 мл сив



10045119

Полиуретаново лепило за монтаж плоскости във фасадни топлоизолационни системи. Подходящо за лепене на EPS, XPS, PUR и фасадна каменна вата. Плътността на лепилния слой позволява изравняване на неравни стени до 3 см. Залепване върху бетон, зидария от керамични, силикатни и газобетонени тухли, метал и OSB. Бързото свързване и изсъхване на лепилото позволява дюбелиране 2 часа след монтаж на плоскостите. По този начин времето за изграждане на фасадната топлоизолационна система значително се намалява. Без нужда от вода, бъркалка и качване на тежки кофи по скелето.



ПРЕДИМСТВА

- До 50% по-бърз монтаж на фасадна топлоизолационна система
- Дюбелиране след 2 часа
- Употреба в широк температурен диапазон (от 0°C до +35°C)
- Ниско раздуване след нанасяне
- Висока якост на залепване
- Много добри топлоизолационни способности
- Залепване на EPS, XPS и каменна вата
- Изравняване на неравности по стената до 3 см

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

- Залепване на топлоизолационни плоскости от EPS, XPS, PIR и каменна вата.
- Запълване между плоскости във фасадни топлоизолационни системи

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметър (+23°C/50% RH)	стойност
Време за корекции [мин]	2 < 5
Отворено време [мин]	≤ 2
Пълно време за втвърдяване (RB024) [ч]	24
Клас на огнеустойчивост (EN 13501-1:2008)	E
Клас на горимост (DIN 4102)	B2
Механично закрепване [ч]	2
Добив от опаковка [м ²]	6 - 10
Капацитет (Крайният добив зависи от температурите, влажността, разстоянието между пенополистирена и стената и избрания метод за покриване на панелите) [л.м.]	52 - 58
Якост на опън перпендикулярно на повърхността на EPS - минерализирана фуга 8 mm [kPa]	≥ 100
Условия за работа	стойност
Температура на флакон/пистолет (оптимално +20°C) [°C]	+10 - +30
Температура на основата/околната среда [°C]	0 - +35
Цвят	стойност
Сив	+

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Преди употреба прочетете указанията за безопасна употреба в края на техническата карта и листа за безопасност.

Подготовка на основата

- Температурите при нанасяне трябва да са в границите посочени в таблицата по-горе.
- Повърхността не трябва да бъде заледена, заскрежена или мокра.
- Обезопасете повърхностите, изложени на случайно замърсяване с лепило.
- Ако основата е хидрофобна или боядисана, нагراпете механично за да подобрите адхезията.

Подготовка на продукта

- Твърде студен флакон трябва да бъде загрят до стайна температура чрез потапяне в топла вода с температура до +30 °C или да бъде оставен на закрито температура минимум 24 часа преди работа.
- Температурата на пистолета не може да бъде по-ниска от температурата на флакона.

Нанасяне

- Поставете предпазните ръкавици.
- Разклатете интензивно флакона (10-20 сек. с дъното нагоре) за старателно смесване на компонентите.
- Завийте пистолета на флакона.
- Работната позиция на флакона трябва да бъде с дъното нагоре.
- По-долу са дадени начините за нанасяне:
- **ПРИ ЗАЛЕПВАНЕ ВЪРХУ ФАСАДИ**
- Нанесете лепилна ивица с дебелина 2 см под формата на буква М по ширина на плоскостта. Отгоре нанесете допълнително права ивица. Лепилото трябва да се нанася на поне 2 см от ръба на плоскостта.
- Обемът на струята и скоростта на нанасяне се контролират чрез силата на натиск върху спусъка на апликатора.
- В случай на значителни неравности, нанесете лепилото в двойна ивица.
- Непосредствено след нанасяне на лепилото притиснете плоскостта към стената, като смачквате ивицата лепило до половината на нейната дебелина и определете началното положение на плоскостта. В никакъв случай не притискайте ивицата до крайното ѝ смачкване.
- След няколко минути, като използвате нивелир, коригирайте окончателното положение на плоскостта чрез деликатно притискане и отделяне от основата. Обърнете внимание да не разкъсате лепилния слой.
- Позицията на плочата трябва да се регулира от 2 до 5 минути след първото ѝ поставяне върху стената.
- Препоръчителното време за корекция може значително да се увеличи при условия на понижена температура и влажност; например при 0°C то ще бъде по-близо до 5 до 10 минути.
- Препоръчваме ви да проверявате времето за корекция, когато има силно променливи метеорологични условия.
- Максималните неравности на основата, които могат да бъдат локално коригирани с лепилна пясна, са до 30 mm. Ако неравностите надвишават 30 mm, основата трябва да бъде изравнена.
- Първият ред залепени плоскости трябва да се подпира с начален профил.
- Изолирането на повърхността над щурцове да се извършва при употребата на специални крепежни елементи.
- При силен вятър или дъжд използвайте предпазна мрежа за скеле.
- Два часа след залепване може да се пристъпи към дюбелиране.
- **ПРИ ЗАЛЕПВАНЕ ПО ПОКРИВИ И ОСНОВИ**
- Нанесете три ивици успоредно на късата страна на плоскостта. Те трябва да бъдат на около 30 см една от друга.

- Размерът и скоростта на нанасяне се контролира чрез силата на натискане на спусъка на апликатора
- Непосредствено след нанасянето на лепилото на стиропорната плоскост плоскостта да се постави върху основата и да се притисне най-добре с мастер до получаване на фуга до 15 мм.
- Позицията на плоскостта може да се коригира в рамките на 2 - 5 минути от присъединяването.
- При залепване на XPS върху хидроизолирани повърхности не се дюбелира!

След приключване на работа

- В случай на прекъсване за повече от 5 мин крайникът на прясното лепило трябва да се почисти с чистител за полиуретанова пяна. След това трябва да завинтите опаковката с почистващ препарат върху пистолета и да натискате спусъка, докато започне да излиза чиста течност. При повторно използване флаконът да се разклати непосредствено преди употреба.

Забележки / ограничения

- Работният добив на лепилото зависи от няколко обстоятелства: температурата на въздуха, повърхността и опаковката, влажността на въздуха и нуждата от нивелиране на стената. Когато температурата на нанасяне е по-висока, времето се намалява. Когато температурата на нанасяне е по-ниска и по-близка до минималната, времето за корекция може да се удължи.
- Продуктът не се препоръчва за полиетилен, полипропилен, полиамид, силикони, тефлон
- Лепилото е безопасно за полистиренови плоскости, не ги разрушава.
- Използвайте ацетонен чистител за премахване на незасъхнало лепило. Внимание! Чистителят може да повреди полистиренови плоскости.
- Втвърденото лепило може да бъде премахнато с TYTAN чистител за изсъхнала пяна.
- Качеството и техническото състояние на използвания пистолет оказват влияние върху параметрите на крайния продукт.
- Лепилото не трябва да бъде използвано в пространства без достъп на чист въздух и добра вентилация, и да не бъде изложено на температури, надвишаващи 50°C.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Всички изброени параметри се основават на лабораторни тестове и изпитания в съответствие с вътрешните стандарти на производителя и силно зависят от условията на втвърдяване на пяната (температура на кутията, околна среда, основа, качество на използваното оборудване и умения на лицето, което полага пяната). При пролуки, по-широки от 2 см, стойностите на параметрите могат да се различават от посочените в таблицата с технически данни.

ТРАНСПОРТ / СЪХРАНЕНИЕ

Лепилото е годно за употреба до 12 месеца от датата на производство, при условие, че е съхранявано в

оригиналната си опаковка във вертикална позиция(с вентила нагоре) на сухо място с температура от +5 °C до + 30 °C. Съхранението при температура над +30°C скъсява срока на годност на продукта и има неблагоприятен ефект върху параметрите. Продуктът може да се съхранява при температура от -5°C, но не повече от 7 дни(изкл. времето за транспорт) Съхраняването на флакони с лепило при температури превишаващи +50°C или в близост до огън е забранено. Съхраняването на продукта в позиция, различна от препоръчителната може да доведе до запушване на вентила.Флаконът не може да бъде притискан или пробиван, дори и когато е празен.

Не превозвайте продукта в купето на пътнически автомобил. Превозвайте само в багажник.

Подробна транспортна информация е включена в Информационният лист за безопасност.

температура на транспортиране	период на транспортиране [дни]
< -20°C	4
-19°C ÷ -10°C	7
-9°C ÷ -0°C	10

ДАННИ ОТ КАТАЛОГА

Номинален капацитет / обем / размер	Цвят	Брой бройки в колективната опаковка	Индекс	Код EAN
750 ml	сив	12	10045119	5902120186860

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Информацията, съдържаща се тук, се предлага добросъвестно въз основа на изследванията на производител и се счита за точна.Въпреки това, тъй като условията и методите на използване на нашите продукти е извън наш контрол, тази информация не трябва да се използва в замяна на клиентски тестове, за да се гарантира, че продуктите на Производителят са напълно задоволителни за вашите специфични приложения.Гаранцията на производителя е, че продуктът ще отговаря на актуалната търговска спецификация. Единственото възможно обезщетение при неспазване на това условие е ограничено до възстановяване на покупната цена или замяна на продукт доказано различен от гарантираното.Производителят отказва всякакви други изразени или косвени гаранции за пригодност за специфични нужди или комерсиалност. Производителят не носи отговорност за случайни или последващи щети. Предложенията за употреба не трябва да се приемат като стимул за нарушаване на патентите.