

TYTAN PROFESSIONAL FIX2 CLEAR

Лепило-Уплътнител 290 мл

прозрачен



10041982

Безцветно лепило-уплътнител, базирано на най-новата технология (MS Polymers). Препоръчва се за залепване и уплътняване на повечето материали използвани в строителството (вкл. и влажни). Не съдържа разтворители, силикони или изоцианати. Не причинява корозия на метала и не обезцветява основни повърхности (мрамор, бетон и др.). В повечето случаи не изисква използването на грунд. Може да се използва както на закрито, така и на открито. Образува издръжлива и гъвкава фуга с много висока якост на свързване, устойчиво на вибрации, атмосферни условия, в т.ч. и UV. Фугата може да бъде боядисана след образуването на ципа (мокро към мокро), без да се засяга скоростта на втвърдяване.



ПРЕДИМСТВА

- 2 в 1 лепило - уплътнител
- прозрачен
- вискоеластична фуга, устойчива на влага
- санитарен - клас S1
- устойчив на мухъл и плесен
- висока якост на залепване
- отлична адхезия към повечето основи и материали, както абсорбиращи, така и неабсорбиращи
- UV устойчиви
- за интериори и екстериори
- не предизвиква корозия на металите

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Сградни и санитарни фуги. Свързващи и уплътнителни елементи и материали като: дърво, стъкло, огледало (също лакирано), полистирен, метал, PVC, гипс, гипс, поцинкована стомана, изкуствен и естествен камък, бетон, тухла, корк, керамика, порцелан, каменна и стъклена вата, Лепене на декоративни елементи, дребни ремонти. Лепене на мебели (вкл. градински), огънати елементи,

1/5

Обновено на: 03.07.2026

дренажни тръби, нестроителни конструктивни елементи, напр. в ремаркета, контейнери (вкл. хладилни ремаркета) и др., дребни ремонти на покриви.

СТАНДАРТИ/ТЕСТОВЕ/СЕРТИФИКАТИ

Изпълнява изискванията на:

- EN 15651-1:2012 F-EXT-INT, class 7.5 P
- EN 15651-3:2012 S, S1
- VOC TEST: M1
- EMICODE: EC1 PLUS
- French VOC Regulation A+
- Indoor Air Comfort GOLD - Pass

Допълнителна информация

- Реакция на огън: E

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Условия за работа	стойност
Температура при нанасяне [°C]	+5 - +30
Параметър	стойност
Температурна устойчивост [°C]	-30 - +80
Време за образуване на кора [мин]	10 - 20
Удължение при скъсване, ISO 73 [%]	290 - 350
Твърдост по Shore (ISO 868)	27 - 37
Пълно време за свързване [ч]	24
Цвят	стойност
Прозрачен	+
Сребро	+

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Преди нанасяне прочетете инструкциите за безопасност, представени в информационен лист за безопасност.

Подготовка на основата

- Повърхността на основата и залепения/уплътнен елемент трябва да бъде равна, носеща, чиста, суха, без замърсявания и вещества, които пречат на залепването.
- Обезмаслете повърхностите, за предпочитане с етанол (стъкло, глазура, метали) или препарат (пластмаси).
- По време на уплътняването, за да се избегне замърсяване на зоната около фугата и да се поддържа равна линия, използвайте лепенки, които трябва да се отстранят веднага след завършване на уплътняването.
- Ширината на фугата трябва да бъде такава, че да може да поема движението в рамките на обхвата, изчислен за уплътнителя (адаптиране към движението).
- Фугата не трябва да бъде с по-голяма ширина от 25 мм и по-малка от 6 мм, за да позволи правилно нанасяне. Идеалното съотношение на ширината на фугата: дълбочина е 2: 1. (например 12 мм ширина и 6 мм дълбочина)
- За дълбоки фуги и, когато е необходимо, уплътнителен шнур.
- При подвижни фуги е необходимо да се избегне тристранното залепване на уплътнителя към повърхността, тъй като това може да доведе до повреда. За тази цел, ако дълбочината на фугата не позволява въвеждането на полиуретанова пяна, използвайте разширителна лента или разширителен шнур.
- Въвеждането на пяна или лента води до двустранно залепване на уплътнителя и му позволява да работи правилно заедно с фугата.
- Ако фугите са прекалено плитки, за да се използва разширителен шнур, се препоръчва да се използва самозалепваща се полиетиленова лента. Тя действа като разширителен шнур, за да предотврати тристранно залепване.

Подготовка на продукта

- Преди употреба съхранявайте продукта на стайна температура.
- Отрежете изхода на картриджа и след това завийте апликатора под остър ъгъл до диаметъра, който съответства на ширината на фугата, която трябва да се запълни, или на прецизността на частите, които трябва да се залепят.
- Нанесете с професионален шприц.

Нанасяне

- Уплътняване
- Нанесете продукта върху запечатваната повърхност.
- Изгладете фугата с кубче запечатващ материал.
- Обработката на фугата трябва да се извърши преди продуктът да започне да се втвърдява, в

3/5

Обновено на: 03.07.2026

рамките на 10-20 минути.

- Премахнете маскиращата лента, преди да се образува епидермис.
- Предпазете до пълно изсъхване.
- Залепване:
- Нанесете лепилото на точки или ивици върху една от повърхностите, които ще се лепят.
- След нанасяне на лепилото съединете залепените части, като натискате равномерно и силно.
- Корекции са възможни до 20 мин след залепване.
- Лепилото се втвърдява под въздействието на влагата от въздуха, затова е необходимо да се осигури достъп на въздух до втвърдяващата се фуга, особено при залепване на неабсорбиращи повърхности.
- В зависимост от повърхността и теглото на елементите, които се монтират, може да е необходимо да се поддържат елементите за минимум 24 часа.
- След като продуктът изсъхне напълно, силата на залепване е до 250 кг/10 см².

След приключване на работа

- Почистване: суха кърпа или производни на бензин преди втвърдяване, механично след втвърдяване.
- НЕ МИЙТЕ РЪЦЕ С РАЗТВОРИТЕЛИ.

Забележки / ограничения

- При продължителен контакт с вода фугата може да придобие млечен цвят.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Всички дадени параметри се основават на лабораторни тестове, отговарящи на вътрешните стандарти на производителя и са силно зависими от условията на втвърдяване на продукта (околна температура, температура на повърхността, качество на използваното оборудване и уменията на лицето, което нанася продукта).

ТРАНСПОРТ / СЪХРАНЕНИЕ

Срокът на годност и партида са посочени на опаковката.

Да се съхранява в оригиналната опаковка на сухо място, защитено от замръзване и прегряване, при температура от +5°C до +25°C.

ДАННИ ОТ КАТАЛОГА

Номинален капацитет / обем / размер	Цвят	Брой бройки в колективната опаковка	Индекс	Код EAN
290 ml	прозрачен	12	10041982	5902120173914

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

За подробна информация, моля, вижте информационния лист на продукта.

Цялата писмена или устна информация, препоръки и инструкции се дават в съответствие с нашите най-добри знания, тестове и опит, добросъвестно и в съответствие с принципите на производителя. Всеки потребител на този материал трябва да се увери по всеки възможен начин, включително проверка на крайния продукт при подходящи условия, за пригодността на доставените материали за техните цели. Производителят не носи отговорност за загуби, възникнали поради неточно или погрешно прилагане на материалите на производителя.