

TYTAN PROFESSIONAL Уплътнител / Лепило за Покриви



Битумен уплътнител, предназначен за уплътняване, ремонт, възстановяване и защита на фуги, пукнатини и пролуки при съединения между листови материали и бетонни/битумни мембрани. Уникалната комбинация от битумни смоли и каучук, подсилен с влакна, създава трайна фуга, устойчива на атмосферни влияния и ултравиолетови лъчи. Уплътнителят е лесен за нанасяне и се изстисква лесно дори при отрицателни температури.

ПРЕДИМСТВА

- отлична адхезия към широка гама строителни основи
- съвместим с битумни повърхности
- може да се използва в контакт с пенополистирол
- устойчивост на висока температура
- висока устойчивост на UV лъчение

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

- Покривни уплътнения
- Уплътняване на вентилационни, климатични и отводни тръби, преминаващи през покрива
- Широка гама от приложения в автомобилната промишленост
- Уплътняване на елементи от ламарина, комини, капаци, подземни ленти, вентилационни камери
- Свързване на улици и отводни тръби
- Уплътняване на фуги във всички видове покривни материали (покривен картон, керемиди, ламарина, гофрирани листове)
- Уплътняване на пропускащи покривни материали от рубероид, керемиди, гофрирани и плоски панели, ламарина и др.
- Уплътняване на фуги между покривни материали, например покривен филц, ламаринени керемиди, азбестови панели и др.
- Уплътняване на фугите на улици, кошове и водосточни тръби
- Запълване на канали и фуги при изпълнение на влагоизолация на стените на сградата, например при съединенията между фундаментната стена, стената на мазето и стената на приземния етаж

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Невтвърден - тестван при 23°C и 50% относителна влажност	стойност
Плътност (ISO 2811-1) [г/мл]	1,10 - 1,20
Време за образуване на кора [мин]	8 - 30
Скорост на втвърдяване [мм/24ч]	1 - 1,5
Стичане от вертикални повърхности [T=+50°C] (ISO 7390) [мм]	0 - 15
Втвърден - тествано след 4 седмици при 23°C и 50% относителна влажност	стойност
Температурна устойчивост [°C]	-50 - +90
Повърхностно сцепление	стойност
Адхезия към алуминий	+
Поцинкована ламарина	+
Адхезия към керамични плочки	+
Адхезия към стъкло	+
Адхезия към тухла	+
Бетон	+
Гранит	+
Клинкерна плочка	+
битумна керемида	+
Адхезия към битумен филц	+
Залепване към стиропор	+
Сурова дървесина (бор)	+
Цвят	стойност
Черен	+
Условия за работа	стойност
Температура при нанасяне [°C]	-10 - +35
Температура на повърхността [°C]	-10 - +35
Температура на опаковката [°C]	+10 - +25

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Преди нанасяне прочетете инструкциите за безопасност, описани в информационен лист за безопасност.

Подготовка на основата

- Повърхностите за залепване трябва да са чисти (не замръзнали), без прах, ръжда, старо масло, грес, боя и други замърсявания, които намаляват сцеплението на уплътнителя.
- За да избегнете замърсяването около уплътнението и да поддържате равна линия, използвайте лепилни ленти, които трябва да се отстранят веднага след нанасяне.
- При нанасяне при отрицателни температури е необходимо основата да се изсуши.

Подготовка на продукта

- Нанесете студено.
- Контейнерът с продукта трябва да се съхранява на стайна температура поне 24 часа преди нанасяне.

Нанасяне

- Нанасяйте с ръкавици.
- Отрежете горната част на адаптера с резба. Завийте върха на дюзата и го отрежете под ъгъл 45 ° с диаметър равен на ширината на пролуката.
- Нанасяйте уплътнителя с механичен или пневматичен пистолет.
- Загладете фугите с чиста и гладка шпатула.
- Премахнете маскиращата лента, преди да се образува епидермис.
- Мястото на съединяване трябва да се остави да се втвърди напълно.

След приключване на работа

- Почиствайте инструментите с почистващ препарат за битум или органичен разтворител.

Забележки / ограничения

- При работа носете защитно облекло, предпазни очила и ръкавици.
- НЕ МИЙТЕ РЪЦЕ С РАЗТВОРИТЕЛИ
- Продуктът съдържа органичен разтворител и не трябва да се използва на закрито.
- Да не се използва в контакт с катран и катранена хартия.
- Не нагрявайте.
- Продуктът може да се нанася върху полистирол или полистирол - той може да претопи полистирола при температури над 35°C.
- Ако повърхността е чувствителна към разтворители, се препоръчва предварително тестване в незабележима зона.

- Не нанасяйте върху РЕ, РР - няма адхезия.
- Продуктът не е предназначен както за контакт с храни, така и за медицински приложения. Продуктът не е тестван и не е представен за одобрение за медицински и фармацевтични приложения.
- Уплътнителят не е предназначен за уплътняване на фуги от естествен камък, като гранит, пясъчен камък, мрамор и др.
- Не е подходящ за залепване на аквариуми и терариуми.
- Уплътнителят не е предназначен за приложения, включващи структурно остъкляване.
- Уплътнителят не трябва да се използва върху чувствителни метални повърхности, например мед и неговите сплави, и огледални сребърни съдове.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

При нанасяне при отрицателни температури е необходимо основата да бъде изсушена. Контейнерът с продукта трябва да се съхранява при стайна температура поне 24 часа преди нанасяне. Скоростта на втвърдяване и времето за образуване на повърхностен слой са посочени за температура 23 °C и 50% относителна влажност на въздуха. По-ниската температура и по-високата влажност на въздуха удължават тези процеси.

Всички дадени параметри се основават на лабораторни тестове, отговарящи на вътрешните стандарти на производителя и са силно зависими от условията на втвърдяване на продукта (околна температура, температура на повърхността, качество на използваното оборудване и уменията на лицето, което нанася продукта).

ТРАНСПОРТ / СЪХРАНЕНИЕ

Срокът на годност и партида са посочени на опаковката.

Този продукт трябва да се транспортира и съхранява, защитен от влага, в оригиналната неповредена опаковка при температури между -10°C. до +25°C.

ДАННИ ОТ КАТАЛОГА

Номинален капацитет / обем / размер	Цвят	Брой бройки в колективната опаковка	Индекс	Код EAN
280 ml	черен	12	10022931	5907516991271
280 ml	сребро	12	10029659	5907516991356

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

За подробна информация, моля, вижте информационния лист на продукта.

Цялата писмена или устна информация, препоръки и инструкции се дават в съответствие с нашите най-добри знания, тестове и опит, добросъвестно и в съответствие с принципите на производителя. Всеки потребител на този материал трябва да се увери по всеки възможен начин, включително проверка на крайния продукт при подходящи условия, за пригодността на доставените материали за техните цели. Производителят не носи отговорност за загуби, възникнали поради неточно или погрешно прилагане на материалите на производителя.