

TYTAN PROFESSIONAL REVO 360°

Многопозиционна Монтажна Пяна

780 мл



10053828

Tytan Professional REVO 360° е универсална полиуретанова пяна, която осигурява отлични резултати при всички видове строителни дейности. Иновативният ѝ апликатор позволява продуктът да се използва при всякаква позиция на флакона, като осигурява лесно нанасяне в труднодостъпни места, като фуги между стени и тавани, пролуки в ниши и шахти, както и други тесни пространства. Дизайнът на апликатора с два бутона осигурява прецизно и контролирано дозиране на пяната, сравнимо с това на професионалните пистолети за нанасяне.



ПРЕДИМСТВА

- лесно нанасяне на труднодостъпни места
- прецизен контрол на струята
- висока производителност

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

- запълване на празнини, пукнатини, пролуки, пробиви за тръби
- уплътняване на фуги на покриви, стени и подове
- топлоизолация
- звукоизолация

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвят	стойност
жълт	+
Параметър (+23°C/50% RH)	стойност
Време за образуване на кора (EN 17333-3:2020) [мин]	≤ 10

1/5

Обновено на: 28.08.2026

Време за изрязване (EN 17333-3:2020). Предоставените резултати са за положена 3 см лента от пяна. [мин]	≤ 50
Пълно време за втвърдяване (RB024) [ч]	24
Последващо увеличение на обема(пост-експанзия) (EN 17333-2:2020) [%]	180 - 210
Устойчивост на размерите (EN 17333-2:2020) [%]	≤ 5
Клас на горимост (DIN 4102)	B3
Клас на огнеустойчивост (EN 13501-1:2008)	F
Топлинна устойчивост (след втвърдяване) [°C]	-40 - +90
Коефициент на топлопроводимост (PN EN 12667:2002) [W/mK]	0,034
Обем (свободно екструдирание) (RB024) [л]	45 - 50
Звукоизолация (EN ISO 10140-1:2010+A1:2012+A2:2014) [дБ]	≥62
Условия за работа	стойност
Температура на флакон/пистолет (оптимално +20°C) [°C]	+5 - +30
Температура на основата/околната среда [°C]	+5 - +30

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Преди нанасяне прочетете инструкциите за безопасност, описани в информационен лист за безопасност.

Повърхности

- Защитете повърхностите от случайно замърсяване с пяната.
- Работната основа трябва да бъде чиста и обезмаслена.
- Навлажнете основата с фина водна мъгла.

Подготовка на продукта

- Флаконът трябва да бъде с температура между +5°C и +30°C.
- Непосредствено преди употреба разклатете енергично флакона 20-30 пъти, за да се смесят добре съставките, и отстранете предпазния щифт, намиращ се до предния бутон.
- След като разклатите, изправете апликатора така, че да е под прав ъгъл спрямо флакона.

Нанасяне

- Поставете предпазните ръкавици.

- Продуктът може да се използва във всякаква работна позиция на флакона – както с „клапан надолу“ на леснодостъпни места, така и в други работни позиции с „клапан нагоре“ на труднодостъпни места.
- Най-добрите свойства при нанасяне с „клапан нагоре“ се постигат, когато температурата на кутията е $>15^{\circ}\text{C}$.
- Ако от опаковката изтича само газ, работата трябва да бъде преустановена. Разклатете флакона отново и продължете работата.
- Вертикални фуги трябва да бъдат запълвани с пяна, започвайки от долу нагоре.
- Не запълвайте цялата празнина - пяната ще увеличи обема си.
- Продуктът може да се използва по избор за уплътняване при монтаж на врати и прозорци. В този случай се препоръчва да се запази фуга с ширина от 10 мм до 30 мм между касите и вратичната каса. Фуги с ширина, по-голяма от 30 мм, не са допустими. Запълнете фугите отдолу нагоре, редувайки от една стена към друга, като създавате зигзагообразен модел.
- При монтажа на врати и прозоречни рамки винаги използвайте механични крепежни елементи – монтажът на врати и прозорци без механични крепежни елементи е забранен. Липсата на механични крепежни елементи или недостатъчният им брой може да доведе до деформация на монтирания елемент.

След приключване на работа

- След като приключите с нанасянето, навлажнете пяната с водна мъгла.
- Веднага след като пяната напълно втвърди, я защитете от UV лъчи с на акрил, силикон, мазилка или боя.
- Ако пяната не е изразходвана изцяло след приключване на работата, почистете апликатора с препарат за почистване на полиуретанова пяна и го огънете.
- Ако пяната изсъхне в маркуча, отрежете края с изсъхналата пяна, което може да позволи на пяната да започне да работи отново.

Забележки / ограничения

- При температури под $+20^{\circ}\text{C}$ се препоръчва нанесената пяна да се остави до пълното ѝ втвърдяване (≥ 24 ч) – прекалено ранното ѝ рязане или обработка може да причини необратими промени в структурата на пяната и да влоши нейните характеристики.
- Препоръчителна повторна употреба на съдържанието: в рамките на 30 дни след първото нанасяне.
- Пяната не залепва за полиетилен, полипропилен, полиамид, силикон и тефлон.
- Прясна пяна трябва да бъде премахвана с чистител за полуретанова пяна.
- След втвърдяване пяната може да се отстрани механично или с препарат за почистване на втвърдена пяна – тествайте върху скрито място преди почистване.
- Пяната не трябва да бъде използвана в пространства без достъп на свеж въздух и слаба вентилация или на места, изложени на директна слънчева светлина.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Всички дадени параметри се основават на лабораторни тестове, съобразени с вътрешните стандарти на производителя, и силно зависят от условията на втвърдяване на пяната (са, околна среда, температура на повърхността, качество на използваното оборудване и умения на лицето, което нанася пяната). За фуги с широчина над 3 cm стойностите на параметрите могат да се различават от декларираните в таблицата с технически данни.

Производителят препоръчва довършителните работи да започнат след пълното втвърдяване, т.е. след 24 часа.

Производителят използва методи за изпитване, одобрени от FEICA, предназначени за предоставяне на прозрачни и възпроизводими резултати от изпитванията, което гарантира на клиентите точно представяне на ефективността на продукта. Методите за изпитване на FEICA OCF са достъпни на адрес: <http://www.feica.com> (Нашата индустрия -> PU пяна (OCF) -> Методи за изпитване на OCF). FEICA е многонационална асоциация, която представлява европейската индустрия за лепила и уплътнители, включително производителите на еднокомпонентна пяна.

ТРАНСПОРТ / СЪХРАНЕНИЕ

Срокът на годност и партида са посочени на опаковката.

Да се съхранява в оригиналната опаковка на сухо място, защитено от замръзване и прегряване, при температура от +5°C до +30°C.

Съхранението при температура над +30 °C съкращава срока на годност на продукта и влияе отрицателно върху неговите параметри. Възможно е съхранение при -5 °C, но не по-дълго от 7 дни (с изключение на транспортиране). Не е разрешено съхранението на контейнери с пяна при температура над +50 °C или в близост до открит огън. Съхранението в различна от препоръчаната позиция може да доведе до блокиране на вентила. Флаконите не трябва да се смачкват или пробиват, дори и след пълното им изпразване.

Не превозвайте продукта в купето на пътнически автомобил. Превозвайте само в багажник.

Подробна транспортна информация е включена в Информационният лист за безопасност.

температура на транспортиране	период на транспортиране [дни]
< -20°C	4
-19°C ÷ -10°C	7
-9°C ÷ -0°C	10

ДАННИ ОТ КАТАЛОГА

Номинален капацитет / обем / размер	Цвят	Брой бройки в колективната опаковка	Индекс	Код EAN
780 ml	N/A	12	10053828	5902120260164

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Информацията, съдържаща се тук, се предлага добросъвестно въз основа на изследванията на производител и се счита за точна. Въпреки това, тъй като условията и методите на използване на нашите продукти е извън наш контрол, тази информация не трябва да се използва в замяна на клиентски тестове, за да се гарантира, че продуктите на Производителят са напълно задоволителни за вашите специфични приложения. Гаранцията на производителя е, че продуктът ще отговаря на актуалната търговска спецификация. Единственото възможно обезщетение при неспазване на това условие е ограничено до възстановяване на покупната цена или замяна на продукт доказано различен от гарантираното. Производителят отказва всякакви други изразени или косвени гаранции за пригодност за специфични нужди или комерсиалност. Производителят не носи отговорност за случайни или последващи щети. Предложенията за употреба не трябва да се приемат като стимул за нарушаване на патентите.