

TYTAN PROFESSIONAL ULTRA FAST

70 Пистолетна Пяна 870 мл



10040840

ULTRA FAST 70 е монтажна пяна с кратко време за втвърдяване и ограничено последващо разширение. Предназначена за уплътняване и изолиране при монтаж на профилни врати и прозорци. Специалната формула на пяната позволява достигане на висок обем от опаковка до 70 литра. Ниското вторично раздуване предотвратява изкривяване касите и профилите на врати и прозорци. След втвърдяване, може да се реже, шлайфа, измазва или боядисва. Устойчива е на плесени и гъбички, както и на широк температурен диапазон (от -60°C до +100°C).



ПРЕДИМСТВА

- Реален обем до 70 литра от опаковка
- Кратко време за изсъхване и изрязване
- Не раздува след нанасяне
- Плътна структура

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

- Уплътняване и топлинна изолация при монтаж на врати и прозорци

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметър (+23°C/50% RH)	стойност
Звукоизолация (EN ISO 10140-1:2010+A1:2012+A2:2014) [дБ]	63
Обем (свободно екструдирание) (RB024) [л]	70 - 77
Време за образуване на кора (EN 17333-3:2020) [мин]	≤ 4
Последващо увеличение на обема(пост-експанзия) (EN 17333-2:2020) [%]	40 - 70
Устойчивост на размерите (EN 17333-2:2020) [%]	≤ 2

1/5

Обновено на: 10.08.2026

Selena FM S.A.

ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław, Poland

tel. +48 71 78 38 290, e-mail: office@selena.com, www.selena.com



Клас на горимост (DIN 4102)	B3
Време за изрязване (EN 17333-3:2020) Посоченият резултат е за ленти пяна с ширина 6 cm и височина 3 cm [мин]	≤20
Време за раздуване на пяната (RB024) (Стойността е дадена за междина с размери 60*1000*60 (ширина*дължина*дълбочина [mm])) [мин]	≤6
Пълно време за втвърдяване (RB024) (Стойността е дадена за 60*1000*60 (ширина*дължина*дълбочина [mm]) междина) [ч]	≤1,5
Коефициент на съпротивление на дифузия на водни пари (PN EN 12086:2013-07)	14
Коефициент на топлопроводимост (PN EN 12667:2002) [W/mK]	0,036
Топлинна устойчивост (след втвърдяване) [°C]	-40 - +90
Цвят	стойност
жълт	+
Условия за работа	стойност
Температура на флакон/пистолет (оптимално +20°C) [°C]	+10 - +30
Температура на основата/околната среда [°C]	+5 - +30

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Преди нанасяне прочетете инструкциите за безопасност, описани в информационен лист за безопасност.

Повърхности

- Защитете повърхностите от случайно замърсяване от пяната.
- Работната основа трябва да бъде чиста и обезмаслена.
- Навлажнете основата с фина водна мъгла.

Подготовка на продукта

- Температурата на флакона трябва да бъде между +10°C и +30°C.
- Преди употреба разклатете интензивно флакона около 20–30 пъти, за да се смесят добре съставките.
- Завийте пистолета към флакона с пяна.
- Температурата на пистолета не трябва да е по-ниска от тази на флакона.

Нанасяне

- Поставете предпазните ръкавици.
- Работната позиция на флакона трябва да бъде с дъното нагоре.
- Вертикални фуги трябва да бъдат запълвани с пяна, започвайки от долу нагоре.
- Не запълвайте цялата празнина - пяната ще увеличи обема си.
- При уплътняване на дограма трябва да се запази разстояние минимум 10 mm и максимум 30 mm между стената на отвора и касата. Не се препоръчва разстояние > 30 mm. Разстояние по-голямо от 30 mm трябва да се запълни отдолу нагоре от едната стена до другата като уплътнението се нанася последователно по зигзагообразен начин. Не се допуска разстояние > 50 mm.
- След като приключите с нанасянето, навлажнете отново пяната с водна мъгла.
- След втвърдяване отстранете излишната пяна механично (напр. с нож).
- Веднага след като пяната напълно втвърди, я защитете от UV лъчи с на акрил, силикон, мазилка или боя.
- Ако работата се прекъсне за повече от 5 минути, дюзата на пистолета с прясна пяна трябва да се почисти с препарат за почистване на полиуретанова пяна и флаконът трябва да се разклати преди повторна употреба; ако флаконът бъде отвинтен от пистолета, трябва да се почистят и клапанът, и адаптерът на пистолета.

След приключване на работа

- Прясна пяна трябва да бъде премахвана с чистител за полуретанова пяна.
- След втвърдяване пяната може да се отстрани механично или с препарат за почистване на втвърдена пяна – тествайте върху скрито място преди почистване.
- След приключване на работата, пистолетът трябва да се почисти старателно – за целта завийте флакон с препарат за почистване на полиуретанова пяна към пистолета и натиснете спусъка, докато започне да изтича бистра течност.
- Ако пяната не е напълно използвана в края на работата, почистете и вентила на флакона.

Забележки / ограничения

- МОНТАЖ НА ПРОФИЛНИ ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ, БЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕХАНИЧНИ КРЕПЕЖИ Е ЗАБРАНЕНО. ЛИПСАТА НА МЕХАНИЧНИ КРЕПЕЖИ МОЖЕ ДА ДЕФОРМИРА МОНТИРАНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ.
- Пяната не залепва за полиетилен, полипропилен, полиамид, силикон и тефлон.
- Отворената опаковка с пяна трябва да бъде използвана в рамките на една седмица.
- При температури под +20°C се препоръчва нанесената пяна да се остави до пълното ѝ втвърдяване (≥ 24 ч) – прекалено ранното ѝ рязане или обработка може да причини необратими промени в структурата на пяната и да влоши нейните характеристики.
- Ефективността на пяната зависи до голяма степен от температурата на околната среда, влажността, температурата на флакона и начина на нанасяне.
- Качеството и техническото състояние на използвания пистолет оказват влияние върху параметрите на крайния продукт.
- Пяната не трябва да бъде използвана в пространства без достъп на свеж въздух и слаба

вентилация или на места, изложени на директна слънчева светлина.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Всички горепосочени параметри се основават на лабораторни тестове и изпитания в съответствие с вътрешните стандарти на производителя и силно зависят от условията на втвърдяване на пяната (температура на кутията, околна среда, основа, качество на използваното оборудване и умения на лицето, което полага пяната). Дадените параметри се отнасят до условията: температура на кутията 23°C, температура на околната среда 23°C, температура на субстрата 23°C, влажност 50%Rh.

Производителят използва методи за изпитване, одобрени от FEICA, предназначени за предоставяне на прозрачни и възпроизводими резултати от изпитванията, което гарантира на клиентите точно представяне на ефективността на продукта. Методите за изпитване на FEICA OCF са достъпни на адрес: <http://www.feica.com> (Нашата индустрия -> PU пена (OCF) -> Методи за изпитване на OCF). FEICA е многонационална асоциация, която представлява европейската индустрия за лепила и уплътнители, включително производителите на еднокомпонентна пена.

ТРАНСПОРТ / СЪХРАНЕНИЕ

Пяната е годна за употреба до 12 месеца от датата на производство, при условие, че е съхранявана в оригиналната си опаковка във вертикална позиция (с вентила нагоре) на сухо място с температура от +5°C до +30°C. Съхранението при температура над +30°C скъсява срока на годност на продукта и има неблагоприятен ефект върху параметрите. Продуктът може да се съхранява при температура от -5°C, но не повече от 7 дни (изкл. времето за транспорт) Съхраняването на флакони с пена при температури превишаващи +50°C или в близост до огън е забранено. Съхраняването на продукта в позиция, различна от препоръчителната може да доведе до запушване на вентила. Флаконът не може да бъде притискан или пробиван, дори и когато е празен.

Не превозвайте продукта в купето на пътнически автомобил. Превозвайте само в багажник.

За подробна информация относно транспорта, моля, вижте информационния лист за безопасност.

температура на транспортиране	период на транспортиране [дни]
< -20°C	4
-19°C ÷ -10°C	7
-9°C ÷ -0°C	10

ДАННИ ОТ КАТАЛОГА

Номинален капацитет / обем / размер	Цвят	Брой бройки в колективната опаковка	Индекс	Код EAN
870 ml	N/A	12	10040840	5902120166558

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

За подробна информация, моля, вижте информационния лист на продукта.

Информацията, съдържаща се тук, се предлага добросъвестно въз основа на изследванията на производител и се счита за точна. Въпреки това, тъй като условията и методите на използване на нашите продукти е извън наш контрол, тази информация не трябва да се използва в замяна на клиентски тестове, за да се гарантира, че продуктите на Производителят са напълно задоволителни за вашите специфични приложения. Гаранцията на производителя е, че продуктът ще отговаря на актуалната търговска спецификация. Единственото възможно обезщетение при неспазване на това условие е ограничено до възстановяване на покупната цена или замяна на продукт доказано различен от гарантираното. Производителят отказва всякакви други изразени или косвени гаранции за пригодност за специфични нужди или комерсиалност. Производителят не носи отговорност за случайни или последващи щети. Предложенията за употреба не трябва да се приемат като стимул за нарушаване на патентите.