



TYTAN PROFESSIONAL FIX2 GT МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ

Однокомпонентный пастообразный гибридный монтажный клей быстрого схватывания. Отверждается влагой воздуха и/или поверхности. Не содержит растворителей, изоцианатов и воды. Универсальный продукт для широкой сферы применения.

ПРИМЕНЕНИЕ

приклеивания широкого спектра отделочных материалов к типичным поверхностям, таким как бетон, дерево, кирпич, стекло, металл
приклеивание плинтусов, цоколей, порогов, панелей, керамической плитки
склеивание декоративных элементов из древесины, корка, древесно-стружечных плит, металла, камня, ламинату
Приклеивание материалов из пластика (кроме полиэтилена, полипропилена и тефлона)
склеивание зеркал

СВОЙСТВА

Быстро набирает максимальную силу сцепления
быстрое и очень сильное начальное схватывание
можно применять на влажных (но не на мокрых) поверхностях
отличная адгезия к большинству оснований как пористым, так и непористым, например, металла или различных пластмасс и стекла
высокая сила схватывания
эластичный шов
устойчивой к влажности и к УФ-излучению

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Температура применения [°C]	+5 - +30
Оптимальная температура склеивания [°C]	+15 - +25
Оптимальная относительная влажность [%]	65

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед применением ознакомится с инструкцией безопасности, которая находится в Паспорте Безопасности Продукта.

1. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Клееные поверхности должны быть свободными от загрязнений и веществ, уменьшающих адгезию.
- Поверхности наилучше обезжиривать с помощью ацетона или этанола (стекло, металлы, плитка) или детергентом (синтетические материалы).

2. ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА

- Отрежьте кончик картриджа и прикрутите насадку. Для точных применений используйте более узкую насадку срезанную под острым углом. Для неровных поверхностей и тяжелых элементов используйте насадку с V-образным вырезом, расположенную под углом 90 градусов к поверхности (перпендикулярно), и убедитесь, что „V” обращена вверх. Вставьте картридж в пистолет для нанесения. Из-за высокой вязкости продукта рекомендуется использовать пистолет для густой массы.

3. ПРИМЕНЕНИЕ

- Наносить клей полосками или точечного на основание или приклеиваний материал.
- В случае широких поверхностей клей следует наносить "волнисто", чтобы увеличить начальную адгезию.
- После нанесения соединить клееные элементы, сильно и равномерно прижимая.
- Корректировка положения клееных поверхностей возможна в течение 5 минут с момента приклеивания, без рассоединения элементов.
- Не наносить клей сплошным слоем на невпитывающие поверхности, так как отверждение происходит при контакте с влагой воздуха и с влагой поверхности нанесения.
- При склеивании невпитывающих поверхностей отверждение может происходить дольше.

4. РАБОТЫ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ

- Очистка: сухой тканью, ацетон или экстрактивным бензином до отверждения, механически после отверждения.

5. ПРИМЕЧАНИЯ/ОГРАНИЧЕНИЯ

- Рекомендуется провести предварительные испытания адгезии перед склеиванием.
- Не использовать для РЕ, РР, тефлону и битумных поверхностей.
- Не использовать для поверхностей постоянно подвергающихся воздействию воды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	
Доступный в различных цветах	+

2 / 3

Printed: 2019.08.06

тестирован при 23° С и 50% относительной влажности	значение
Химическая основа: Гибридный	+
Плотность [g/ml]	1,46 ± 0,05
Время образования пленки [min]	~6
Удлинение на разрыв, ISO 37, [%]	190 - 210
Прочность на разрыв, ISO 37, [N/mm ²]	~ 4,0
Твердость по Шору А	68 ± 5
Скорость отверждения [mm/24h]	2-3
Время полного отверждения [h]	3
Модуль @100%, ISO 37, [N/mm ²]	~ 3
Начальное время отверждения [мин.]	30

Отвержденный	значение
Термостойкость [°C]	-40 - +90

Все данные основаны на лабораторных испытаниях в соответствии с внутренними стандартами производителя и сильно зависят от условий отверждения продукта (температуры упаковки, окружающей среды, основания, качества используемого оборудования и от квалификаций osoby применяющей продукт).

ТРАНСПОРТИРОВКА / ХРАНЕНИЕ

Продукт можно хранить до 12 месяцев от даты производства в оригинальной закрытой упаковке в сухом месте, защищая от мороза и перегрева, при температуре от +5 °C до +35 °C.

БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Подробную информацию можно найти в Паспорте Безопасности Продукта от производителя. Указания по утилизации: Остатки продукта и пустые картриджи должны быть утилизированы в соответствии с действующими, местными правилами.

Вышеуказанные данные, рекомендации и указания основаны на лучших наших знаниях, исследованиях, опыте и указаны с благими намерениями, в соответствии с правилами, действующими на нашем предприятии и у наших поставщиков. Предлагаемые способы действий считаются общепринятыми, однако каждый пользователь этого материала должен убедиться всеми возможными способами, включительно с проверкой конечного продукта в соответствующих условиях, в пригодности предоставленных материалов для достижения намеренных им целей. Ни Компания, ни ее уполномоченные представители не могут нести ответственность за какие-либо потери понесенные вследствие неправильного или ошибочного использования ее материалов.