

TYTAN EURO-LINE Клей

Будівельний Універсальний 604

260 мл білий



Однокомпонентний монтажний клей на основі водної дисперсії, рекомендований для склеювання різних будівельних матеріалів, що використовуються в оздоблювальних та ремонтних роботах, найкраще працює з поглинаючими (пористими) поверхнями, такими як: бетон, штукатурка, ДСП, дерево, гіпсокартон, гіпс.

ПЕРЕВАГИ

- Не містить розчинників
- Нейтральний запах
- Негорючий
- Еластичний шов
- Стійкий до вологи

ЗАСТОСУВАННЯ

- Склеювання тепло- та звукоізоляційних матеріалів
- Монтаж декоративних елементів
- Кріплення плінтусів, підлогових панелей, дощок, керамічної плитки

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Не затверділий	Значення
Основа: акрилова дисперсія	+
Вміст твердих речовин [%]	73 - 79
Густина [г/см ³]	1,5 - 1,6
Робочий час (залежно від умов докїлля та властивостей основи) [хв]	7 - 10
Горючість	-
Час повного затвердіння [год]:	48
Витрати [г/м ²]:	300 - 500
Затверділий	Значення

1/3

Термостійкість [°C]	-20 - +60
Умови застосування	Значення
Температура нанесення [°C]	+10 - +30
Колір	Значення
Білий	+

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Перед використанням ознайомтесь із правилами безпеки, наведеними у паспорті безпеки матеріалу (MSDS).

Підготовка поверхні

- Поверхні, що склеюються, повинні бути рівними, сухими, очищеними від бруду та речовин, що перешкоджають адгезії.

Підготовка продукту

Зріжте верх виступу картуша та прикрутіть зрізаний під відповідним кутом носик-аплікатор. Картуш із прикріпленим носиком вставте в пістолет для картушів.

Нанесення

- Нанесіть клей точково або смугами на поверхню чи матеріал, який плануєте приклеїти.
- Після нанесення з'єднайте елементи разом та рівномірно притисніть.
- Клей наносьте на поверхню, котра має бути приклеєна протягом 5-10 хвилин (не допустіть висихання клею).

Завершення робіт

- До затвердіння надлишки клею очищуються водою, після затвердіння - механічно.
- НЕ МИЙТЕ РУКИ ОРГАНІЧНИМИ РОЗЧИННИКАМИ.

Обмеження застосування

- Одна з поверхонь, що склеюються повинна бути поглинаючою (пористою).
- Рекомендується провести попередні випробування адгезії перед приклеюванням.
- Уникайте контакту з водою до повного затвердіння клею.
- Не підходить для поліетилену (PE), поліпропілену (PP), тефлону та бітумних поверхонь.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Усі наведені параметри ґрунтуються на лабораторних випробуваннях, що відповідають внутрішнім

стандартам виробника, та значною мірою залежать від умов затвердіння продукту (зокрема, температури картуша, температури навколишнього середовища та поверхні, якості використаного обладнання та навичок особи, яка наносить продукт).

ТРАНСПОРТУВАННЯ/ЗБЕРІГАННЯ

Продукт можна зберігати до 12 місяців з дати виготовлення в оригінальній закритій упаковці в сухому місці, захищаючи від морозу та перегріву, при температурі від +5 °C до +30 °C.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Докладнішу інформацію дивіться у Паспорті Безпеки Продукту, який можна отримати у виробника.

Рекомендації щодо утилізації: залишки продукту та порожні картуші повинні утилізуватися відповідно до офіційних місцевих правил.

Наведені дані, рекомендації та вказівки ґрунтуються на поточному стані знань, результатах досліджень й випробувань, та були розроблені згідно з чинними правилами виробника та його постачальників. Запропоновані методи роботи вважаються загальноприйнятими, однак користувач продукту повинен переконатися у тому, що використані матеріали підходять для досягнення запланованих ним цілей. Ані Компанія, ані її уповноважені представники не несуть відповідальності за будь-які збитки, спричинені неправильним або помилковим застосуванням продукту.

Дата оновлення: 20.12.2024

3/3