

TYTAN PROFESSIONAL РІДКА ГУМА

Це швидкий та простий спосіб еластичної герметизації протікань і тріщин, на різноманітних будівельних поверхнях. Ремонтний герметик у вигляді спрею утворює щільну плівку, що запобігає проникненню води, іржі та корозії. Він дуже легко і швидко заповнює тріщини.

Рекомендоване Використання

- Бетонні, бітумні та асфальтові поверхні.
- Поверхні з ПВХ та дерева.
- Металеві поверхні, в тому числі оцинковані та алюмінієві.
- Керамічні поверхні.

Переваги

- Еластичне покриття, запобігає проникненню води та корозії.
- Заповнює тріщини та запобігає протіканням.
- Не стікає з вертикальних поверхонь.
- Можна фарбувати — при нанесенні утворює гладку плівку, на яку можна наносити латексні або олійні фарби.
- Проста у використанні.
- Швидке початкове затвердіння.
- Для внутрішнього та зовнішнього використання.



Спосіб Використання

Перед використанням прочитайте інструкції з техніки безпеки, подані в паспорті безпеки.

1. Підготовка Продукту

- Енергійно збовтайте балон протягом приблизно однієї хвилини.

2. Підготовка Поверхні

- Очистіть та знежирте поверхню. Видаліть бруд та залишки фарби, іржу тощо. Зачекайте, поки поверхня повністю висохне.
- Захистіть суміжні поверхні, від можливого забруднення.
- Зробіть пробне нанесення.

3. Використання

- Одягніть захисні рукавички.

- Під час нанесення тримайте балон на відстані приблизно 8-20 см від поверхні, на яку наносите продукт.
- Нанесіть шар короткими рухами.
- Рекомендується нанести два шари продукту. Перший шар повинен бути тоншим.
- Приблизно через 15-30 хвилин нанесіть другий, більш товстий шар.
- Для більших щілин рекомендується наносити продукт локально, в кількості, необхідній для заповнення щілини. Ви можете вручну (за допомогою ганчірки або рукою в рукавичці) заповнити гумою центр тріщини, а потім нанести гуму ще раз.

4. Після Закінчення Роботи

- Після закінчення роботи переверніть балон догори дном, натисніть на клапан й утримуйте протягом 2-3 секунд, щоб очистити сопло клапана.
- Протріть сопло клапана, щоб видалити залишки продукту.

5. Зауваження / Обмеження

- Поверхня не повинна нагріватися, максимальна температура поверхні становить +25 °C.

Технічні Характеристики

Параметр	Значення
Текстура покриття - матова	+
Початковий час затвердіння [хв]	20-30
Повний час затвердіння [год]	72
Продуктивність (при товщині шару 70 мкм)	0,8м²/400мл
Колір	Значення
Чорний	+
Прозорий	+
Умови використання	Значення
Температура використання (довкілля) [°C]	+5- +25
Температура балону [°C]	+ 5- +25

Транспорт / Зберігання

Термін придатності та номер партії на упаковці.

Зберігати в оригінальній упаковці у вертикальному положенні (клапан вгору) у сухому місці при температурі від +5 °C до +25 °C.

Не допускається зберігання ємностей з продуктом при температурі вище + 50°C і поблизу відкритого вогню. Балон не можна розчавлювати або проколювати, навіть якщо вона повністю порожня.

Не зберігати, не перевозити продукт в салоні автомобіля. Перевозити тільки в багажнику.

Заходи Безпеки Та Охорони Здоров'я

Наведені вище дані, рекомендації та поради є достовірними й базуються на наших найкращих знаннях, дослідженнях і досвіді, відповідно до принципів, що застосовуються в нашій компанії та нашими постачальниками. Запропоновані процедури вважаються звичайними, але кожен користувач цього матеріалу повинен усіма можливими способами переконатися, включаючи перевірку кінцевого продукту у відповідних умовах, у придатності матеріалів, що постачаються, для досягнення поставлених цілей. Ні Компанія, ні її уповноважені представники не несуть відповідальності за будь-які збитки, понесені в результаті неправильного або нецільового використання її матеріалів.

Продукт є легкозаймистим. Всі роботи повинні виконуватися в добре провітрюваному приміщенні, подалі від джерел займання. Не палити. Продукт слід зберігати відповідно до правил зберігання легкозаймистих речовин. Детальна інформація міститься в паспорті безпеки (SDS).