

TYTAN PROFESSIONAL Hydro fix Szerelési ragasztó

ADB-AMOUNT1-TP-35-ml-310-003

Általános szerkezetű, átlátszó, vízbázisú szerelőragasztó. Belső munkákhoz, porózus anyagok ragasztásakor. Jó tapadás jellemzi porózus felületeken, mint fa, kő, kerámia, beton és műanyagok (kemény PVC, expandált polisztirol, poliuretánhab).



ELŐNYEI

- oldószermentes
- semleges szagú
- nem gyúlékony
- rugalmas kötőanyag
- nedvességálló
- átlátszó kötés
- kiváló tapadás a legtöbb épületfelülethez
- kikeményedés után festhető
- megtapad a nedves felületeken
- kikeményedés után sima, porálló és könnyen tisztítható kötést alkot

ALKALMAZÁS

- hő-és hangszigetelő anyagok ragasztása
- dekorációs elemek ragasztása
- szegélylécek, padlólapok, táblák, kerámia burkolólapok ragasztása.

MŰSZAKI ADATOK

Megkötés előtt	Érték
Bázis: akril-diszperzió	+
Szárazanyag tartalom [%]	50 - 54
Sűrűség [g/cm ³]	0,95 - 1,05
Műveleti idő (a környezeti feltételektől és a felület tulajdonságaitól függően) [perc]	20 - 30
Tűzveszélyesség	-
Teljes kikeményedési idő [h]	72
Anyagszükséglet [g/m ²]	200 - 300
Kötött anyag	Érték
Hőmérsékleti ellenállás [°C]	-20 - +60
Alkalmazási feltételek	Érték
Felhasználási hőmérséklet [°C]	+10 - +30
Szín	Érték
Fehér, kikeményedés után színtelen	+

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Felhasználás előtt olvassa el a biztonságtechnikai adatlapot (MSDS)!

MEGJEGYZÉSEK / KORLÁTOZÁSOK

Minden megadott paraméter laboratóriumi vizsgálatokon alapul, amelyek megfelelnek a belső gyártói szabványoknak, és erősen függ a termék keményedési körülményeitől (pl. környezeti, felületi hőmérséklet, a használt berendezés minősége és a termék felhasználója).

SZÁLLÍTÁS / TÁROLÁS

A szavatolt tárolási idő 24 hónap a gyártási dátumtól kezdődően, bontatlan, eredeti, gyári csomagolásban, száraz helyen, fagytól és túlzott hőmérséklettől védett helyen, +5 °C-tól +30 °C-ig hőmérsékleten tárolva.

BIZTONSÁGTECHNIKAI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Részletesebb információ a termék biztonsági adatlapján található, amelyet a gyártó kérés esetén rendelkezésre bocsát. Ártalmatlanítási szempontok: A maradék terméket és az üres kartusokat a hatósági és helyi előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni.

Minden írásos vagy szóbeli tájékoztatást, ajánlást és utasítást a legjobb tudásunk szerint, tesztek és tapasztalatok alapján, jóhiszeműen és a gyártó elveinek megfelelően adtunk meg. Az anyag minden egyes felhasználójának minden lehetséges módon meg kell győződnie arról (beleértve a végtermék megfelelő körülmények közötti ellenőrzését is) hogy a leszállított anyagok a tervezett felhasználási célokra alkalmasak. A gyártó nem tehető felelőssé az általa előállított anyagok helytelen vagy hibás felhasználásából eredő károkért.