

TYTAN PROFESSIONAL CLASSIC FIX

Szerelési Ragasztó



A Tytan Professional Classic FIX egy színtelen, egykomponensű, kaucsuk bázisú, oldószeres ragasztó. Rugalmas és színtelen kötést hoz létre, ezért az építőipari befejező munkáknál szükséges ragasztásokhoz kiváló. Tapadása kiemelkedő az olyan anyagok felületén, mint a fa, beton, téglá vagy a vakolat.



ELŐNYEI

- Színtelen ragasztás
- Erős és tartós kötés
- Rugalmas kötést alkot
- Bel- és kültéri használatra egyaránt alkalmas
- Kiváló tapadás, mind porózus, mind nem porózus, a legtöbb felülethez
- Vízálló

AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS

- Belső és külső szegélylécek, falpanelek, fából, faalapú anyagokból (MDF, HDF), PVC-ből készült befejező elemek ragasztása.
- Egyéb elemek és anyagok ragasztása, mint például: fa, üveg, fém, PVC, kerámia bármilyen kombinációban.
- Dekorációs elemek ragasztása
- Hobbimunkák, kisebb javítások

MŰSZAKI ADATOK

Megkötés előtt	Érték
Bázis: szintetikus gumi szerves oldószerekben feloldva	+
Szárazanyag tartalom [%]	58 - 64
Sűrűség [g/cm ³]	0,84 - 0,94

Műveleti idő (a környezeti feltételektől és padlóalap tulajdonságaitól függően) [min]	10 - 15
Tűzveszélyesség	+
Teljes kikeményedési idő [h]	72 - 120
Anyagszükséglet [g/m ²]	150 - 300
Kötött anyag	Érték
Hőmérsékleti ellenállás [°C]	-20 - +60
Megkötés utáni gyúlékonyság	-
Alkalmazási feltételek	Érték
Felhasználási hőmérséklet [°C]	+10 - +30
Optimális ragasztási hőmérséklet [°C]	+15 - +20
Optimális relatív páratartalom [%]	60
Szín	Érték
Átlátszó	+

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Felhasználás előtt olvassa el a biztonságtechnikai adatlapot (MSDN)!

Felszín előkészítés

- A ragasztandó felületek legyenek egyenletesek, szárazak, és mentesek a szennyeződésektől valamint a tapadást akadályozó anyagoktól.
- A felületet legjobb acetonnal vagy etanollal (üveg, máz, fém) vagy mosószerrel (szintetikus anyagok) zsírtalanítani.

A termék előkészítése

- Vágja le a fúvókát a kívánt átmérőre, vágja fel a patron kivezető nyílását, és csavarja be a fúvókát. Helyezze a patron az applikátor pisztolyába.

Alkalmazás

- A ragasztót pöttyökben vagy csíkokban kell felhordani a felületre vagy a ragasztott anyagokra.
- Azonnal egy kis csavaró mozdulattal szorosan illessze össze a felületeket, majd válassza szét őket, várjon 3-5 perctet, és ismét erősen és egyenletesen nyomja össze.
- Az elem helyzete könnyen korrigálható a csatlakoztatás után 2-3 perccel történő leválasztás nélkül.

A ragasztást követő teendők

- Tisztítás: megkötés előtt acetonnal vagy lakkbenzinnel, utána mechanikus úton.
- NE MOSSON KEZET OLDÓSZEREKKEL

Megjegyzések / korlátozások

- Alkalmazás előtt javasoljuk tapadási tesztek elvégzését.
- *Kerülje a vízzel való érintkezést mindaddig, amíg a ragasztó teljesen meg nem köt.
- Nem alkalmazható polisztirol hab és egyéb, oldószerre érzékeny felületeken.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Minden megadott paraméter laboratóriumi vizsgálatokon alapul, amelyek megfelelnek a belső gyártói szabványoknak, és erősen függ a termék keményedési körülményeitől (pl. környezeti, felületi hőmérséklet, a használt berendezés minősége és a termék felhasználól).

SZÁLLÍTÁS / TÁROLÁS

A szavatolt tárolási idő 12 hónap a gyártási dátumtól kezdődően, bontatlan, eredeti, gyári csomagolásban, száraz helyen, fagytól és túlzott hőmérséklettől védett helyen, +5°C-tól +25°C-ig hőmérsékleten tárolva.

KATALÓGUS ADATOK

Névleges kapacitás / térfogat / méret	Szín	Darabszám csomagonként	Index	EAN kód
100 ml	átlátszó	12	10051689	5902120243129
290 ml	átlátszó	12	10045943	5902120190263

BIZTONSÁGTECHNIKAI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI ÓVINTÉZKEDÉSEK

A termék gyúlékony. Minden munkát jól szellőző helyen, gyújtóforrásoktól távol kell végezni. Tilos a dohányzás. A ragasztót az éghető anyagok tárolási szabályainak megfelelően kell tárolni. Részletes információkat a biztonságtechnikai adatlap (MSDS) tartalmazza.

Minden írásos vagy szóbeli tájékoztatást, ajánlást és utasítást a legjobb tudásunk szerint, tesztek és tapasztalatok alapján, jóhiszeműen és a gyártó elveinek megfelelően adtunk meg. Az anyag minden egyes felhasználójának minden lehetséges módon meg kell győződnie arról (beleértve a végtermék megfelelő körülmények közötti ellenőrzését is) hogy a leszállított anyagok a tervezett felhasználási célokra alkalmasak.

A gyártó nem tehető felelőssé az általa előállított anyagok helytelen vagy hibás felhasználásából eredő károkért.