

# TYTAN PROFESSIONAL Kútgyűrű Kézi Purhab 750 ml



10038392

A Tytan Professional Kútgyűrű Kézi Purhab, egykomponensű purhab kifejezetten előregyártott betonelemek csatlakozási pontjaihoz lett fejlesztve. Kiemelkedő penész és gombaállóság, valamint jó tapadás jellemzi.



## ELŐNYEI

- Magas kihozatal akár 45 liter
- Használata egyszerű
- Magas utótágulás
- Kiemelkedő tapadás
- Nem bocsát ki MDI gázokat\* (M1 osztály)

## AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS

- Rések, repedések kitöltéséhez, csőáttöréseknél és egyéb hézagoknál
- Betongyűrű réskitöltéséhez
- Kútgyűrű illesztéséhez
- Hő- és hangszigeteléshez

## MŰSZAKI ADATOK

| Szín                                                                                                         | Érték   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Sárga                                                                                                        | +       |
| Paraméter (+23°C/50% RH)                                                                                     | Érték   |
| Kiadósság (szabad fújás) (RB024) [l] [l]                                                                     | 36 - 45 |
| Kiadósság résben (35*1000*35 (szélesség * hosszúság * mélység [mm])<br>résre megadott érték) (RB024) [l] [l] | 23 - 29 |

1/5

Update date: 05.06.2025

Selena Hungária Kft.

Pécs Bajor utca 1, 7630 Hungary,

tel.: +36 70 319 0203, e-mail: selena.hungaria@selena.com www.tytan.hu



|                                                                                     |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Bőrképződési idő (EN 17333-3:2020) [perc]                                           | ≤ 10         |
| Vágási idő (EN 17333-3:2020). A 3 cm átmérőjű habátmérőre megadott eredmény. [perc] | ≤ 60         |
| Teljes Kötési idő (RB024) [h]                                                       | 24           |
| Hővezetési együttható (RB024) [W/mK]                                                | 0,036        |
| Másodlagos térfogatnövekedés (tágulás után) (EN 17333-2:2020) [%]                   | 140 - 190    |
| Méretstabilitás (EN 17333-2:2020) [%]                                               | ≤ 5          |
| Éghetőségi osztály (DIN 4102)                                                       | B3           |
| Tűzzel szembeni viselkedési osztály (EN 13501-1:2008)                               | F            |
| Akusztikai szigetelés (EN ISO 10140-1:2010+A1:2012+A2:2014)                         | 62           |
| Hőállóság (kikeményedés után) [°C]                                                  | -40 - +90    |
| <b>Alkalmazási feltételek</b>                                                       | <b>Érték</b> |
| A adagoló hőmérséklete (optimális +20°C) [°C]                                       | +15 - +30    |
| Környezeti/felületi hőmérséklet [°C]                                                | -10 - +30    |

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Alkalmazás előtt olvassa el az MSDS-ben leírt biztonsági utasításokat.

### Felszín előkészítés

- Védje a véletlen habszennyezésnek kitett felületeket.
- Tisztítsa meg és zsírtalanítsa a felületet.
- Ha a környezeti hőmérséklet 0 °C felett van, a munkafelületet permetezze be vízzel.

### A termék előkészítése

- A flakon hőmérséklete +5 °C és +30 °C között legyen.
- Használat előtt erőteljesen rázza fel a flakont körülbelül 20-30-szor, hogy az összetevők alaposan összekeveredjenek.
- Csavarja rá a tömlős adagolót a habos flakonra.

### Alkalmazás

- Vegyen fel védőkesztyűt.
- A flakon munkapozíciója "szelep lefelé".
- A függőleges illesztéseket alulról felfelé haladva töltse ki habbal.
- Ne töltse ki az egész rést - a hab növeli a térfogatát.

- A nyílászáró tömitések a keret és az ablakrés között legalább 10 mm, de legfeljebb 30 mm hézagot kell hagyni. A 30 mm-nél nagyobb hézagok nem ajánlottak. A 30 mm-nél szélesebb hézagokat alulról felfelé kell kitölteni az egyik faltól a másikig cikk-cakkos mintázatban. 50 mm-nél nagyobb hézagok nem megengedettek.
- Az alkalmazás befejezése után, ha a környezeti hőmérséklet 0°C felett van, nedvesítse be újra a habot vízpermettel.
- Kikeményedés után távolítsa el a felesleges habot mechanikusan (pl. késsel).
- Közvetlenül a hab teljes kikeményedése után védje meg az UV-sugaraktól például: akril, szilikon, vakolat, festék.
- Ha a munka 5 percnél hosszabb időre megszakad, a friss habot tartalmazó felhordó fúvókát, valamint a szelepet poliuretánhab-tisztítószerezrel meg kell tisztítani, és a flakont az újbóli felhordás előtt fel kell rázni.
- Ha a hab megszárad az adagolóban, vágja le az adagoló hegyét, ami lehetővé teszi a hab újbóli használatát.

## A munkát követő teendők

- A friss hab eltávolításához használjon poliuretánhab-tisztítószert.
- Kikeményedés után a hab mechanikusan vagy a megkötött habok Tytan Professional kikeményedett purhab eltávolítóval távolítható el - tisztítás előtt tesztelje le egy nem látható helyen.
- Ha a munka végén a hab nem fogy el teljesen, tisztítsa meg a flakon szelepet is.

## Megjegyzések / korlátozások

- AZ AJTÓK ÉS ABLAKOK MECHANIKUS RÖGZÍTŐELEM NÉLKÜLI BEÉPÍTÉSE NEM MEGENGEDETT. A MECHANIKUS RÖGZÍTŐELEM HIÁNYA A BEÉPÍTETT ELEM DEFORMÁCIÓJÁT OKOZHATJA.
- A hab nem tapad a polietilénhez, polipropilénhez, poliamidhoz, szilikonhoz és teflonhoz.
- A felbontott flakont 1 héten belül fel kell használni.
- +20°C alatti hőmérsékleten javasolt a felvitt habot hagyni a teljes kikeményedésig (≥ 24 óra) – a hab túl gyors vágása vagy feldolgozása visszafordíthatatlan változásokat okozhat a hab szerkezetében és a teljesítmény romlását okozhatja.
- A hab teljesítménye nagymértékben függ a környezeti hőmérséklettől, a páratartalomtól, a flakon hőmérsékletétől és az alkalmazás módjától.
- Ne használjon vizet a munkafelületek és a hab benedvesítésére 0°C alatti hőmérsékleten.
- A használt adagoló (pisztoly) minősége és műszaki állapota befolyásolja a végtermék paramétereit.
- A habot nem szabad friss levegőtől elzárt, rosszul szellőző helyiségekben, illetve közvetlen napsugárzásnak kitett helyeken használni.

## TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

A fent említett paraméterek a gyártó belső szabványai szerinti laboratóriumi vizsgálatokon és kísérleteken alapulnak, és nagymértékben függnak a hab kikeményedésének körülményeitől (a flakon hőmérséklete, a környezet, a felület, a használt berendezések minősége és a habot felhordó személy képzettsége). A 3 cm-nél szélesebb rések esetén a paraméterek értékei eltérhetnek a műszaki adattáblázatban megadott értékektől.

A gyártó azt ajánlja, hogy a befejező munkálatokat a teljes kikeményedés után, azaz 24 óra elteltével kezdje meg.

A gyártó a FEICA által jóváhagyott vizsgálati módszereket alkalmazza, amelyek célja, hogy átlátható és reprodukálható vizsgálati eredményeket biztosítsanak, így biztosítva, hogy az ügyfelek következetes tulajdonságokkal rendelkező terméket kapjanak. A vizsgálati módszerek elérhetők a FEICA honlapján: <http://www.feica.com> (Iparágunk -> PU hab (OCF) -> OCF vizsgálati módszerek). A FEICA az európai ragasztó- és tömítőanyag-ipart, köztük az OCF-habgyártókat képviselő nemzetközi szövetség.

## SZÁLLÍTÁS / TÁROLÁS

A hab a gyártási dátumtól számított 12 hónapon belül megőrzi szavatossági idejét, feltéve, hogy eredeti csomagolásban, függőleges helyzetben (szeleppel felfelé), száraz helyen, +5°C és +30°C közötti hőmérsékleten tárolják. A +30 °C-nál magasabb hőmérsékleten történő tárolás lerövidíti a termék eltarthatósági idejét, ami kedvezőtlenül befolyásolja a paramétereit. A termék -5°C-on is tárolható, de legfeljebb 7 napig (szállítás nélkül). A habos flakonokat nem szabad +50 °C felett vagy nyílt láng közelében tárolni. A terméknek az ajánlottól eltérő helyzetben történő tárolása a szelep elzáródásához vezethet. A dobozt nem szabad összetörni vagy kilyukasztani, még akkor sem, ha teljesen kiürült.

Ne tárolja a habot az utastérben. Csak a csomagtartóban szállítható.

Részletes szállítási információkért kérjük, olvassa el a biztonsági adatlapot.

| Szállítási hőmérséklet | Szállítási dátum [nap] |
|------------------------|------------------------|
| < -20°C                | 4                      |
| -19°C ÷ -10°C          | 7                      |
| -9°C ÷ -0°C            | 10                     |

## KATALÓGUS ADATOK

| Névleges kapacitás / térfogat / méret | Szín | Darabszám csomagonként | Index    | EAN kód       |
|---------------------------------------|------|------------------------|----------|---------------|
| 750 ml                                | N/A  | 12                     | 10038392 | 5902120120024 |

## BIZTONSÁGTECHNIKAI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Részletes információk a termék adatlapján találhatók.

Az itt szereplő információkat jóhiszeműen, a Gyártó kutatásai alapján ajánljuk, és azokat pontosnak tartjuk.

Mivel azonban a termékeink használatának körülményei és módszerei kívül esnek az ellenőrzésünkön, ez az információ nem helyettesítheti az ügyfél által végzett vizsgálatokat annak biztosítására, hogy a Gyártó termékei teljes mértékben kielégítőek legyenek az Ön konkrét alkalmazásai számára. A gyártó kizárólagos garanciája az, hogy a termék megfelel az aktuális értékesítési specifikációknak. Az Ön kizárólagos jogorvoslata az ilyen garancia megszegése esetén a vételár visszatérítésére vagy a termék kicserélésére korlátozódik, ha a termék nem felel meg a garanciális feltételeknek. A gyártó elhárítja a felelősséget a véletlen vagy következményes károkért. A felhasználási javaslatok nem tekinthetők szabadalom megsértésére való ösztönzésnek.