

TYTAN PROFESSIONAL Ragasztóhab Gipszkartonhoz 830 ml zöld



10041465

Professzionális egykomponensű poliuretán gipszkarton ragasztó, szálcement, cement és fa alapú táblák (OSB) rögzítésére normál betonból, pórus betonból, kerámia téglából, szilikát tömbökből, fa alapú táblákból készült felületekhez. Az egyedülálló technológia lehetővé teszi a precíz és ellenőrzött alkalmazást - lehetővé teszi a tábla pozicionálását és helyzetének korrigálását azáltal, hogy kiegyenlíti azokat a felületeket, amelyek egyenetlensége legfeljebb 20 mm. A gipszkarton ragasztóhabbal való munka lehetővé teszi akár 100 m² gipszkarton felhelyezését 1 óra alatt.



ELŐNYEI

- Azonnali tapadás megkönnyíti az alkalmazást
- Már 30 perc után glettelhető
- Pormentes alkalmazás tiszta munkaterülethez
- Akár 10 m² kiadósság csökkenti az anyagfelhasználást
- Erős tapadás a tartós rögzítésért

AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS

- Gipszkarton rögzítése különböző felületekre
- Farostcement lapok ragasztása
- Cement- és faforgácslapok (pl. OSB) alkalmazhatósága
- Alkalmazás sima és pórusbetonon
- Használat kerámia téglá, szilikát blokk és fa alapú panelek esetén

MŰSZAKI ADATOK

Alkalmazási feltételek	Érték
Javítási idő [perc]	≤5
A adagoló hőmérséklete (optimális +20°C) [°C]	+10 - +30
Környezeti/felületi hőmérséklet [°C]	+5 - +30

1/5

Update date: 26.05.2025

Selena Hungária Kft.

Pécs Bajor utca 1, 7630 Hungary,

tel.: +36 70 319 0203, e-mail: selena.hungaria@selena.com www.tytan.hu



Paraméter (+23°C/50% RH)	Érték
Nyitott idő [perc]	≤1,5
Teljes Kötési idő (RB024) [h]	24
Mechanikus rögzítés [h]	0,5
Kapacitás (felületi lefedettség) [m ²]	10
Kapacitás [mb]	34 - 36
Tűzzel szembeni viselkedés (EN 13501-1)	B s1 d0
Szín	Érték
Zöld	+

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Alkalmazás előtt olvassa el az MSDS-ben leírt biztonsági utasításokat.

Felszín előkészítés

- A felületnek stabilnak, száraznak, tisztának, por- és olajmentesnek kell lennie.
- A ragasztás előtt ellenőrizni kell a vakolatokhoz és más aljzatokhoz való tapadást. Ha szükséges, távolítsa el a falról lehulló festéket vagy vakolatot.
- Ha a falfelület nem jó minőségű, alapozni kell.

A termék előkészítése

- A flakon hőmérséklete +10°C és +30°C között legyen.
- Használat előtt erőteljesen rázza fel a flakont körülbelül 30 másodpercig, hogy az összetevők alaposan összekeveredjenek.
- Csavarja a flakont az adagolóra.
- A tisztoly hőmérséklete nem lehet alacsonyabb, mint a flakon hőmérséklete.

Alkalmazás

- Vegyen fel védőkesztyűt.
- A flakon munkapozíciója "szelep lefelé".
- A tábla falhoz ragasztása előtt használjon távtartót, azaz gipszkarton vagy más anyagdarabot a fal alján.
- A ragasztót a lapokra 2-3 cm vastagságú "sáv" formájában vigye fel, a panel szélétől kb. 5 cm távolságot megtartva.
- Hagyjon egy kis helyet a tábla széle mentén felhordott sávok között, hogy a levegő el tudjon távozni.
- A panel közepén, a hab "keret" tábla szélei között, a panel közepének beragasztása érdekében keresztirányban, cikk-cakk alakban vigye fel az azonos vastagságú ragasztóhabot.
- Ha a falfelület kiegyenlítésére van szükség, a sávok átmérője beállítható.

- Nagy szabálytalan felületeken történő ragasztásnál dupla sávot kell rétegenként felhordani.
- A PU ragasztóval korrigálható maximális egyenetlenségek nem haladhatják meg a 20 mm-t. Ha az egyenetlenségek 20 mm-nél nagyobbak, további távtartókat kell alkalmazni pl. gipszkarton elemekből vagy más lapokból.
- Közvetlenül a ragasztó felhordása után helyezze a táblát a ragasztási felületre, majd óvatosan nyomja meg, hogy rögzüljön. Kerülje a ragasztó szerkezetének károsodását a tábla erős nyomásával és ütögetésével.
- A kezdeti korrekció után egy hosszú vízmértékkel óvatosan a falhoz nyomva korrigálja a tábla végső helyzetét. A korrekciót az első alkalmazástól számított 2 és 5 perc között kell elvégezni.
- Körülbelül 30 perccel a felhordás után meg lehet kezdeni a tábla glettelését, azaz a vízszintes és függőleges hézagok kitöltését és felületkezelését a táblák között.

A munkát követő teendők

- A nem kikeményedett ragasztó eltávolításához használjon acetonos tisztítószeret. Vigyázat! Tisztítószeres okozhatnak a habosított polisztirol táblák számára károsodást.
- A megkeményedett ragasztó csak mechanikusan (pl. késsel) távolítható el.
- Ha a munkát 15 percnél hosszabb ideig szünetelteti, tisztítsa meg a pisztoly fúvókáját Tytan Professional PU Tisztítóval. Ehhez helyezze az adagolópisztoly csomagolásához mellékelt műanyag csövet az adagolópisztoly kivezetésére, hogy a tisztítás során elkerülje a tisztítószer és a hab maradványait tartalmazó ködképződést. Ezután csavarja a tisztítószer tartalmazó flakont az adagolópisztolyra, és nyomja meg a ravaszt, amíg tiszta folyadék nem folyik ki a pisztolyból. Zárja el az adagolót.
- A munkálatok befejezése után tisztítsa meg a pisztolyt a Tytan Professional PU Tisztítóval. Ehhez helyezze az adagolópisztoly csomagolásához mellékelt műanyag csövet az adagolópisztoly kivezetésére, hogy elkerülje a tisztítószer és a hab maradványait tartalmazó ködképződést a tisztítás során. Ezután csavarja a tisztítószer tartalmazó dobozt az adagolópisztolyra, és nyomja meg a ravaszt, amíg tiszta folyadék folyik ki a pisztolyból.

Megjegyzések / korlátozások

- A ragasztó munkahatára több körülménytől függ: a levegő, a felület és a flakon hőmérséklete, a levegő páratartalma gipszkarton és a falfelület közötti távolság, a fal kiegyenlítése. Ha a alkalmazási hőmérséklet magasabb, az idő csökken. Ha a alkalmazási hőmérséklet alacsonyabb és közelebb van a minimumhoz, a korrekciós idő meghosszabbodhat.
- A termék nem tapad polietilénre, polipropilénre, poliamidra, szilikonokra, teflonra.
- A ragasztó biztonságos a polisztirol lapokhoz, nem károsítja azokat.
- A használt adagoló (pisztoly) minősége és műszaki állapota befolyásolja a végtermék paramétereit.
- A habot nem szabad friss levegőhöz nem jutó, rosszul szellőző helyiségekben használni, és nem szabad 50°C-ot meghaladó hőmérsékletnek kitenni.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

A felsorolt paraméterek a gyártó belső szabványai szerinti laboratóriumi vizsgálatokon és kísérleteken alapulnak, és nagymértékben függenek a hab kikeményedésének körülményeitől (a flakon hőmérséklete, a környezet, az aljzat, a használt berendezések minősége és a habot alkalmazó személy képzettsége). A 2 cm-nél nagyobb egyenetlenségek esetén a paraméterek értékei eltérhetnek a műszaki adattáblázatban megadott értékektől.

A végső hatékonyság függ a hőmérséklettől, a páratartalomtól, a ragasztott elemek és a fal közötti távolságtól és a felületbevonás választott módszerétől.

SZÁLLÍTÁS / TÁROLÁS

Lejáratí idő és gyártási szám a csomagoláson.

Eredeti csomagolásban, függőleges helyzetben (szeleppel felfelé) száraz helyen, +5°C és +30°C közötti hőmérsékleten tárolandó.

A +30°C feletti hőmérsékleten történő tárolás lerövidíti a termék eltarthatóságát, ami negatívan befolyásolja a paramétereit. A termék -5°C-os hőmérsékleten legfeljebb 7 napig tárolható (szállítás nélkül). Nem megengedett a ragasztós tartályok tárolása +50°C feletti hőmérsékleten vagy nyílt láng közelében. Ha a terméket az ajánlottól eltérő helyzetben tárolja, a szelep eltömődhet. A flakont nem szabad összetörni vagy kilyukadni, még akkor sem, ha teljesen üres.

Ne tárolja a terméket az autó utasterében. Csak a csomagtartóban szállítható.

Részletes szállítási információkért kérjük, olvassa el a biztonsági adatlapot.

Szállítási hőmérséklet	Szállítási dátum [nap]
< -20°C	4
-19°C ÷ -10°C	7
-9°C ÷ -0°C	10

KATALÓGUS ADATOK

Névleges kapacitás / térfogat / méret	Szín	Darabszám csomagonként	Index	EAN kód
830 ml	zöld	12	10041465	5902120194940

BIZTONSÁGTECHNIKAI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Az itt szereplő információkat jóhiszeműen, a Gyártó kutatásai alapján ajánljuk, és azokat pontosnak tartjuk. Mivel azonban a termékeink használatának körülményei és módszerei kívül esnek az ellenőrzésünkön, ez az információ nem helyettesítheti az ügyfél által végzett vizsgálatokat annak biztosítására, hogy a Gyártó termékei teljes mértékben kielégítőek legyenek az Ön konkrét alkalmazásai számára. A gyártó kizárólagos garanciája az, hogy a termék megfelel az aktuális értékesítési specifikációknak. Az Ön kizárólagos jogorvoslata az ilyen garancia megszegése esetén a vételár visszatérítésére vagy a termék kicserélésére korlátozódik, ha a termék nem felel meg a garanciális feltételeknek. A gyártó elhárítja a felelősséget a véletlen vagy következményes károkért. A felhasználási javaslatok nem tekinthetők szabadalom megsértésére való ösztönzésnek.