

TYTAN PROFESSIONAL ULTRA FAST 70 Pisztolyhab 870 ml



10040840

A Tytan Professional ULTRA FAST 70 egy felgyorsított kötési idővel és csökkentett utótágulással rendelkező hab. Építőipari alkalmazások széles köréhez ajánljuk, mint például: összeszerelés, tömítés, töltés, szigetelés. Párával érintkezve megkeményedik. A rendkívül innovatív termékösszetevő lehetővé tette a kiadósság 77 literre való növelését. Kikeményedés után a hab vágható, csiszolható, vakolható vagy festhető. Penész- és gombásodásnak, valamint magas és alacsony hőmérsékletnek (-60°C-tól 100°C-ig) ellenáll. A kiváló minőségű Tytan Professional ULTRA FAST 70 pisztoly szerelőhab az ISO 9001 szabványnak megfelelően készül.



ELŐNYEI

- magas hab kihozatal
- a hab alacsony nyomása
- alacsony utódagadó hatás (utólagos expanszió)
- szabványos hab gyúlékonyság
- nincs a habnak multipozíciós alkalmazása
- normál hab tapadás a felülethez

AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS

- Rövidebb munkafolyamatok, csökken a beépítés ideje. Már 10 perc elteltével vágható. 1,5 óra után teljesen kiköt
- Ablak és ajtó beépítésnél több ablak építhető be egy flakonnal
- Kevesebb levágott hulladék/veszteség
- Kisebb rizikó, 30%-50% -os utótágulás, nem deformálja a kereteket

MŰSZAKI ADATOK

Paraméter (+23°C/50% RH)	Érték
M1 tanúsítás	M1
O2 tanúsítás	O2

1/5

Update date: 29.04.2025

Selena Hungária Kft.

Pécs Bajor utca 1, 7630 Hungary,

tel.: +36 70 319 0203, e-mail: selena.hungaria@selena.com www.tytan.hu



Akusztikai szigetelés (EN ISO 10140-1:2010+A1:2012+A2:2014)	63
Hatékonyság (szabad habzás) (RB024) [l]	70 - 77
Bőrképződési idő (EN 17333-3:2020) [min]	≤ 4
Másodlagos térfogatnövekedés (tágulás után) (EN 17333-2:2020) [%]	40 - 70
Méretstabilitás (EN 17333-2:2020) [%]	≤ 2
Éghetőségi osztály (DIN 4102)	B3
Nyomófeszültség 10%-os relatív alakváltozásnál (PN EN 826:2013) [kPa]	≥20
A felületekre merőleges szakítószilárdság (PN-EN 1607:2013-07) [kPa]	≥55
Nyomószilárdság (PN-EN 1607:2013-07) [kPa]	≥30
+5°C-on felvitt hab tapadása fémfelületre (PN-EN 1607:2013) [kPa]	≥65
+5°C-on felhordott hab tapadása PVC-felületre (PN-EN 1607:2013) [kPa]	≥65
A +30°C-on alkalmazott hab tapadása faalapra (PN-EN 1607:2013) [kPa]	≥65
+30°C-on felvitt hab tapadása a fémfelületre (PN-EN 1607:2013) [kPa]	≥65
+30°C-on felhordott hab tapadása PVC-felületre (PN-EN 1607:2013) [kPa]	≥65
A +5°C-on felvitt hab tapadása a fa alapfelülethez (PN-EN 1607:2013) [kPa]	≥65
Vízgőzáteresztési tényező (PN EN 12086:2013-07)	0,05
Vágási idő (EN 17333-3:2020) Az eredmény egy 6 cm széles és 3 cm magas habcsőre vonatkozik. [min]	≤20
Habnövekedési idő (RB024) (A 60*1000*60 (szélesség*hosszúság*mélység [mm]) méretű résre megadott érték) [min]	≤6
Kapacitás a nyílásban (35*1000*35 (szélesség * hosszúság * mélység [mm]) nyílásméretre megadott érték) (RB024) [l]	38 - 45
Teljes kikeményedési idő (RB024) (Az érték 60*1000*60 (szélesség*hosszúság*mélység [mm]) résre vonatkozik) [h]	≤1,5
Vízgőz-diffúziós ellenállási tényező (PN EN 12086:2013-07)	14
Hővezetési tényező (PN EN 12667:2002)	0,041
Hőállóság (kikeményedés után) [°C]	-40 - +90
Szín	Érték
Sárga	+

Alkalmazási feltételek	Érték
A doboz/applikátor hőmérséklete (optimális +20°C) [°C]	+10 - +30
Környezeti/felületi hőmérséklet [°C]	+5 - +30

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Alkalmazás előtt olvassa el az MSDS-ben leírt biztonsági utasításokat.

Felszín előkészítés

- Védje a véletlen habszennyezésnek kitett felületeket.
- Tisztítsa meg és zsírtalanítsa a munkalapot.
- Nedvesítse meg a munkafelületet vízpermettel.

A termék előkészítése

- A flakon hőmérséklete +10°C és +30°C között legyen.
- Használat előtt erőteljesen rázza fel a flakont körülbelül 20-30-szor, hogy az összetevők alaposan összekeveredjenek.
- Csavarja rá a pisztolyt a flakonra.
- A pisztoly hőmérséklete nem lehet alacsonyabb, mint a flakon hőmérséklete.

Alkalmazás

- Vegyen fel védőkesztyűt.
- A doboz munkapozíciója "szelep lefelé".
- A függőleges illesztéseket alulról felfelé haladva töltse ki habbal.
- Ne töltse ki az egész fugát - a hab növeli a térfogatát.
- A nyílászáró beépítés tömítésekor a keret és az ablaknyílás között legalább 10 mm és legfeljebb 30 mm hézagot kell tartani. A 30 mm-nél nagyobb hézagok nem ajánlottak. A 30 mm-nél szélesebb hézagokat alulról felfelé, egyik falról a másikra haladva, cikcakkos mintázatot alkotva töltse ki. A 50 mm-nél nagyobb hézagok nem megengedettek.
- A felhordás befejeztével nedvesítse újra a habot egy vízpermettel.
- Kikeményedés után távolítsa el a felesleges habot mechanikusan (pl. késsel).
- Közvetlenül a hab teljes kikeményedése után védje meg az UV-sugaraktól például: akril, szilikon, vakolat, festék.
- Ha a munka több mint 5 percre megszakad, a friss habos pisztoly fúvókáját meg kell tisztítani Tytan Professional purhab tisztítóval, és a flakont fel kell rázni az újbóli alkalmazás előtt; ha a flakont lecsavarjuk a pisztolyról, a szelepet és a pisztolyadaptert is meg kell tisztítani.

A ragasztást követő teendők

- A friss hab eltávolításához használjon poliuretánhab-tisztítószeret.
- Kikeményedés után a hab mechanikusan vagy a megkötött habok Tytan Professional kikeményedett

purhab eltávolítóval távolítható el - tisztítás előtt tesztelje le egy nem látható helyen.

- A munka befejezése után a pisztolyt alaposan meg kell tisztítani - ehhez csavarja rá a Tytan Professional purhab tisztító flakont a pisztolyra, és nyomja meg a ravaszt, amíg tiszta folyadék nem folyik ki belőle.
- Ha a munka végén a hab nem fog el teljesen, tisztítsa meg a flakon szelepet is.

Megjegyzések / korlátozások

- AZ AJTÓK ÉS ABLAKOK MECHANIKUS RÖGZÍTŐELEMÉK NÉLKÜLI BEÉPÍTÉSE NEM MEGENGEDETT. A MECHANIKUS RÖGZÍTŐELEMÉK HIÁNYA A BEÉPÍTETT ELEM DEFORMÁCIÓJÁT OKOZHATJA.
- A hab nem tapad a polietilénhez, polipropilénhez, poliamidhoz, szilikonhoz és teflonhoz.
- A felbontott flakont 1 héten belül fel kell használni.
- +20°C alatti hőmérsékleten javasolt a felvitt habot hagyni a teljes kikeményedésig (≥ 24 óra) – a hab túl gyors vágása vagy feldolgozása visszafordíthatatlan változásokat okozhat a hab szerkezetében és a teljesítmény romlását okozhatja.
- A hab teljesítménye nagymértékben függ a környezeti hőmérséklettől, a páratartalomtól, a flakon hőmérsékletétől és az alkalmazás módjától.
- A használt adagoló (pisztoly) minősége és műszaki állapota befolyásolja a végtermék paramétereit.
- Ne használja a habot friss levegőhöz való hozzáférés nélküli helyiségekben, rosszul szellőző helyiségekben vagy közvetlen napfénynek kitett helyiségekben.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Az összes megadott paraméter a gyártó belső szabványainak megfelelő laboratóriumi vizsgálatokon alapul, és nagymértékben függenek a hab kikeményedésének körülményeitől (például a flakon, a környezet és az aljzat hőmérséklete, a használt berendezés minősége, valamint a habot felhordó személy készségei). A megadott paraméterek az alábbi feltételek mellett érvényesek: flakon hőmérséklete 23°C, környezeti hőmérséklet 23°C, aljzathőmérséklet 23°C, páratartalom 50% Rh.

A gyártó a FEICA által jóváhagyott vizsgálati módszereket alkalmazza, amelyek célja, hogy átlátható és reprodukálható vizsgálati eredményeket biztosítsanak, így biztosítva, hogy az ügyfelek következetes tulajdonságokkal rendelkező terméket kapjanak. A vizsgálati módszerek elérhetők a FEICA honlapján: <http://www.feica.com> (Iparágunk -> PU hab (OCF) -> OCF vizsgálati módszerek). A FEICA az európai ragasztó- és tömítőanyag-ipart, köztük az OCF-habgyártókat képviselő nemzetközi szövetség.

SZÁLLÍTÁS / TÁROLÁS

Lejárat idő és tételszám a csomagoláson.

Eredeti csomagolásban, függőleges helyzetben (szeleppel felfelé) száraz helyen, +5°C és +30°C közötti hőmérsékleten tárolandó.

A +30°C feletti hőmérsékleten történő tárolás lerövidíti a termék eltarthatóságát, ami negatívan befolyásolja a paramétereit. A termék -5°C-os hőmérsékleten legfeljebb 7 napig tárolható (szállítás nélkül). Nem

megengedett a habtartályok tárolása +50°C feletti hőmérsékleten vagy nyílt láng közelében. Ha a terméket az ajánlottól eltérő helyen tárolja, a szelep eltömődhet. A dobozt nem szabad összetörni vagy kilyukadni, még akkor sem, ha teljesen üres.

Ne tárolja a habot az utastérben. Csak a csomagtartóban szállítható.

Részletes szállítási információkért kérjük, olvassa el a biztonsági adatlapot.

Szállítási hőmérséklet	Szállítási dátum [nap]
< -20°C	4
-19°C ÷ -10°C	7
-9°C ÷ -0°C	10

KATALÓGUS ADATOK

Névleges kapacitás / térfogat / méret	Szín	Darabszám csomagonként	Index	EAN kód
870 ml	N/A	12	10040840	5902120166558

BIZTONSÁGTECHNIKAI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Részletes információk a termék adatlapján találhatók.

Az itt szereplő információkat jóhiszeműen, a Gyártó kutatásai alapján ajánljuk, és azokat pontosnak tartjuk. Mivel azonban a termékeink használatának körülményei és módszerei kívül esnek az ellenőrzésünkön, ez az információ nem helyettesítheti az ügyfél által végzett vizsgálatokat annak biztosítására, hogy a Producer termékei teljes mértékben kielégítőek legyenek az Ön konkrét alkalmazásai számára. A gyártó kizárólagos garanciája az, hogy a termék megfelel az aktuális értékesítési specifikációknak. Az Ön kizárólagos jogorvoslata az ilyen garancia megszegése esetén a vételár visszatérítésére vagy a termék kicserélésére korlátozódik, ha a termék nem felel meg a garanciának. A gyártó kifejezetten kizár minden más kifejezett vagy hallgatólagos garanciát a meghatározott célra való alkalmasságra vagy az eladhatóságra vonatkozóan. A gyártó kizárja a felelősséget a véletlen vagy következményes károkért. A felhasználásra vonatkozó javaslatok nem tekinthetők szabadalom megsértésére való ösztönzésnek.