

TYTAN PROFESSIONAL FIX2 CLEAR

Ragasztó-Tömítőanyag 290 ml

átlátszó



10041982

Magas alkalmazási és felhasználási paraméterekkel rendelkező polimer alapú, átlátszó ragasztó-tömítő. Az alkalmazott hibrid technológia garantálja a ragasztott elemek tartós tömítését, a hézag nagy rugalmasságát, kiváló rezgéscsillapítást és a ragasztott anyag feszültségátadását. Átlátszó, tartós, ellenáll a változó hőmérsékletnek és páratartalomnak, UV-sugárzásnak, valamint gombáknak és penészeknek ellenálló fugát képez. A termék nem korrodálja a fémeket, nem színezi el, használható kényes/érzékeny és átlátszó felületeken, anyagokon.



ELŐNYEI

- Színtelen ragasztás/kötés
- Ftalát-mentes*
- Gyors és tartós kezdeti kötőerő
- Rugalmas kötést alkot
- Nagy végső kötőerő
- Kiváló tapadás, mind porózus, mind nem porózus, felülethez
- Nedvességálló
- Alapozót nem igényel

AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS

- Befejező anyagok széles skálájának ragasztásához, tipikus felületekre, mint például: beton, forgácslap, fa, téglá, üveg
- Padlólapok, szegélyek, küszöbök, padlólemezek, kerámia burkolólapok ragasztásához
- Fából, parafából, forgácslapból, kövekből készült díszítő elemek ragasztásához

NORMÁK / SZABVÁNYOK / TANÚSÍTVÁNYOK

A termék megfelel a szabvány követelményeinek:

- EN 15651-1:2012 F-EXT-INT, class 7.5 P

1/5

Update date: 02.07.2025

Selena Hungária Kft.

Pécs Bajor utca 1, 7630 Hungary,

tel.: +36 70 319 0203, e-mail: selena.hungaria@selena.com www.tytan.hu



- EN 15651-3:2012 S, S1
- VOC TEST: M1
- French VOC Regulation A+
- EMICODE: EC1 PLUS
- French CMR components - Pass
- AgBB - Pass
- Belgian Regulation - Pass
- Indoor Air Comfort - Pass
- Indoor Air Comfort GOLD - Pass

További információk

- Tűzreakció: E

MŰSZAKI ADATOK

Alkalmazási feltételek	Érték
Felhasználási hőmérséklet [°C]	+5 - +30
Paraméter	Érték
Hőmérsékleti ellenállás [°C]	-30 - +80
Bőrképződési idő [perc]	10 - 20
Szakadási nyúlás (ISO 37) [%]	290 - 350
Shore A keménység (ISO 868)	27 - 37
Teljes kötés idő [h]	24
Szín	Érték
Átlátszó	+

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Alkalmazás előtt olvassa el az MSDS-ben leírt biztonsági utasításokat.

Felszín előkészítés

- Az aljzat felülete és a ragasztott/tömített elem legyen sima, teherbíró, tiszta, száraz, szennyeződéstől és kötést akadályozó anyagoktól mentes.
- A felületeket lehetőleg etanollal (üveg, máz, fémek) vagy tisztítószerrel (műanyag) zsírtalanítsa.
- A tömítés során a hézag körüli terület szennyeződésének elkerülése és az egyenes vonal megőrzéséhez ragasztószalagot használjon, amelyet a tömítés befejezése után azonnal el kell

2/5

Update date: 02.07.2025

Selena Hungária Kft.

Pécs Bajor utca 1, 7630 Hungary,

tel.: +36 70 319 0203, e-mail: selenahungaria@selenahungaria.com www.tytan.hu



távolítani.

- A hézag szélességét úgy kell megválasztani, hogy a tömítőanyagra számított tartományon belül el tudja viselni a mozgást (mozgáshoz való alkalmazkodás).
- A tömítőanyag sávja nem lehet szélesebb 25 mm-nél, és a minimális fugaszélességnek 6 mm-nek kell lennie, hogy a munka területen lehetővé tegye a tömítőanyag megfelelő alkalmazását és eldolgozását. A fugaszélesség: mélység ideális aránya 2 : 1.
- A megfelelő kialakítás érdekében a mély hézagokat köridommal kell kitölteni.
- Mozgó hézagoknál kerülni kell a tömítőanyag háromirányú tapadását a felülethez, mert ez károsodáshoz vezethet. Erre a célra, ha a hézag mélysége nem teszi lehetővé poliuretánhab alkalmazását, használjon táglási szalagot vagy táglási zsinórt.
- A hab vagy szalag alkalmazása a tömítőanyag kétoldali tapadását okozza, és lehetővé teszi, hogy megfelelően működjön együtt a hézaggal.
- Ha az illesztések túl sekélyek a táglási zsinór használatához, ajánlatos polietilén köridomot használni. Táglási zsinórként működik, hogy megakadályozza a háromirányú tapadást.

A termék előkészítése

- A termék alkalmazás előtt ajánlott szobahőmérsékleten kondicionálni.
- Vágja le a kartus kimenetét, majd csavarja fel a hegyesszögben vágott (kb.45 fokban) kinyomócsőrt a kitöltendő rés szélességéből vagy a ragasztandó részek pontosságából adódó átmérőre.
- Professzionális adagoló pisztolyt használjon.

Alkalmazás

- Tömítés:
- Vigye fel a terméket a tömítendő területre.
- A rést fugasimítóval simítsuk el.
- A csatlakozás eldolgozását azelőtt kell elvégezni, hogy a termék elkezdene megkeményedni, 10-20 percen belül.
- Távolítsa el a maszkoló szalagot, mielőtt a bőrösödés kialakulna.
- Védje a hézagot, amíg teljesen megkeményedik.
- Ragasztás:
- Vigye fel a ragasztót foltokban vagy csíkokban az egyik ragasztott felületre.
- A ragasztó felhordása után csatlakoztassa a ragasztott elemeket egyenletes és erős nyomással.
- A korrekciók a ragasztást követő 20 percen belül elvégezhetők.
- A ragasztó a légnedvesség hatására megkeményedik, ezért különösen nem nedvszívó felületek ragasztásánál levegőt kell biztosítani a keményedő hézaghoz.
- A ragasztott elemek felületétől és súlyától függően előfordulhat, hogy az elemeket legalább 24 órán keresztül alá kell támasztani.
- A termék teljes megszilárdulása után a ragasztószilárdsága 250 kg/10 cm².

A munkát követő teendők

- Tisztítás: kikeményedés előtt száraz ruhával vagy extrakciós benzinnel, kikeményedés után mechanikusan.

- NE MOSSON KEZET OLDÓSZEREKKEL

Megjegyzések / korlátozások

- Nem alkalmas akváriumok és terráriumok ragasztására.
- A tömítőanyag nem alkalmas szerkezeti üvegezéssel járó alkalmazásokhoz.
- A festés előtt ajánlott próba vizsgálatot végezni.
- Ragasztás előtt ajánlatos előzetes tapadási vizsgálatokat végezni, különösen műanyagok esetében.
- Nem alkalmas polietilén, polipropilén, teflon és bitumenes felületekre történő ragasztáshoz.
- A ragasztó felvihető nedves, de nem vizes felületekre.
- A termék nem alkalmas vízzel állandóan érintkező elemek ragasztására és tömítésére.
- Nem nedvszívó felületek ragasztásánál a kötési idő meghosszabbodhat.
- Vízzel való hosszan tartó érintkezés esetén a csatlakozás tejszerűvé válhat.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Minden megadott paraméter laboratóriumi vizsgálatokon alapul, amelyek megfelelnek a belső gyártói szabványoknak, és erősen függ a termék keményedési körülményeitől (pl. környezeti, felületi hőmérséklet, a használt berendezés minősége és a termék felhasználójától).

SZÁLLÍTÁS / TÁROLÁS

Lejáratási idő és gyártási szám a csomagoláson.

A terméket az eredeti zárt csomagolásban, száraz helyen, fagytól és túlmelegedéstől védve, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten kell szállítani és tárolni.

KATALÓGUS ADATOK

Névleges kapacitás / térfogat / méret	Szín	Darabszám csomagonként	Index	EAN kód
290 ml	átlátszó	12	10041982	5902120173914

BIZTONSÁGTECHNIKAI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Részletes információk a termék biztonsági adatlapján (MSDS) található.

Minden írásos vagy szóbeli tájékoztatást, ajánlást és utasítást a legjobb tudásunk szerint, tesztek és tapasztalatok alapján, jóhiszeműen és a gyártó elveinek megfelelően adtunk meg. Az anyag minden egyes

felhasználójának minden lehetséges módon meg kell győződnie arról (beleértve a végtermék megfelelő körülmények közötti ellenőrzését is) hogy a leszállított anyagok a tervezett felhasználási célokra alkalmasak. A gyártó nem tehető felelőssé az általa előállított anyagok helytelen vagy hibás felhasználásából eredő károkért.