

TYTAN PROFESSIONAL FIX² TURBO GT Szerelési Ragasztó 290 ml fehér



10052013

Polimer alapú, nagyon nagy tapadószilárdságú szerelési ragasztó nehéz alkatrészek ragasztásához, valamint nagy igénybevételnek és mechanikai sérüléseknek kitett helyeken. Gyors teljes kikeményedési idejének [3 óra] köszönhetően olyan munkákhoz ajánlott, ahol rövid időn belül teljes kötésre van szükség, mint például gyors felújítások, hibák, közterületi összeszerelések javítása. Az alkalmazott hibrid technológia azonnali és erős kezdeti tapadást garantál 1 másodpercen belül, függőleges felületeken is anélkül, hogy a ragasztott elemet meg kellene támasztani. Tartós kötést hoz létre, amely ellenáll a változó hőmérsékletnek és páratartalomnak, az UV sugárzásnak, valamint a gombáknak és a penészeknek.



ELŐNYEI

- Körülbelül 3 óra után teljesen kiköt
- Nagyon nagy tapadási szilárdság – legfeljebb 400 kg/10 cm²
- Gyors és erős kezdeti tapadás az alkalmazás utáni 1. másodpercben
- Nedvességnek és UV-sugárzásnak ellenáll
- Az illesztés a bőr kialakulása után festhető
- Nedves felületen is használható
- Beltéri és kültéri használatra, nem korrodálja a fémeket és nem károsítja a kényes felületeket.
- Kiváló tapadás a legtöbb építőiparban használt anyaghoz (a nedvszívó és nem nedvszívó) (kivéve PE, PP, teflon és bitumen)

AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS

- a következők felszereléséhez: nehéz díszítő-, befejező- és használati elemek, szegélylécek, falpanelek, falburkolatok, ablakpárkányok, lépcsőfokok, küszöbök
- fából, kőből, márványból, PVC-ből, üvegből, lakkozott üvegből, fa alapú anyagokból (MDF, HDF), nyers alumíniumból, EPS-ből, XPS-ből készült anyagokhoz
- tükrökhöz és kerámialapokhoz
- porózus és nem porózus felületre történő ragasztáshoz is
- beltéri és kültéri alkalmazásokhoz

1/5

Update date: 21.07.2025

Selena Hungária Kft.

Pécs Bajor utca 1, 7630 Hungary,

tel.: +36 70 319 0203, e-mail: selena.hungaria@selena.com www.tytan.hu



NORMÁK / SZABVÁNYOK / TANÚSÍTVÁNYOK

A termék megfelel a szabvány követelményeinek:

- EN 15651-1:2012 F-EXT-INT, class 7.5 P
- EN 15651-3:2012 S, S1
- EMICODE: EC1 PLUS
- French VOC Regulation A+

További információk

- Tűzreakció: E

MŰSZAKI ADATOK

Kikeményítetlen - 23°C-on és 50% relatív páratartalom mellett tesztelve.	Érték
Alap: hibrid	+
Sűrűség [g/cm ³]	1,41 - 1,51
Bőrképződési idő [perc]	5 - 10
Kikeményedési idő [mm/24h]	2 - 3
Kezdeti kötés idő [perc]	30
Teljes kötés idő [h]	3
Kikeményedett - 4 hét után 23°C-on és 50% relatív páratartalom mellett tesztelve.	Érték
Keménység (Shore A) (ISO 868)	63 - 73
Szakadási nyúlás (ISO 37) [%]	170 - 200
Modulus 100%-os nyúlásnál (ISO 37) [MPa]	3,1 - 3,5
Resistencia a la tracción (ISO 8339) [MPa]	3,6 - 4,1
Hőmérsékleti ellenállás [°C]	-40 - +90
Alkalmazási feltételek	Érték
Optimális ragasztási hőmérséklet [°C]	+15 - +25
Felhasználási hőmérséklet [°C]	+5 - +30
Optimális relatív páratartalom [%]	60

Szín	Érték
Fehér	+
Szürke	+
Barna	+
Bézs	+
Fekete	+

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Felhasználás előtt olvassa el a biztonságtechnikai adatlapot (MSDS)!

Felszín előkészítés

- A ragasztandó elem és az aljzat felülete legyen egyenletes, teherbíró, tiszta, száraz, és mentes a szennyeződésektől, valamint a tapadást gátló anyagoktól.
- A felületeket legjobb acetonnal vagy etanollal (üveg, máz, fém) vagy mosószerrel (szintetikus anyagok) zsírtalanítani.

A termék előkészítése

- A terméket alkalmazás előtt ajánlott szobahőmérsékleten kondicionálni.
- Vágja le a kartus kimeneti részét, majd csavarja rá kinyomócsőrt.
- Használja a kartushoz mellékelt „V” alakú bemetszéssel ellátott kinyomócsőrt.
- Ha más típusú kinyomócsőrt használ, azt éles szögben kell levágni a ragasztandó részek pontosságához igazodó átmérő szerint.
- A termék állaga miatt használjon professzionális kinyomópisztolyt sűrű anyagokhoz.

Alkalmazás

- A ragasztót kis és könnyű elemekhez pontszerűen, nagy és nehéz elemekhez csíkokban vigye fel az egyik ragasztandó felületre.
- A kinyomócsőrt 90°-os szögben vezesse a felületen, úgy hogy a V alakú kivágás felülről látható legyen.
- Alkalmazás után csatlakoztassa a ragasztott elemeket, szorosan és egyenletesen nyomva.
- A ragasztást követően a korrekció legfeljebb 10 percig elvégezhető.
- A ragasztó páratartalom hatására köt meg, ezért biztosítani kell a levegő hozzáférését (a csíkok között hézagot kell hagyni) a kötéshez, különösen nem nedvszívó felületek ragasztásakor.
- A termék teljes kikeményedése után a ragasztóerő akár 400 kg/10 cm² is lehet.

A munkát követő teendők

- Tisztítás: kikeményedés előtt száraz ruhával vagy extrakciós benzinnel, kikeményedés után mechanikusan.

- NE MOSSON KEZET OLDÓSZERREL.

Megjegyzések / korlátozások

- Ragasztás előtt ajánlatos előzetes tapadási vizsgálatokat végezni, különösen műanyagok esetében.
- Nem alkalmas polietilén, polipropilén, teflon és bitumenes felületekre történő ragasztáshoz.
- A ragasztó felvihető nedves, de nem vizes felületekre.
- A termék nem alkalmas olyan részek ragasztására, amelyek állandó vízzel érintkeznek.
- Nem nedvszívó felületek ragasztásánál a kötési idő meghosszabbodhat.
- Festés előtt próba elvégzése javasolt.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Figyelmeztetés: Az összes megadott paraméter 23°C és 50% relatív páratartalom mellett végzett laboratóriumi vizsgálatokon alapul. Más körülmények között rövidebb vagy hosszabb kötési és kikeményedési időt kell figyelembe venni, amely a kötési felületek típusától és méretétől, valamint az illesztés vastagságától függ.

SZÁLLÍTÁS / TÁROLÁS

A terméket az eredeti zárt csomagolásban, száraz helyen, fagytól és túlmelegedéstől védve, +5°C és +35°C közötti hőmérsékleten kell szállítani és tárolni.

KATALÓGUS ADATOK

Névleges kapacitás / térfogat / méret	Szín	Darabszám csomagonként	Index	EAN kód
290 ml	fehér	12	10052013	5902120248162

BIZTONSÁGTECHNIKAI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Részletesebb információ a termék biztonsági adatlapján (MSDS) található, amelyet a gyártó kérés esetén rendelkezésre bocsát. Ártalmatlanítási szempontok: A maradék terméket és az üres patronokat a hatósági és helyi előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni.

Minden írásos vagy szóbeli tájékoztatást, ajánlást és utasítást a legjobb tudásunk szerint, tesztek és tapasztalatok alapján, jóhiszeműen és a gyártó elveinek megfelelően adtunk meg. Az anyag minden egyes felhasználójának minden lehetséges módon meg kell győződnie arról (beleértve a végtermék megfelelő körülmények közötti ellenőrzését is) hogy a leszállított anyagok a tervezett felhasználási célokra alkalmasak. A gyártó nem tehető felelőssé az általa előállított anyagok helytelen vagy hibás felhasználásából eredő

károkért.