

TYTAN PROFESSIONAL Bitumenes Tetőtömítő 310 ml fekete



10022934

Erősen módosított, szálakkal erősített bitumenes tömítőanyag, amely hézagok, repedések és nyílások tömítésére, védelmére, javítására és felújítására szolgál minden típusú tetőfedésnél. Nagyon jó tapadással rendelkezik a legtöbb általános építőipari felülethez, például bitumenes lemezhez, bitumen bevonathoz, horganyzott lemezhez, fémhez, betonhoz, vakolathoz és fához. Tartós, elasztikus, vízzáró fugát képez, amely ellenáll az UV-sugárzásnak és a változó időjárási körülményeknek.



ELŐNYEI

- kiváló tapadás az építési felületek széles skálájához
- kompatibilis a bitumenes felületekkel
- kombinálható habosított polisztirolnal
- magas hőmérsékleti ellenállás
- magas UV-sugárzással szembeni ellenállás

AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS

- Gyors javítás tetők és ereszcsonatok szivárgásainál
- Bitumenes tetőfedéseknél repedések és törések tömítése
- Tetőfedő anyagok közötti illesztések tömítése és ragasztása, pl. bitumenes lemez, cserép, bádóg

NORMÁK / SZABVÁNYOK / TANÚSÍTVÁNYOK

A termék megfelel a szabvány követelményeinek:

- PN-B-24620:1998
- PN-B-24620:1998/Az1:2004

1/5

Update date: 08.09.2025

Selena Hungária Kft.

Pécs Bajor utca 1, 7630 Hungary,

tel.: +36 70 319 0203, e-mail: selena.hungaria@selena.com www.tytan.hu



MŰSZAKI ADATOK

Kikeményítetlen - 23°C-on és 50% relatív páratartalom mellett tesztelve.	Érték
Sűrűség (ISO 2811-1) [g/ml]	1,10 - 1,20
Bőrképződési idő [perc]	8 - 30
Kikeményedési idő [mm/24h]	1 - 1,5
Megfolyás függőleges felületről [T=+50°C] (ISO 7390) [mm]	0 - 15
Kikeményedett - 4 hét után 23°C-on és 50% relatív páratartalom mellett tesztelve.	Érték
Hőmérsékleti ellenállás [°C]	-50 - +90
Tapadás a felületekhez	Érték
Tapadás az alumíniumhoz	+
Horganyzott lemez	+
Tapadás kerámia csempére	+
Üveghez való tapadás	+
Tapadás a téglához	+
Beton	+
Gránit	+
Klinker csempe	+
Bitumenes zsindely	+
Tapadás bitumenes membránokhoz	+
Tapadás polisztirolhoz	+
Nyers fa (fenyő)	+
Szín	Érték
Fekete	+
Alkalmazási feltételek	Érték
Felhasználási hőmérséklet [°C]	-10 - +35
Felület hőmérséklete [°C]	-10 - +35
Csomagolás hőmérséklete [°C]	+10 - +25

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Alkalmazás előtt olvassa el az MSDS-ben leírt biztonsági utasításokat.

Felszín előkészítés

- A tömítendő felületeknek tisztának (fagymentesnek), portól, rozsdától, a régi tömítőanyag laza darabjaitól, zsírtól, olajtól, festéktől és minden más olyan szennyeződéstől mentesnek kell lenniük, amelyek ronthatják a tömítőanyag tapadását.
- A hézag körüli szennyeződések elkerülése és az egyenletes vonal megtartása érdekében használjon ragasztószalagokat, amelyeket a tömítés befejezése után azonnal el kell távolítani.
- Nulla fok alatti hőmérsékleten történő alkalmazás esetén a felületet meg kell szárítani.

A termék előkészítése

- Hidegen alkalmazza.
- A termék tartályát alkalmazás előtt legalább 24 órán át szobahőmérsékleten kell tárolni.

Alkalmazás

- Kesztyűben alkalmazza.
- Vágja le a kartus menetes tetejét. Csavarja fel a csőrt, és vágja le 45°-os szögben, a hézag szélességével megegyező átmérővel.
- Nyomja ki a tömítőanyagot mechanikus vagy pneumatikus pisztollyal.
- Egy tiszta és sima spatulával simítsa el az illesztéseket.
- Távolítsa el a maszkoló szalagot, mielőtt a bőrösödés kialakulna.
- A fugát hagyni kell teljesen kikeményedni.

A munkát követő teendők

- Tisztítsa meg a szerszámokat bitumentisztítóval vagy szerves oldószerrel.

Megjegyzések / korlátozások

- Munka közben viseljen védőruházatot, védőszemüveget és kesztyűt.
- NE MOSSON KEZET OLDÓSZERREL.
- A termék szerves oldószert tartalmaz, és nem használható beltérben.
- Kerülje az érintkezést a kátrányokkal és bitumennel.
- Ne melegítse fel.
- A termék polisztirolra vagy polisztirol habra alkalmazható - 35°C feletti hőmérsékleten képes megolvasztani a polisztirolt.
- Oldószerérzékeny felületek esetében ajánlott, hogy a vizsgálatokat nehezen látható helyen végezzék el.
- Ne alkalmazza PE-n, PP-n - nem tapad.
- A termék nem alkalmas élelmiszerrel érintkezésbe kerülő és orvosi alkalmazásra. A terméket nem vizsgálták, és nem nyújtották be orvosi vagy gyógyszerészeti felhasználásra történő jóváhagyásra.
- A tömítőanyag nem alkalmas természetes kő, mint például gránit, homokkő, márvány stb. fugáinak

3/5

Update date: 08.09.2025

tömítésére.

- Nem alkalmas akváriumok és terráriumok ragasztására.
- A tömítőanyag nem alkalmas szerkezeti üvegezéssel járó alkalmazásokhoz.
- Ne alkalmazza érzékeny fémfelületeken, például réz és ötvözetei, valamint tükrök foncsor felületein.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Negatív hőmérsékleten történő felhordás esetén az alzatot ki kell szárítani. A terméket legalább 24 órával a felhordás előtt szobahőmérsékleten kell tárolni. A kikeményedési sebesség és a bőrösödési idő 23 °C hőmérsékletre és 50% relatív páratartalomra vonatkozik. Az alacsonyabb hőmérséklet és a magasabb páratartalom ezeket a folyamatokat meghosszabbítja.

Minden megadott paraméter a belső gyártói szabványoknak megfelelő laboratóriumi vizsgálatokon alapul, és nagymértékben függ a termék kikeményedési körülményeitől (pl, környezeti hőmérséklet, felületi hőmérséklet, a használt berendezések minősége és a terméket alkalmazó személy képzettsége).

SZÁLLÍTÁS / TÁROLÁS

A garantált eltarthatósági idő a gyártási dátumtól számított 24 hónap, ha bontatlan, eredeti csomagolásban, -10 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten, száraz helyen tárolják.

A termék alacsony hőmérsékleten -30 °C-ig 5 hétig szállítható, felhasználás előtt a terméket 24 órán át +23 °C-on kell kondicionálni.

Óvintézkedéseket kell tenni, ha a termék a kiolvasztás után újra fagy - ellenáll a 5 fagyási/felolvasztási ciklusoknak.

KATALÓGUS ADATOK

Névleges kapacitás / térfogat / méret	Szín	Darabszám csomagonként	Index	EAN kód
310 ml	fekete	12	10022934	5907516991257

BIZTONSÁGTECHNIKAI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Részletes információért a gyártónál kérésre elérhető biztonsági adatlapot (MSDS) talál.

Minden írásos vagy szóbeli információt, ajánlást és utasítást legjobb tudásunk, vizsgálataink és tapasztalataink szerint, jóhiszeműen és a gyártó elveinek megfelelően adunk meg. Az anyag minden

felhasználója minden lehetséges módon győződjön meg arról, hogy a szállított anyagok a rendeltetésüknek megfelelő célra alkalmasak-e, beleértve a végtermék megfelelő körülmények közötti ellenőrzését is. A gyártó nem vállal felelősséget a gyártó anyagainak pontatlan vagy hibás alkalmazásából eredő károkért.