

TYTAN PROFESSIONAL Gipszkarton Akril 280 ml fehér



10043976

A Gipszkarton Akril arra lett tervezve, hogy kitöltse az eltérő falak találkozásánál a gipszkartontáblák között kialakult hézagokat, bel- és kültéri használatra egyaránt alkalmas. Nem repedezik, nem ráncosodik és festhető! Egykomponensű plasztóelasztikus tömítőanyag, amely a víz elpárologtatásával köt ki a keverékből.



ELŐNYEI

- kiváló mechanikai tulajdonságok – mozgáskompenzáció $\pm 15\%$
- alacsony zsugorodás
- szagtalan és kémiaiilag semleges
- festhető a kikeményedés után
- több réteg felvitele lehetséges a kikeményedés után
- beltéri és kültéri felhasználás

AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS

- hézagkitöltés gipszkarton technológiában, fal- és mennyezetsarkok csatlakozásainak tömítése, karcolások, repedések javítása falakon, mennyezeten és homlokzatokon
- építőipari és szerkezeti elemek tömítése betonból, fából, fémből, téglából, műanyagból és gipszkartonból
- fali és szegélylécek, lépcsők, mennyezet és elektromos aljzatok közötti hézagok tömítése
- nyílászáró szerkezetek szereléséhez szükséges belső és külső tömítések
- kisebb javítások festés előtt, repedések, rések kitöltése falakon, padlón, mennyezeten, sarkokban

NORMÁK / SZABVÁNYOK / TANÚSÍTVÁNYOK

A termék megfelel a szabvány követelményeinek:

- EN 15651-1:2012 F-INT

1/5

Update date: 13.08.2025

Selena Hungária Kft.

Pécs Bajor utca 1, 7630 Hungary,

tel.: +36 70 319 0203, e-mail: selena.hungaria@selena.com www.tytan.hu



MŰSZAKI ADATOK

Kikeményítetlen - 23°C-on és 50% relatív páratartalom mellett tesztelve.	Érték
Sűrűség (ISO 2811-1) [g/ml]	1,52 - 1,56
Bőrképződési idő [perc]	25 - 40
Tapadás mentes [perc]	10 - 15
Kikeményedési idő [mm/24h]	0,5 - 1,0
Megfolyás függőleges felületről [T=+50°C] (ISO 7390) [mm]	0 - 3
Kikeményedett - 4 hét után 23°C-on és 50% relatív páratartalom mellett tesztelve.	Érték
Modulus 100%-os nyúlásnál (ISO 37) [MPa]	0,50 - 0,60
Mozgástűrés (ISO 9047) [%]	12,5 - 15,0
Szakadási nyúlás (ISO 37) [%]	400 - 500
Szakadási nyúlás (ISO 8339) [%]	100 - 170
Rugalmas helyreállítás (ISO 7389) [%]	30 - 40
Shore A keménység (ISO 868)	40 - 45
Hőmérsékleti ellenállás [°C]	-20 - +80
Tapadás a felületekhez	Érték
Beton	+
Horganyzott lemez	+
Tapadás kerámia csempére	+/-
Tapadás lakkozott fához	+
Tapadás PS-hez (polisztirol)	+
Tapadás PC-hez (polikarbonát)	+/-
Tapadás a téglához	+
Gránit	+/-
Tapadás homokkőhöz	+/-
Tapadás vakolathoz/nyers gipszkartonhoz	+
Tapadás parafához	+

Tapadás polisztirolhoz	+
Nyers fa (fenyő)	+
Kemény PVC (polivinil-klorid)	+
Heterogén PVC padlóburkolat	+
Szín	Érték
Fehér	+
Szürke	+
Alkalmazási feltételek	Érték
Felület hőmérséklete [°C]	+5 - +40
Csomagolás hőmérséklete [°C]	+5 - +25
Felhasználási hőmérséklet [°C]	+5 - +40

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Alkalmazás előtt olvassa el az MSDS-ben leírt biztonsági utasításokat.

Felszín előkészítés

- A tömítendő felületeknek tisztának, száraznak (nem fagyosnak) kell lenniük, por, rozsdá, régi laza anyagok, olaj, zsír, festék és egyéb, a tömítőanyag tapadását csökkentő szennyeződésektől mentesnek.
- A hézag körüli szennyeződések elkerülése és az egyenletes vonal megtartása érdekében használjon ragasztószalagokat, amelyeket a tömítés befejezése után azonnal el kell távolítani.
- A legtöbb felületen a tömítőanyag nem igényel alapozót, de néhány speciális felületen szükség lehet rá a tapadás javítása érdekében.
- A nedvszívó aljzatokon való tapadás fokozása érdekében ajánlott alapozó használata (akril vízben 1:2 arányú oldata).

A termék előkészítése

- Alkalmazás előtt a terméket szobahőmérsékleten kell kondicionálni.

Alkalmazás

- Vágja le a kartus menetes tetejét. Csavarja fel a csőrt, és vágja le 45°-os szögben, a hézag szélességével megegyező átmérővel.
- Nyomja ki a tömítőanyagot mechanikus vagy pneumatikus pisztollyal.
- Az illesztéseket tömítőanyag-simítóval vagy spatulával kell kisimítani.
- Távolítsa el a maszkoló szalagot, mielőtt a bőrösödés kialakulna.
- A fugát hagyni kell teljesen kikeményedni.

A munkát követő teendők

- Kikeményedés előtt vízzel vagy vízzel és szappannal tisztítsa.
- Kikeményedés után vízzel és szappannal távolítsa el a kezéről; a szerszámokról mechanikusan távolítsa el.
- A frissen felhordott tömítőanyagot legalább 6 órán keresztül védeni kell az esőtől és a víz közvetlen hatásától.
- NE MOSSON KEZET OLDÓSZERREL.

Megjegyzések / korlátozások

- A tömítőanyag nem használható bitumenes felületeken, részben vulkanizált gumikon, kloroprénen vagy más olyan építőanyagokon, amelyekből olajok, lágyítók vagy oldószerek szivárognak.
- A tömítőanyag nem alkalmas természetes kő, mint például gránit, homokkő, márvány stb. fugáinak tömítésére.
- A tömítőanyag nem ajánlott olyan fugákhoz, amelyek állandóan víz alatt vannak, mert fizikai változásokat okozhat.
- Nem alkalmas akváriumok és terráriumok ragasztására.
- A tömítőanyag nem alkalmas szerkezeti üvegezéssel járó alkalmazásokhoz.
- Nem alkalmas élelmiszerekkel való közvetlen érintkezésre és egészségügyi felhasználásra. A tömítőanyagot nem vizsgálták megfelelően, és nem alkalmas egészségügyi és gyógyszeripari alkalmazásokra.
- Festés előtt ajánlott próbát végezni, különösen oldószeres festékek esetén.
- Ne alkalmazza PE-n, PP-n - nem tapad.
- Ne alkalmazza érzékeny fémfelületeken, például réz és ötvözetek, valamint tükrök fonsor felületein.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Minden megadott paraméter a belső gyártói szabványoknak megfelelő laboratóriumi vizsgálatokon alapul, és nagymértékben függ a termék kikeményedési körülményeitől (pl, környezeti hőmérséklet, felületi hőmérséklet, a használt berendezések minősége és a terméket alkalmazó személy képzettsége).

SZÁLLÍTÁS / TÁROLÁS

Lejáratási idő és gyártási szám a csomagoláson.

Az eredeti csomagolásban, száraz helyen, fagytól és túlmelegedéstől védve, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolandó.

KATALÓGUS ADATOK

Névleges kapacitás / térfogat / méret	Szín	Darabszám csomagonként	Index	EAN kód
280 ml	fehér	12	10043976	5902120179862

BIZTONSÁGTECHNIKAI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Részletes információk a termék biztonsági adatlapján (MSDS) találhatóak.

Minden írásos vagy szóbeli információt, ajánlást és utasítást legjobb tudásunk, vizsgálataink és tapasztalataink szerint, jóhiszeműen és a gyártó elveinek megfelelően adunk meg. Az anyag minden felhasználója minden lehetséges módon győződjön meg arról, hogy a szállított anyagok a rendeltetésüknek megfelelő célra alkalmasak-e, beleértve a végtermék megfelelő körülmények közötti ellenőrzését is. A gyártó nem vállal felelősséget a gyártó anyagainak pontatlan vagy hibás alkalmazásából eredő károkért.