

TYTAN PROFESSIONAL Kémény és Kályhatömítő 280 ml fekete



Ez egy vízüveg alapú, tűzálló tömítőanyag, amelyet kéményekben, kályhákban, rostélyokban és más extrém magas hőmérsékletnek kitett helyeken lévő repedések, rések és üregek kitöltésére fejlesztettek ki. Üvegszálat tartalmaz, amely növeli a gáztömítettséget, és biztosítja, hogy a tömítőanyag megszilárdulás után ne zsugorodjon vagy táguljon. Kiváló tapadással rendelkezik fémhez, téglához és betonhoz, amit a hőmérséklet-ingadozások nem befolyásolnak.



ELŐNYEI

- +1500 °C-ig hőálló
- ellenáll a közvetlen lángnak
- jó tapadás különféle építőanyagokhoz

AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS

- kandallók, kályhák, grillek, rostélyok beépítése és tömítése
- tűznek kitett, de nem terhelt alkatrészek javítása

NORMÁK / SZABVÁNYOK / TANÚSÍTVÁNYOK

A termék higiéniai tanúsítvánnyal rendelkezik amelyet a Nemzeti Higiéniai Intézet adott ki. Bizonyítvány száma:

- HK/B/0746/01/2015

MŰSZAKI ADATOK

Kikeményítetlen - 23°C-on és 50% relatív páratartalom mellett tesztelve.	Érték
Sűrűség (ISO 2811-1) [g/ml]	1,90 - 1,94
Bőrképződési idő [perc]	5 - 20
Tapadás mentes [perc]	5 - 10

Kikeményedési idő [mm/24h]	2 - 3
Megfolyás függőleges felületről [T=+50°C] (ISO 7390) [mm]	0 - 3
Kikeményedett - 4 hét után 23°C-on és 50% relatív páratartalom mellett tesztelve.	Érték
Hőmérsékleti ellenállás [°C]	≤1500
Tapadás a felületekhez	Érték
Tapadás az alumíniumhoz	+/-
Beton	+
Tapadás öntöttvashoz	+/-
Tapadás saválló fémlemezhez	+/-
Horganyzott lemez	+/-
Tapadás kerámia csempére	+
Tapadás a téglához	+
Üveghez való tapadás	+
Tapadás vakolathoz/nyers gipszkartonhoz	+
Klinker csempe	+
Szín	Érték
Sötétszürke	+
Alkalmazási feltételek	Érték
Felület hőmérséklete [°C]	+5 - +40
Csomagolás hőmérséklete [°C]	+5 - +25
Felhasználási hőmérséklet [°C]	+5 - +40

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Alkalmazás előtt olvassa el az MSDS-ben leírt biztonsági utasításokat.

Felszín előkészítés

- A tömítendő felületeknek tisztának, száraznak (nem fagyosnak) kell lenniük, por, rozsda, régi laza anyagok, olaj, zsír, festék és egyéb, a tömítőanyag tapadását csökkentő szennyeződésektől mentesnek.
- A hézag körüli szennyeződések elkerülése és az egyenes vonal megtartása érdekében használjon ragasztószalagokat, amelyeket a tömítés befejezése után azonnal el kell távolítani.

A termék előkészítése

- Alkalmazás előtt a terméket szobahőmérsékleten kell kondicionálni.

Alkalmazás

- Vágja le a kartus menetes tetejét. Csavarja fel a csőrt, és vágja le 45°-os szögben, a hézag szélességével megegyező átmérővel.
- Nyomja ki a tömítőanyagot mechanikus vagy pneumatikus pisztollyal.
- Az alkalmazást a műszaki adattáblázatban megadott bedolgozhatóság idején végezze el.
- A felhordott tömítőanyagot a legjobb eredmény érdekében azonnal el kell simítani egy vizezett spatulával.
- A maszkolószalagot még a bőrösödés kialakulása előtt távolítsa el.
- A fugát hagyni kell teljesen kikeményedni.

A munkát követő teendők

- Kikeményedés előtt vízzel vagy vízzel és szappannal tisztítsa.
- Kikeményedés után vízzel és szappannal távolítsa el a kezéről; a szerszámokról mechanikusan távolítsa el.
- NE MOSSON KEZET OLDÓSZERREL.

Megjegyzések / korlátozások

- A tömítőanyag nem alkalmas természetes kő, mint például gránit, homokkő, márvány stb. fugáinak tömítésére.
- Nem alkalmas akváriumok és terráriumok ragasztására.
- A tömítőanyag nem alkalmas szerkezeti üvegezéssel járó alkalmazásokhoz.
- Nem alkalmas élelmiszerekkel való közvetlen érintkezésre és egészségügyi felhasználásra. A tömítőanyagot nem vizsgálták megfelelően, és nem alkalmas egészségügyi és gyógyszeripari alkalmazásokra.
- Ne alkalmazza PE-n, PP-n - nem tapad.
- A kéménytömítő nem alkalmas központi fűtési rendszerekhez vagy gázberendezésekhez.
- A kéménytömítő nem használható víznek kitett területeken.
- Kizárólag belső használatra szánt tömítőanyag.
- Ne alkalmazza érzékeny fémfelületeken, például réz és ötvözetek, valamint tükrök foncsor felületein.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Minden megadott paraméter a belső gyártói szabványoknak megfelelő laboratóriumi vizsgálatokon alapul, és nagymértékben függ a termék kikeményedési körülményeitől (pl, környezeti hőmérséklet, felületi hőmérséklet, a használt berendezések minősége és a terméket alkalmazó személy képzettsége).

SZÁLLÍTÁS / TÁROLÁS

A garantált eltarthatósági idő a gyártási dátumtól számított 24 hónap, ha bontatlan, eredeti csomagolásban +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten, fagyástól védett, száraz helyen.

A termék alacsony hőmérsékleten -15 °C-ig 3 hétig szállítható, felhasználás előtt a terméket 24 órán át +23 °C-on kell kondicionálni.

Óvintézkedéseket kell tenni, ha a termék a kiolvasztás után újra fagy - ellenáll a 2 fagyási/felolvasztási ciklusoknak.

BIZTONSÁGTECHNIKAI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Részletes információért a gyártónál kérésre elérhető biztonsági adatlapot (MSDS) talál.

Minden írásos vagy szóbeli információt, ajánlást és utasítást legjobb tudásunk, vizsgálataink és tapasztalataink szerint, jóhiszeműen és a gyártó elveinek megfelelően adunk meg. Az anyag minden felhasználója minden lehetséges módon győződjön meg arról, hogy a szállított anyagok a rendeltetésüknek megfelelő célra alkalmasak-e, beleértve a végtermék megfelelő körülmények közötti ellenőrzését is. A gyártó nem vállal felelősséget a gyártó anyagainak pontatlan vagy hibás alkalmazásából eredő károkért.