

TYTAN PROFESSIONAL PROHERO

Tömítő 280 ml átlátszó



10048507

A Prohero tömítőanyag a legújabb generációs, sokoldalú termék belső-külső alkalmazásokhoz, amelyet áttörést jelentő SPD technológiával (szilanizált polimer diszperzió) fejlesztettek ki. A termék nagy rugalmassággal, tökéletes tapadással rendelkezik a felületekhez, vízálló, valamint penész- és gomba-ellenálló. Teljesen kikeményedve festhető. Szaniter tömítésekhez, befejező munkákhoz és speciális alkalmazásokhoz. Használható festhető és befejező munkákhoz, pl. ablakok és ajtók körüli tömítéshez. A semleges kikeményedési rendszernek köszönhetően alkalmas érzékeny felületekre, mint például tükör, természetes kő vagy akril elemek konyhákban, fürdőszobákban és más párás helyiségekben. Nem tartalmaz oldószereket.



ELŐNYEI

- Nagyon jó tapadás üveghez és kerámiához.
- szagtalan és kémiailag semleges
- festhető
- lehetőség a fugák javítására ugyanazon anyag felhasználásával
- vízálló
- könnyen mosható
- nagyon jó hőállóság
- ellenáll a mechanikai sérüléseknek

AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS

- csatlakozások tömítése nedves helyeken
- konyhai és fürdőszobai befejező munkák
- fürdők, mosdók, mosdókagylók és zuhanykabinok körüli tömítések
- kerámia csempék fugázása
- repedések és karcok kitöltése kerámiában
- ablakok és ajtók tömítése
- betonból, fából, fémből és műanyagból készült épület- és építőelemek tömítése
- tömítés fal és szegélylécek, lépcsők, mennyezet és elektromos aljzatok között
- festés előtti kisebb javítások, falak és mennyezeti karcolások és repedések kitöltése
- tükrök és természetes kő tömítése

1/4

Update date: 04.09.2025

Selena Hungária Kft.

Pécs Bajor utca 1, 7630 Hungary,

tel.: +36 70 319 0203, e-mail: selena.hungaria@selena.com www.tytan.hu



NORMÁK / SZABVÁNYOK / TANÚSÍTVÁNYOK

A termék megfelel a szabvány követelményeinek:

- EN 15651-1:2012 F-EXT-INT
- EN 15651-3:2012 S, S1
- Indoor Air Comfort GOLD
- French VOC Regulation A+
- EMICODE: EC1 PLUS
- BREEAM International
- LEED v.4
- ISEGA élelmiszerrel érintkező

MŰSZAKI ADATOK

Kikeményítetlen - 23°C-on és 50% relatív páratartalom mellett tesztelve.	Érték
Sűrűség (ISO 2811-1) [g/ml]	1,05 - 1,10
Bőrképződési idő [perc]	5 - 7
Kikeményedési idő [mm/24h]	3,0 - 4,0
Megfolyás függőleges felületről [T=+50°C] (ISO 7390) [mm]	0 - 3
Kikeményedett - 4 hét után 23°C-on és 50% relatív páratartalom mellett tesztelve.	Érték
Shore A keménység (ISO 868)	25 - 35
Hőmérsékleti ellenállás [°C]	-20 - +80
Alkalmazási feltételek	Érték
Felület hőmérséklete [°C]	+5 - +25
Csomagolás hőmérséklete [°C]	+5 - +25
Felhasználási hőmérséklet [°C]	+5 - +30
Szín	Érték
Átlátszó-tejszerű	+

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Felhasználás előtt olvassa el a biztonságtechnikai adatlapot (MSDS)!

Felszín előkészítés

- A tömítendő felületeknek tisztának, száraznak (nem fagyosnak) kell lenniük, por, rozsda, régi laza anyagok, olaj, zsír, festék és egyéb, a tömítőanyag tapadását csökkentő szennyeződésektől mentesnek.
- A hézag körüli szennyeződések elkerülése és az egyenletes vonal megtartása érdekében használjon ragasztószalagokat, amelyeket a tömítés befejezése után azonnal el kell távolítani.
- A legtöbb felületen a tömítőanyag nem igényel alapozót, de néhány speciális felületen szükség lehet rá a tapadás javítása érdekében.
- Felületek legjobb zsírtalanítása acetonnal vagy etanollal (üveg, zománc, fém) vagy mosószerrel (szintetikus anyagok).
- A megfelelő kialakítás érdekében a mély hézagokat köridommal kell kitölteni.
- A hézag szélességének olyannak kell lennie, hogy el tudja viselni a mozgást a kérdéses tömítőanyagra számított tartományban (mozgási alkalmazkodás).

A termék előkészítése

- Alkalmazás előtt a terméket szobahőmérsékleten kell kondicionálni.

Alkalmazás

- Vágja le a kartus menetes tetejét. Csavarja fel a csőrt, és vágja le 45°-os szögben, a hézag szélességével megegyező átmérővel.
- Az alkalmazást a műszaki adattáblázatban megadott bedolgozhatóság idején végezze el.
- A maszkolószalagot még a bőrösödés kialakulása előtt távolítsa el.
- A fugát hagyni kell teljesen kikeményedni.
- Szilikon pisztoly segítségével nyomja ki a tömítőanyagot
- Kerülje a csatlakozás vízzel való érintkezését az első két napban. A termék teljes tulajdonságait 3-4 hét után éri el.
- Simítsa el a hézagokat fugasimítóval, spatulával vagy ujjal.
- A minimális ajánlott hézagszélesség 5 mm, a maximális 15 mm. a hézagot úgy kell megtervezni, hogy a mélység és a szélesség aránya 2:1 legyen (pl. 12 mm széles és 6 mm mély).

A munkát követő teendők

- A nem kikeményedett tömítőanyagot mossa le vízzel a kezekről, szerszámokról és a piszkos felületekről.

Megjegyzések / korlátozások

- A tömítőanyag nem használható bitumenes felületeken, részben vulkanizált gumikon, kloroprénen vagy más olyan építőanyagokon, amelyekből olajok, lágyítók vagy oldószerek szivárognak.
- A tömítőanyag nem alkalmas sem közvetlen élelmiszerrel való érintkezésre, sem orvosi alkalmazásra. A

3/4

Update date: 04.09.2025

- terméket nem vizsgálták és nem nyújtották be jóváhagyásra orvosi és gyógyszeripari alkalmazásokhoz.
- Festés előtt ajánlott próbát végezni, különösen oldószeres festékek esetén.
 - A tömítőanyag nem ajánlott olyan fugákhoz, amelyek folyamatos vízhatásnak vannak kitéve.
 - A tömítőanyag nagyon jól tapad a nyers fához, ugyanakkor ajánlott minden alkalommal ellenőrizni a tapadást, különösen akkor, ha a fát impregnálják, lakkozzák vagy festik
 - A tömítőanyag nem használható érzékeny fémfelületeken, beleértve a rezet is, mivel elszínezi az aljzatot.
 - A felhasznált építőanyagok sokfélesége miatt tanácsos a termék felhordása előtt minden alkalommal próbát végezni

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Minden megadott paraméter a belső gyártói szabványoknak megfelelő laboratóriumi vizsgálatokon alapul, és nagymértékben függ a termék kikeményedési körülményeitől (pl, környezeti hőmérséklet, felületi hőmérséklet, a használt berendezések minősége és a terméket alkalmazó személy képzettsége).

SZÁLLÍTÁS / TÁROLÁS

A garantált eltarthatósági idő a gyártási dátumtól számított 18 hónap, ha bontatlan, eredeti csomagolásban, +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten, száraz helyen tárolják.

A termék alacsony hőmérsékleten 0 °C-ig, legfeljebb 3 hétig szállítható, felhasználás előtt a terméket 24 órán át +23 °C-on kell kondicionálni.

KATALÓGUS ADATOK

Névleges kapacitás / térfogat / méret	Szín	Darabszám csomagonként	Index	EAN kód
280 ml	átlátszó	12	10048507	5902120191291

BIZTONSÁGTECHNIKAI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Részletes információért a gyártónál kérésre elérhető biztonsági adatlapot (MSDS) talál.

Minden írásos vagy szóbeli információt, ajánlást és utasítást legjobb tudásunk, vizsgálataink és tapasztalataink szerint, jóhiszeműen és a gyártó elveinek megfelelően adunk meg. Az anyag minden felhasználója minden lehetséges módon győződjön meg arról, hogy a szállított anyagok a rendeltetésüknek megfelelő célra alkalmasak-e, beleértve a végtermék megfelelő körülmények közötti ellenőrzését is. A gyártó nem vállal felelősséget a gyártó anyagainak pontatlan vagy hibás alkalmazásából eredő károkért.