

TYTAN PROFESSIONAL WINS Külső Folyékony Fólia 600 ml fehér



10045215

A TYTAN WINS külső folyékony ablakfólia egy egykomponensű, használatra kész termék, amely páraáteresztő réteget képez (1. zóna), szabályozva a nedvesség vándorlását az ablakrésből az épület külső környezetébe, megelőzve a hab károsodását (2. zóna). Kémiaiilag semleges, és a legtöbb építőanyaghoz tapad. Rugalmas és páraáteresztő fóliát képez. Rugalmasságának köszönhetően ideális a TYTAN WINS rendszerek ablaknyílás és a nyílászáró csatlakozásainak tömítésére, ahol különböző mozgások fordulnak elő. A bevonat a TYTAN WINS Flex szigetelőhabbal és a belső folyékony fóliával kombinálva víz- és szélálló csatlakozást hoz létre a ablaknyílás és a nyílászáró között, megakadályozva az energiavesztést, valamint a nedvesség és penész kialakulását. Az így zárt csatlakozás ellenáll a szélsőséges időjárási viszonyoknak, beleértve a 160 km/h sebességű hurrikánt is. A speciális ablakokhoz való külső folyékony fólia polimer szálakkal van megerősítve, és 10 évig rendkívül UV-álló.



ELŐNYEI

- használatra kész
- rendkívül rugalmas, tartósan rugalmas még fagypont alatti hőmérsékleten is
- száradás után páraáteresztő membránt képez
- száradás után festhető és vakolható
- nem folyik le a függőleges felületekről
- megakadályozza a penészedést és a hab lebomlását az ablak- vagy ajtócsatlakozásban
- használható a kültéri alkalmazásokban
- magas UV-állósága 10 év
- nagyon jó tapadás a legtöbb építőanyaghoz

AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS

- ablak- és ajtócsatlakozások - tömítése: kültéri alkalmazás
- falak, repedések, hézagok
- fal-padló és fal-födém és fal-födém csatlakozások
- burkolatok felújítása

1/5

Update date: 04.09.2025

Selena Hungária Kft.

Pécs Bajor utca 1, 7630 Hungary,

tel.: +36 70 319 0203, e-mail: selena.hungaria@selena.com www.tytan.hu



MŰSZAKI ADATOK

Kikeményítetlen - 23°C-on és 50% relatív páratartalom mellett tesztelve.	Érték
Sűrűség [g/cm ³]	1,4 - 1,44
Bőrképződési idő [perc]	60
Kikeményedési idő [mm/24h]	1,3 - 1,5
Függőleges felületekről történő lefolyás (ISO 7390) [mm]	0
Modulus 100%-os nyúlásnál (ISO 37) [MPa]	1,5 - 2,5
Szakadási nyúlás (ISO 37) [%]	350 - 700
Páraáteresztő képesség - egyenértékű diffúziós ellenállási tényező Sd (PN-EN 12572-2016) [m]	2
Hőmérsékletállóság a kikeményedés után [°C]	-30 - 80
Alkalmazási feltételek	Érték
Felhasználási hőmérséklet [°C]	0 - 30
Csomagolás hőmérséklete [°C]	5 - 30
Felület hőmérséklete [°C]	1 - 70
Tárolási hőmérséklet [°C]	5 - 30

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Alkalmazás előtt olvassa el az MSDS-ben leírt biztonsági utasításokat.

Felszín előkészítés

- A külső folyékony ablakfólia kiválóan tapad a tipikus építőanyagokhoz, mint pl: PU-hab, téglá, beton, vakolat, fa, fémek, hungarocell, kemény PVC és kemény PUR.
- A munkafelületet meg kell tisztítani és zsírtalanítani, szükség esetén alapozni.
- Biztosítsa a véletlen szennyeződésnek kitett felületeket (például maszkolószalaggal).
- Ablakréseknél történő alkalmazás esetén PU habbal vagy expandálható habszalaggal kell kitölteni.

A termék előkészítése

- Ha a termék túl hideg, meleg helyiségbe kell vinni, ahol legalább 24 órán át hagyni kell. A termék csomagolásának optimális hőmérséklete +20°C.

Alkalmazás

- Védőkesztyűben dolgozzon.
- A felhordás és a PU hab teljes megszilárdulása után vágja le a felesleges habot.
- Vigye fel a külső folyékony fóliát hígítatlanul és egyenletesen egy erre alkalmas speciális rugalmas spatula vagy festő ecset segítségével a kívánt rétegvastagságban az aljzatra.
- A függőleges hézagokat alulról felfelé haladva kell kitölteni a külső folyékony fóliával.
- Átlagosan 1 mm vastagságban 1 réteg ajánlott.
- Szükség esetén több rétegben alkalmazható.
- A teljes tömítettség biztosítása érdekében a terméket 0,5 cm-től 1 cm-ig terjedő szélességben, spatulával vagy ecsettel vigye fel a falra és az ablakkeretre.
- Az aljzat porozításától és a körülményektől (hőmérséklet, páratartalom) függően vigyen fel egy második réteget.
- Fóliás termék esetén egy speciális kinyomópisztollyal vigye fel a tömítőanyagot a felületre vagy közvetlenül a fugára. Rugalmas spatula vagy ecset segítségével egyenletesen, kb. 2 mm vastagon ossza el a tömítőanyagréteget.
- Ha maszkolószalagot használ, azt a tömítőanyag felhordása után azonnal el kell távolítani.
- A kikeményedési folyamat a hőmérséklettől és a páratartalomtól függ.
- A külső folyékony ablakfóliát a megszilárdulás előtt vízzel lehet tisztítani.
- A teljes kikeményedésig óvja a fagytól (a hőmérséklet a kikeményedés során nem lehet +5°C-nál alacsonyabb).

A munkát követő teendők

- Keményedés előtt a terméket el kell távolítani nem kívánt felületekről és a szerszámokról.
- A munka befejezése után az adagolót és a szerszámot alaposan meg kell tisztítani.

Megjegyzések / korlátozások

- Statikus hézagok, rések vagy tömítések min. 10 mm-ig, max. 30 mm.
- Nem alkalmas táguási és dilatációs hézagoknál.
- A munkálatokat az adott objektumra készített műszaki dokumentációnak megfelelően, a jogszabályi előírásoknak megfelelően, a szakértői vélemények ajánlásainak és a termék műszaki jellemzőinek figyelembevételével kell elvégezni,
- A száradási idő a hőmérséklettől és a páratartalomtól függ.
- A bevonat kikeményedéséig kerülje a vízzel és esővel való hosszabb ideig tartó érintkezést.
- A teljes kikeményedésig óvja a fagytól.
- A termék 72 óra elteltével éri el teljes tulajdonságait.
- Szerelje fel a nyílászárókat a gyártó utasításai szerint, különös figyelmet fordítva a mechanikus rögzítők helyes elhelyezésére.
- <p>A fogyasztási értékek a rétegvastagságtól és a környezeti tényezőktől, mint például a hőmérséklet, a nedvesség és az aljzat típusa, függnek.</p> <p>O32 / O33 szabványos ablakban (méretek: 1165 mm x 1435 mm), 30 mm-es rétegszélesség és 3 mm-es rétegvastagság esetén számítva.</p>
- A termék 600 ml-es hurkás és 2,4 l-es vödör csomagolásban.
- Keményedési rendszer a víz elpárolgása révén

- Folyóméterek: 600 ml (20 cm), 2,4 l (80 cm) 20 mm résszélességhez.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Minden megadott paraméter a belső gyártói szabványoknak megfelelő laboratóriumi vizsgálatokon alapul, és nagymértékben függ a termék kikeményedési körülményeitől (pl, környezeti hőmérséklet, felületi hőmérséklet, a használt berendezések minősége és a terméket alkalmazó személy képzettsége).

SZÁLLÍTÁS / TÁROLÁS

Óvja a fagytól. Ne tárolja vagy szállítsa mínusz hőmérsékleten.

Szállítás és tárolás + 5°C-tól +30°C-ig.

A terméket száraz körülmények között, eredeti, sértetlen csomagolásban, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten kell szállítani és tárolni.

A +30°C feletti hőmérsékleten történő tárolás lerövidíti a termék eltarthatósági idejét, kedvezőtlenül befolyásolva annak paramétereit.

Fagytól és közvetlen napfénytől óvni kell.

Felbontás után szorosan zárja le a csomagolást, és a megmaradt tartalmat a lehető leghamarabb használja fel.

Az így tárolt termék eltarthatósági ideje 12 hónap.

A szállítás körülményeire vonatkozó részletes információkat az anyagbiztonsági adatlap (MSDS) tartalmazza.

KATALÓGUS ADATOK

Névleges kapacitás / térfogat / méret	Szín	Darabszám csomagonként	Index	EAN kód
600 ml	fehér	12	10045215	5902120186471

BIZTONSÁGTECHNIKAI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Részletes információért a gyártónál kérésre elérhető biztonsági adatlapot (MSDS) talál.

Minden írásos vagy szóbeli információt, ajánlást és utasítást legjobb tudásunk, vizsgálataink és

tapasztalataink szerint, jóhiszeműen és a gyártó elveinek megfelelően adunk meg. Az anyag minden felhasználója minden lehetséges módon győződjön meg arról, hogy a szállított anyagok a rendeltetésüknek megfelelő célra alkalmasak-e, beleértve a végtermék megfelelő körülmények közötti ellenőrzését is. A gyártó nem vállal felelősséget a gyártó anyagainak pontatlan vagy hibás alkalmazásából eredő károkért.