

TYTAN PROFESSIONAL RS TAPE

Tetőtömítő Szalag



Öntapadó bitumenes szigetelőszalag alumínium védőréteggel, gyors vízszigetelő tömítésekhez tetőfedési és általános építőipari munkákban. Alacsony hőmérsékleten is kiváló tapadást biztosít.



ELŐNYEI

- önvulkanizáló
- azonnali tömítést hoz létre
- ellenáll a változó időjárási körülményeknek, víznek és UV-nek

AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS

- fém, műanyag, beton, falazat, vakolat, fa és üveg összekötésére és tömítésére
- tetőfedéseknél hézagok, rések, illesztések, repedések és szakadások tömítése
- tetőfedési bádogmunkák tömítése vápáknál, ereszrésznél, kéményeknél, tetőablakoknál, felülvilágítóknál és szellőzőkürtőknél
- ereszcatorna-rendszerek, lefolyócsövek tömítése
- nem porózus és porózus felületek csatlakozásainak tömítése, pl. tető és fal között

MŰSZAKI ADATOK

Paraméter	Érték
Felületi tömeg [kg/m ²]	1,5 ± 0,2
Szalag vastagsága [mm]	1,5 ± 0,2
Egyenesség [mm/10 m]	20
Lágyuláspont [°C]	≥85
Tűzre való reakció: E osztály	+
Hajlékonyság alacsony hőmérsékleten [°C]	- 20

Vízálló	+
Szakítószilárdság [N]	>30
Vízgőz-áteresztés [m]	1500
Tapadóerő [N/mm]	>60/25
Szakítószilárdság [N/mm]	150/50
Alkalmazási hőmérséklet [°C]	+5 - +45
Hőállóság alkalmazás után [°C]	-40 - +90

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Használat előtt figyelmesen olvassa el a csomagoláson található utasításokat, és ennek megfelelően járjon el.

Felszín előkészítés

- A felületnek tisztának, száraznak és zsírtalannak kell lennie. El kell távolítani a régi, laza festéket és a rozsdát, majd a felületet meg kell csiszolni.
- A porózus és poros aljzatokat előzetesen alapozni kell (kb. 200 ml/m²), hogy az optimális tapadás biztosítható legyen.

Alkalmazás

- A szalag öntapadó és hidegen vulkanizálódik.
- Ajánlott alkalmazási hőmérséklet: +5 °C és +45 °C között.
- A szalagot a védőfólia egyidejű eltávolításával kell felhelyezni.
- Az alkalmazás után a tömítőszalagot erősen le kell nyomni.
- Kerülje az üres terek (légbuborékok) kialakulását.
- A szalag toldásait legalább 25 mm átfedéssel kell készíteni.
- Több szalagréteg felhordása esetén az átfedésnek legalább 50 mm-nek kell lennie.

Megjegyzések / korlátozások

- A végső alkalmazás előtt kis felületen ellenőrizni kell a tapadást.
- A terméket nem szabad gyalogos vagy gépjárműforgalomra szánt felületekre felvinni.

SZÁLLÍTÁS / TÁROLÁS

Eredeti csomagolásban +10 °C és +30 °C között tárolandó, nedvességtől és közvetlen napfénytől védve.

BIZTONSÁGTECHNIKAI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Minden írásos vagy szóbeli információt, ajánlást és utasítást legjobb tudásunk, vizsgálataink és tapasztalataink szerint, jóhiszeműen és a gyártó elveinek megfelelően adunk meg. Az anyag minden felhasználója minden lehetséges módon, beleértve a végtermék megfelelő körülmények között történő ellenőrzését, meg kell győződnie arról, hogy a szállított anyagok a rendeltetésszerű használatra alkalmasak. A gyártó nem vállal felelősséget a gyártó anyagainak pontatlan vagy hibás alkalmazásából eredő károkért.