

A Tytan Professional UNI Primer egy Akril alapozó cement esztrichez, betonhoz, falakhoz és padlókhöz 1:5 arányban koncentrálni – nagy teljesítmény legfeljebb 80 m² / 1 liter-ig.

ELŐNYEI

- 2 az 1-ben behatol és megerősíti az aljzatot
- kiegyenlíti és korlátozza az aljzat nedvszívó képességét
- növeli az aljzathoz való tapadást
- megkönnyíti a további rétegek felvitelét
- kültéren és beltéren is használható
- sűrített

AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS

- nedvszívó aljzatok megfelelő előkészítésére szolgál a befejező és szigetelési munkák következő szakaszai előtt (feltöltés, önterülő masszák öntése, vízszigetelés lerakása, csempe ragasztása, festési munkák stb.)
- kül- és beltéri használatra, minden száraz és kiegyenlített építési aljzaton, mint például: cement, gipsz, anhidrit aljzat, gipszkarton, pórusbeton blokkok, kerámia blokkok, cementvakolatok, cement-mész vakolatok, gipszvakolatok

NORMÁK / SZABVÁNYOK / TANÚSÍTVÁNYOK

A termék megfelel a szabvány követelményeinek:

- PN-C-81906:2003

További információk

- A/g. A maximális VOC-tartalom megengedett értéke 30 g/l. A termék 30g/l-nél kevesebbet tartalmaz. VOC

MŰSZAKI ADATOK

Alkalmazási feltételek	Érték
Felhasználási hőmérséklet [°C]	+5 - +30
Paraméter (+23°C/50% RH)	Érték
Rétegek száma	1 - 2
Kötési idő [óra] [h]	1 - 2
Sűrűség [kg/dm ³]	1,01 - 1,02
pH	7,5 - 8,5
Kiadósság [l/m ²]	0,05 - 0,15

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Használat előtt olvassa el a biztonsági előírásokat az MSDS-ben (biztonsági adatlap).

Felszín előkészítés

- Az aljzat legyen egyenletes, stabil, teherbíró, száraz, por-, szennyeződés-, mész-, olaj-, zsír-, viasz-, valamint olaj- és emulziós festékmарadványoktól mentes.
- Hacsak az aljzat építési technológiája mást nem javasol, akkor: a beton aljzatok legalább 3 hónaposak és nedvességtartalmuk $\leq 4\%$, a cementvakolatok és esztrichek legalább 28 naposak és nedvességtartalmuk $\leq 4\%$, az anhidrit aljzatok nedvességtartalma $\leq 0,5\%$, a gipszvakolatok és az aljzatok nedvességtartalma $\leq 1\%$.

A termék előkészítése

- Az alkalmazástól függően a terméket tiszta és hideg vízzel kell hígítani.
- Más anyagokat nem szabad hozzáadni.
- Használat előtt alaposan keverje össze a csomagolás tartalmát.

Alkalmazás

- A készítményt hígítatlanul vagy vízzel hígítva, 1:1 és 1:3 közötti arányban (az aljzat nedvszívó képességétől és az azt követő munkafázisoktól függően) egyenletesen vigye fel az aljzat teljes felületére ecsettel, hengerrel vagy szórószal.
- Az aljzat nem üvegesedhet (vizsgálat javasolt).
- Ha további rétegeket kell felhordani, használja a "nedves a nedvesre" technológiát.
- A munkát +5°C és +30°C közötti levegő-, aljzat- és termékhőmérsékleten kell végezni, védve a frissen felvitt réteget a gyors kiszáradástól, a kedvezőtlen külső körülményektől (eső, szél, magas hőmérséklet) és a nedvesség hatásaitól a felhordott termék teljes megszáradásáig.

- A nem alapozandó felületeket védeni kell.
- Az esetleges foltokat bő vízzel azonnal le kell mosni.
- A szerszámokat használat után azonnal alaposan mosni le vízzel.
- Az alapozott felület megszáradása után végezze el a további munkálatokat.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Minden adat 23 ± 2 °C-os felületi, környezeti és anyaghőmérsékletre és $50\pm 5\%$ -os relatív páratartalomra vonatkozik.

SZÁLLÍTÁS / TÁROLÁS

A terméket száraz körülmények között, eredeti, nem sérült csomagolásban, + 5 °C és + 25 °C közötti hőmérsékleten kell szállítani és tárolni. A terméket óvni kell a fagytól és a közvetlen napfénytől. Felbontás után a csomagolást szorosan le kell zárni. Az így tárolt termék eltarthatósági ideje 12 hónap.

KATALÓGUS ADATOK

Névleges kapacitás / térfogat / méret	Szín	Darabszám csomagonként	Index	EAN kód
1 l	N/A	1	10017870	5907516959448
5 l	N/A	1	10017872	5903518032417

BIZTONSÁGTECHNIKAI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Minden írásbeli vagy szóbeli információ, ajánlás és utasítás a legjobb tudásunk, vizsgálataink és tapasztalataink alapján, jóhiszeműen, a gyártó elveinek megfelelően kerül megadásra. Az anyag minden felhasználójának kötelessége minden lehetséges módon – beleértve a végtermék megfelelő körülmények között történő ellenőrzését is – meggyőződni arról, hogy a szállított anyagok megfelelnek a kívánt felhasználási célra. A gyártó nem vállal felelősséget az anyagai pontatlan vagy hibás felhasználásából eredő veszteségekért.

Részletes információkért keresse meg a gyártó által kérésre rendelkezésre álló biztonsági adatlapját (MSDS).