

TYTAN PROFESSIONAL Anti K f N tr Silikon



Anti K f Silikon, derzlerin sızdırmazlığı ve neme karşı korunması amacıyla geliştirilmiş, tek bileşenli, elastik, n tr (oksim) silikon mastiktir. Havadaki nemin etkisiyle k rlenir ve uzun s re elastik yapısını korur.  zel form l  sayesinde k f, mantar ve bakteri oluřumuna karşı etkilidir ve mikroorganizmaların b y mesine karşı test edilmiřtir. Kullanıcı g venlięi g zetilerek geliştirilmiş olan  r n, banyo ve duřakabin gibi y ksek nemli alanlarda g venle kullanılabilir. Deterjanlara, y ksek ve d ř k sıcaklıklara ile UV ıřınlarına karşı dayanıklıdır ve uzun s reli hijyenik koruma saęlar.



FAYDALARI

- M kemmek mekanik  zellikler
- UV radyasyonuna karşı y ksek diren 
- N tr k rlenme sistemi sayesinde hassas y zeйлere zarar vermez
- D ř k b z lme
- K rlendikten sonra y ksek esneklik
- Kokusuz

 NERİLEN KULLANIM

- Duřakabin, k vet, lavabo ve tezg h  evresindeki derzlerin sızdırmazlığı
- Banyo, mutfak ve dięer y ksek nemli alanlardaki baęlantı derzleri
- Seramik karo, cam, al minyum, sert PVC ve uygun doęal tař y zeylerde sızdırmazlık
- Sıhhi tesisat ekipmanlarının  evresindeki derzlerin doldurulması
- Uygun řekilde tasarlanmış hareket ve baęlantı derzleri

NORMLAR / TESTLER / SERTİFİKALAR

 r n ařaęıdaki gereksinimleri karřılar:

- GB/T 14683-2017
- Q/FCS - 2011
- ISO 11600 : 2004, F&G, 25LM

Ek Bilgiler

- Ürün, Guangzhou Testing Center of Industrial Microbiology tarafından, JC/T 885-2001 standardına göre (test rapor no: WJ20150802) küf dayanımı açısından test edilmiştir.

TEKNİK VERİ

Kürlenmemiş - 23°C'de ve %50 bağıl nemde test edilmiştir	Değer
Yoğunluk (ISO 2811-1) [g/ml]	1,00 - 1,02
Kabuk oluşum zamanı [min]	5 - 25
Kürlenme oranı [mm/24h]	2 - 3
Kürlenmiş - 23 °C'de ve %50 bağıl nemde 4 hafta sonra test edilmiştir	Değer
% 100 uzamada modül (ISO 8339) [MPa]	0,25 - 0,35
Hareket kabiliyeti (ISO 9047) [%]	25
Kopma uzaması (ISO 8339) [%]	350 - 450
Shore A sertliği (ISO 868)	23 - 27
Sıcaklık dayanımı [°C]	-50 - +150
Yüzeye yapışma	Değer
Alüminyuma yapışma	+
Beton	+
Seramik karoya yapışma	+
Tuğlaya Yapışma	+
Cama yapışma	+
Ham ahşap (çam)	+
Sert PVC (polivinil klorür)	+
Renk	Değer
Beyaz	+
Şeffaf	+
Uygulama koşulları	Değer
Yüzey sıcaklığı [°C]	+5 - +40

2/5

Güncelleme tarihi: 20.08.2026

Ambalaj sıcaklığı [°C]	+5 - +25
Uygulama sıcaklığı [°C]	+5 - +40

KULLANIM YÖNTEMİ

Uygulamadan önce, SDS'de yer alan güvenlik talimatlarını okuyun.

Yüzey hazırlığı

- Yapıştırma yüzeyleri temiz, kuru ve donmamış, toz, pas, eski gevşek malzeme, yağ, gres, boya ve sızdırmazlık maddesinin yapışmasını azaltan diğer kirlerden arındırılmış olmalıdır.
- Yüzeyler, en iyi aseton veya etanol (cam, sır, metal) veya deterjanla (sentetik malzemeler) yağıdan arındırılır.
- Boşluğun etrafındaki kirlenmeyi önlemek ve eşit çizgiyi korumak için, sızdırmazlığı bitirdikten hemen sonra çıkarılması gereken yapışkan bantları kullanın.
- Dolgu macunu çoğu yüzeyde astar kullanılmasını gerektirmez, ancak bazı özel yüzeylerde yapışmayı iyileştirmek için kullanılması gerekebilir.
- Derz genişliği, söz konusu dolgu macunu için hesaplanan aralıktaki hareketi taşıyabilecek şekilde olmalıdır.
- Sızdırmazlık macununun şerit genişliği 25 mm'yi geçmemeli ve şantiyede sızdırmazlık macununun düzgün bir şekilde uygulanması ve düzeltilmesi için minimum derz genişliği 6 mm olmalıdır. Derz genişliği ile derinliği arasındaki ideal oran 2:1'dir.
- Doğru tasarım için derin derzler destek çubuğu veya uygun fitil ile doldurulmalıdır.
- Hareketli derzlerde, sızdırmazlık malzemesinin üç yüzeye yapışması, yüzeye zarar verebileceğinden kaçınılmalıdır. Bu amaçla, olukların derinliği poliüretan fitilin yerleştirilmesine izin vermiyorsa, genişleme bandı veya destek çubuğu kullanın. Fitil veya bant kullanımı, sızdırmazlık malzemesinin iki yüzeye yapışmasını sağlar ve derz üzerinde düzgün çalışma sağlar.
- Derzler, destek malzemesinin kullanılmasına izin verecek kadar derin değilse, yapışkan bant kullanmanızı öneririz. Bu, sızdırmazlık maddesinin üç taraflı yapışmasını önlemek için destek çubuğu görevi görür.

Ürün hazırlama

- Uygulamadan önce ürün oda sıcaklığında şartlandırılmalıdır.

Uygulama

- Dişli adaptörün üst kısmını kesin. Nozul ucunu takın ve boşluk genişliğine eşit çapta 45° açıyla kesin.
- Folyonun üst kısmını kesin. Nozul ucunu vidalayın ve boşluk genişliğine eşit çapta 45° açıyla kesin.
- Mekanik veya pnömatik tabancayla sızdırmazlık maddesini sıkın.
- Teknik veriler tablosunda verilen uygulanabilirlik koşullarında uygulama yapılabilir.
- Derzleri, suya batırılmış bir sızdırmazlık maddesi yayma küpü, spatula veya parmağınızla düzeltin.

- Kabuklaşma olmadan önce maskeleme bandını çıkarın.
- Derz dolgunun tamamen k rlenmesine izin verin.

Uygulama sonrası dikkat edilmesi gerekenler

- Sertleşmemiş  r n, ellerden, aletlerden ve kirli y zeylerden kağıt havluyla temizlenmelidir.
- Sertleştikten sonra, ellerden su ve sabunla, aletlerden mekanik olarak veya silikonları  ıkarmak i in kullanılan bir madde olan Silikon  ıkarıcı ile temizleyin.
- ELLERİNİZİ       LERLE YIKAMAYIN.

A ıklamalar / kısıtlama

- Islak y zeyele uygulamayın.
- Dolgu macunu; bit ml  y zeylerde, kısmen vulkanize kau uklarda, kloropren veya yağılı yerlerde, plastikleştiricilerin veya       lerin olduğı yerlerde bunları barındıran malzemelerde kullanılmamalıdır.
- Derz uygulama planı yapılırken, bazı y zeylerde ve hava ko ullarının etkisi altında mastikte olu abilecek hafif renk değıřimi ihtimali g z  n nde bulundurulmalıdır.
- Sızdırmazlık maddesi, fiziksel değıřikliklere neden olabileceğinden, s rekli su altında kalan derzler i in  nerilmez.
- Akvaryumları ve teraryumları yapıştırmak i in uygun değıldir.
- Sızdırmazlık maddesi, yapısal camlama uygulamaları i in tasarlanmamıştır.
- Gıda ve tıbbi kullanımlarla doğırudan temasa uygun değıldir. Sızdırmazlık maddesi uygun řekilde test edilmemiřtir ve tıbbi ve farmas tik uygulamalar i in uygun değıldir.
- PE, PP  zerine uygulamayın - yapışma olmaz.
- Silikon boyanmamalıdır.
- Sızdırmazlık maddesi sertleşmek i in atmosferik neme ihtiya  duyduğundan, atmosferik neme maruz kalmayan tamamen kapalı alanlarda kullanmayın.

EK BİLGİ

Verilen t m parametreler,  reticinin i  standartlarına uygun laboratuvar testlerine dayanır ve  r n n sertleşme ko ullarına (ortam, y zey sıcaklığı, kullanılan ekipmanın kalitesi ve  r n  uygulayan kiřinin becerileri) b y k  l  de bağılıdır.

TAřIMA / DEPOLAMA

 r n n garanti edilen raf  mr ,  retim tarihinden itibaren 18 aydır. Bu s re,  r n n orijinal ve a ılmamış ambalajında, kuru bir ortamda, donmaya karřı korunan ve +5 C ile +25 C arasındaki sıcaklıklarda saklanması kořuluyla ge erlidir.

KATALOG VERİLERİ

Nominal kapasite / hacim / boyut	Renk	Kutudaki ürün adedi	index	EAN kodu
280 ml	şeffaf	24	10051327	8680972710491
280 ml	beyaz	24	10051326	8680972710736

GÜVENLİK VE SAĞLIK ÖNLEMLERİ

Ayrıntılı bilgi için, talep üzerine üreticiden temin edilebilecek Malzeme Güvenlik Bilgi Formunu bulabilirsiniz.

Tüm yazılı veya sözlü bilgi, öneri ve talimatlar, en iyi bilgi, test ve tecrübelerimize göre, iyi niyetle ve üretici ilkelerine uygun olarak verilmektedir. Bu malzemenin her kullanıcısı, nihai ürünün uygun koşullarda uygulandığının doğrulanması da dahil olmak üzere, tedarik edilen malzemelerin amaçlarına uygunluğu konusunda mümkün olan her şekilde emin olmalıdır. Üretici, malzemelerinin yanlış veya hatalı uygulanmasından kaynaklanan herhangi bir kayıptan sorumlu değildir.