

TYTAN PROFESSIONAL Eurowindow Akrilik Mastik



Hem iç hem de dış mekân uygulamaları için geliştirilmiş, boyanabilir ve küf oluşumuna karşı dirençli bir derz dolgu ve sızdırmazlık malzemesidir. Gelişmiş akrilik dispersiyon bazlı yapısı sayesinde yüksek elastikiyet ve üstün hareket kabiliyeti sunarak zorlu koşullarda uzun ömürlü performans sağlar. Plasto-elastik formülü güçlü yapışma ve esneklik sunar; PVC, ahşap ve alüminyum doğramaların derzlerinde ve çeşitli yapı bağlantılarında kullanım için idealdir. Dayanıklılık odaklı olarak tasarlanan Eurowindow, güvenilir korumayı pürüzsüz bir yüzeye birleştirir ve yüzeye uyum sağlaması için kolayca boyanabilir.



FAYDALARI

- Yüksek elastikiyet
- Yüksek mekanik dayanım
- Kürlenmeden önce suyla temizlenebilir
- Kürlendikten sonra boyanabilir
- Çökme ve çatlama yapmaz

ÖNERİLEN KULLANIM

- Boşlukların doldurulması ve bağlantı derzlerinin sızdırmazlığında
- PVC, ahşap ve alüminyum doğramaların çevresindeki hareketli bağlantı derzlerinde

NORMLAR / TESTLER / SERTİFİKALAR

Ürün aşağıdaki gereksinimleri karşılar:

- EN 15651-3:2012 S, S2

Ek Bilgiler

- Yangın tepkisi: E

1/5

Güncelleme tarihi: 20.08.2026

TEKNİK VERİ

Kürlenmemiş - 23°C'de ve %50 bağıl nemde test edilmiştir	Değer
Yoğunluk (ISO 2811-1) [g/ml]	1,06 - 1,02
Kabuk oluşum zamanı [min]	80 - 100
Kürlenme oranı [mm/24h]	1,0 - 1,5
Dikey yüzeylerden sarkma [T=+50°C] (ISO 7390) [mm]	0 - 3
Yapışmazlık süresi [min]	40 - 60
Kürlenmiş - 23 °C'de ve %50 bağıl nemde 4 hafta sonra test edilmiştir	Değer
% 100 uzamada modül (ISO 37) [MPa]	0,35 - 0,55
Kopma uzaması (ISO 37) [%]	500 - 700
Shore A sertliği (ISO 868)	25 - 35
Sıcaklık dayanımı [°C]	-20 - +60
Hareket kabiliyeti (ISO 9047) [%]	± 12,5
Yüzeye yapışma	Değer
Seramik karoya yapışma	+/-
Vernikli ahşaba yapışma	+
Tuğlaya Yapışma	+
Sıvaya / Ham alçı levhaya yapışma	+
Mantara yapışma	+
Ham ahşap (çam)	+
Sert PVC (polivinil klorür)	+
PS'ye (polistiren) yapışma	+/-
Polikarbon yüzeye yapışma	+/-
Beton	+/-
Strafora yapışma	+
Galvanizli sac	+/-
Uygulama koşulları	Değer
Yüzey sıcaklığı [°C]	+5 - +30

Ambalaj sıcaklığı [°C]	+5 - +25
Uygulama sıcaklığı [°C]	+10 - +30

KULLANIM YÖNTEMİ

Uygulamadan önce, SDS'de yer alan güvenlik talimatlarını okuyun.

Yüzey hazırlığı

- Yapıştırma yüzeyleri temiz, kuru (buzlu değil) toz, pas, eski gevşek malzeme, yağ, gres, boya ve sızdırmazlık maddesinin yapışmasını azaltan diğer kirlere arındırılmış olmalıdır.
- Boşluğun etrafındaki kirlenmeyi önlemek ve eşit çizgiyi korumak için, sızdırmazlığı bitirdikten hemen sonra çıkarılması gereken yapışkan bantları kullanın.
- Dolgu macunu çoğu yüzeyde astar kullanılmasını gerektirmez, ancak bazı özel yüzeylerde yapışmayı iyileştirmek için kullanılması gerekebilir.

Ürün hazırlama

- Uygulamadan önce ürün oda sıcaklığında şartlandırılmalıdır.

Uygulama

- Dişli adaptörün üst kısmını kesin. Nozul ucunu takın ve boşluk genişliğine eşit çapta 45° açıyla kesin.
- Folyonun üst kısmını kesin. Nozul ucunu vidalayın ve boşluk genişliğine eşit çapta 45° açıyla kesin.
- Mekanik veya pnömatis tabancayla sızdırmazlık maddesini sıkın.
- Teknik veriler tablosunda verilen uygulanabilirlik koşullarında uygulama yapılabilir.
- En iyi sonuç için, uygulanan sızdırmazlık maddesi suya batırılmış bir spatula ile hemen düzeltilmelidir.
- Kabuklaşma olmadan önce maskeleme bandını çıkarın.
- Derz dolgunun tamamen kürlenmesine izin verin.

Uygulama sonrası dikkat edilmesi gerekenler

- Kürlenmeden önce su veya su ve sabunla temizleyin.
- Kürendikten sonra ellerden su ve sabunla, aletlerden mekanik olarak temizleyin.
- Yeni uygulanan sızdırmazlık maddesi en az 6 saat boyunca yağmurdan ve doğrudan su etkisinden korunmalıdır.
- ELLERİNİZİ ÇÖZÜCÜLERLE YIKAMAYIN.

Açıklamalar / kısıtlama

- Dolgu macunu; bitümlü yüzeylerde, kısmen vulkanize kauçuklarda, kloropren veya yağlı yerlerde, plastikleştiricilerin veya çözücülerin olduğu yerlerde bunları barındıran malzemelerde kullanılmamalıdır.

- Sızdırmazlık maddesi granit, kumtaşı, mermer vb. doğal taşların derzlerini kapatmak için tasarlanmamıştır.
- Sızdırmazlık maddesi, fiziksel değişikliklere neden olabileceğinden, sürekli su altında kalan derzler için önerilmez.
- Akvaryumları ve teraryumları yapıştırmak için uygun değildir.
- Sızdırmazlık maddesi, yapısal camlama uygulamaları için tasarlanmamıştır.
- Gıda ve tıbbi kullanımlarla doğrudan temasa uygun değildir. Sızdırmazlık maddesi uygun şekilde test edilmemiştir ve tıbbi ve farmasötik uygulamalar için uygun değildir.
- Boyamadan önce, özellikle solvent bazlı boyalarda bir deneme testi yapılması önerilir.
- PE, PP üzerine uygulamayın - yapışma olmaz.
- Bakır ve alaşımları, aynaların gümüş çeliği gibi hassas metal yüzeyler üzerine uygulamayın.

EK BİLGİ

Verilen tüm parametreler, üreticinin iç standartlarına uygun laboratuvar testlerine dayanır ve ürünün sertleşme koşullarına (ortam, yüzey sıcaklığı, kullanılan ekipmanın kalitesi ve ürünü uygulayan kişinin becerileri) büyük ölçüde bağlıdır.

TAŞIMA / DEPOLAMA

Ürünün garanti edilen raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 24 aydır. Bu süre, ürünün orijinal ve açılmamış ambalajında, kuru bir ortamda, donmaya karşı korunan ve +5°C ile +25°C arasındaki sıcaklıklarda saklanması koşuluyla geçerlidir.

KATALOG VERİLERİ

Nominal kapasite / hacim / boyut	Renk	Kutudaki ürün adedi	index	EAN kodu
310 ml	antrasit	12	10053830	8680972710941
310 ml	beyaz	12	10052220	8680972709587

GÜVENLİK VE SAĞLIK ÖNLEMLERİ

Ayrıntılı bilgi için, talep üzerine üreticiden temin edilebilecek Malzeme Güvenlik Bilgi Formunu bulabilirsiniz.

Tüm yazılı veya sözlü bilgi, öneri ve talimatlar, en iyi bilgi, test ve tecrübelerimize göre, iyi niyetle ve üretici

ilkelerine uygun olarak verilmektedir. Bu malzemenin her kullanıcısı, nihai ürünün uygun koşullarda uygulandığının doğrulanması da dahil olmak üzere, tedarik edilen malzemelerin amaçlarına uygunluğu konusunda mümkün olan her şekilde emin olmalıdır. Üretici, malzemelerinin yanlış veya hatalı uygulanmasından kaynaklanan herhangi bir kayıptan sorumlu değildir.