

TYTAN PROFESSIONAL Deniz Yapıştırıcısı



Tytan Deniz Tutkalı D4, inşaat ve marangozluk uygulamaları için geliştirilmiş, tek bileşenli poliüretan bazlı bir yapıştırıcıdır. PN-EN 204 standardına göre D4 suya dayanıklılık sınıfına sahiptir ve kürleştikten sonra suya ve zorlu çevresel koşullara karşı yüksek direnç gösterir. Ahşap, laminat, metal ve benzeri birçok yüzeyde güçlü yapışma sağlar. Dış mekân uygulamaları için uygun olan ürün, kürlenme sonrası geniş bir sıcaklık aralığında dayanımını koruyarak esnek ve uzun ömürlü bir bağlantı oluşturur. Yüksek performansı ve dayanıklılığı sayesinde profesyonel kullanımlar için güvenilir bir çözümdür.



FAYDALARI

- Yüksek verim (0,12-0,25 kg/m²)
- D4 su dayanım sınıfı (PN EN 204)
- Hızlı yapışma
- Geniş uygulama yelpazesi
- Dayanıklı ve esnek bir derz oluşturur
- Kolay kullanım

ÖNERİLEN KULLANIM

- Tüm ahşap malzemelerin (egzotik ahşap dahil)
- yapıştırılmasında
- Pencere, kapıların ve çıkma merdivenleri yapıştırmada
- Ahşap bahçe mobilyalarının montajında ve onarılmasında
- Bot ve yat inşaat malzemelerinin
- yapıştırılmasında
- Sac, polistiren ve yalıtım malzemelerin
- yapıştırılmasında

NORMLAR / TESTLER / SERTİFİKALAR

Ek Bilgiler

- D4 kriterleri (DIN-EN 204 standardına göre)

TABLÖLAR

TEKNİK VERİLER

Viskozite (20°C)	6000 - 8000 cps
Yoğunluk	1,10 g/ml
Çalışma saatleri	40 dakika
Presleme süresi	4 saat
Katı madde oranı	98%
Çalışma sıcaklığı	+15°C ila +100°C
Uygulama sıcaklığı	+10°C ila +30°C
Renk	Amber

KULLANIM YÖNTEMİ

Kullanmadan önce ambalaj üzerindeki talimatları dikkatlice okuyun ve buna göre hareket edin. Uygulamaya başlamadan önce MSDS'de verilen güvenlik talimatlarını okuyunuz.

Yüzey hazırlığı

- Yapıştırılacak yüzeyler temiz olmalı, yağ, kir ve gevşek parçalar içermemelidir. Özellikle nem içermeyen ve neme dayanıklı yüzeyler için, yapıştırıcı miktarının yaklaşık % 5'i oranında su ile karıştırılmalıdır.

Uygulama

- Ortam sıcaklığı, yapıştırılan malzemenin ve yapıştırıcının sıcaklığı +5°C'nin altında olmamalıdır.
- Yapıştırıcı, uygulama yüzeylerinden sadece birine ince bir tabaka halinde sürülmelidir.
- Yüzeyler, açık kalma süresini aşmadan birleştirilmeli ve preslenmelidir.
- Oda sıcaklığında ortalama 4 saatlik presleme.

Uygulama sonrası dikkat edilmesi gerekenler

- Taze yapıştırıcı, derhal Köpük Temizleyici veya aseton gibi bir çözücü ile temizlenmelidir.
- Kurumuş yapıştırıcı, yalnızca mekanik yöntemlerle zorlukla çıkarılabilir.

Açıklamalar / kısıtlama

- Yapıştırıcının tamamen kurumasını bir gün sürebilir; bu süre zarfında yapıştırılan malzemeler dikkatli bir şekilde taşınmalıdır.
- PE, PP, naylon ve Teflon benzeri plastiklere yapışmaz.
- Güçlü bir yapışma için en az bir yüzeyin gözenekli olması önerilir.
- Şişe azot altında doldurulur; uygulamadan sonra başlığını aşağı doğru çevirerek içinde hava kalmadığından emin olun.

TAŞIMA / DEPOLAMA

12 +5°C ile +30°C arasında depolandığında aylarca saklanabilir. Ürün, hava ile teması önlemek için azot ortamında doldurulmuştur. Ambalaj açıldıktan sonra raf ömrü kısalsabilir.

KATALOG VERİLERİ

Nominal kapasite / hacim / boyut	Renk	Kutudaki ürün adedi	index	EAN kodu
500 g	bej	20	10049307	8680972700669

GÜVENLİK VE SAĞLIK ÖNLEMLERİ

Difenilmetan-4,4 diizosiyanat içerir. Uzun süre solunması halinde solunum organlarında hassasiyete neden olabilir. Islak köpüğün cilde uzun süre temas etmesi halinde, ciltte yerel kızarıklık ve hassasiyete neden olabilir. Bu nedenle uygulama sırasında ortamın iyi havalandırılması, ciltle temastan kaçınılması ve tercihen koruyucu giysiler giyilmesi gerekir.

Kurumuş PU yapıştırıcı, insan ve çevre için herhangi bir tehlike oluşturmaz.

Yukarıda belirtilen veriler, tavsiyeler ve yönergeler en iyi bilgi, araştırma ve deneyimlerimize dayanmakta olup, firmamızda ve tedarikçilerimizde geçerli kurallara uygun olarak iyi niyetle verilmiştir. Önerilen uygulama yöntemleri genel olarak kabul edilmektedir, ancak bu malzemeyi kullanan her kişi, sağlanan malzemelerin kendi hedeflerine uygunluğunu doğrulamak için, uygun koşullar altında nihai ürünü de kontrol etmek dahil, her türlü yöntemi kullanarak emin olmalıdır. Şirket veya yetkili temsilcileri, malzemelerin yanlış veya hatalı kullanımından kaynaklanan herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.