

TYTAN PROFESSIONAL FAST FIX

Montaj Yapıştırıcı



FAST FIX montaj yapıştırıcısı, tek bileşenli, genel amaçlı yapıştırıcıdır, nem ile temas halinde kürlenir. Solvent, izosiyanat ve su içermez. Yapıştırıcı, inşaatta çeşitli montaj ve bitirme işleri için tavsiye edilir



FAYDALARI

- 5 saniyede tutunur
- Yüksek ilk tutunma: 350 kg/10 cm²
- Tüm malzemelere uyumludur
- Su geçirmez
- İç ve dış mekanda kullanılabilir
- Ekolojik: solvent, silikon izosiyanatlar içermez
- Doğal metalleri aşındırmaz, hassas yüzeylere zarar vermez
- Boyanabilir
- Solvent içermez

ÖNERİLEN KULLANIM

- İnşaatta kullanılan bütün yüzeylere (PP, PE, Teflon ve bitüm hariç): ahşap, cam, ayna, metal, taş, PVC, seramik fayanslar, polistiren, tuğla, alçı, mermer vs. yapıştırılması
- Özellikle mekanik bağlantı elemanları kullanılmadan, malzemelerin duvarlara, cephelere veya tavanlara yapıştırılması için tavsiye edilir
- Aynaların yapıştırılmasına uygundur

NORMLAR / TESTLER / SERTİFİKALAR

Ürün aşağıdaki gereksinimleri karşılar:

- Fransız VOC Yönetmeliği A+

- EMICODE: EC1 PLUS

TEKNİK VERİ

Uygulama koşulları	Değer
Uygulama sıcaklığı [°C]	+5 - +30
Sertleştirilmiş	Değer
Sıcaklık dayanımı [°C]	-40 - +90
Renk	Değer
Beyaz	+

KULLANIM YÖNTEMİ

Uygulamadan önce, MSDS'de sunulan güvenlik talimatlarını okuyun.

Yüzey hazırlığı

- Yapıştırılacak yüzeyler düz, kuru, kir ve yapışmayı engelleyen maddelerden arındırılmış olmalıdır.
- Yüzeyler en iyi şekilde aseton veya etanol (cam, sır, metal) veya deterjan (sentetik malzemeler) ile yağdan arındırılır.

Ürün hazırlama

- Kartuşun ucunu kesin ve aplikatörü vidalayın. Yalnızca ürüne ekli “V” tipi çentikli aplikatörü kullanın. Kartuşu uygulama tabancasına yerleştirin. Ürünün yüksek viskozitesi nedeniyle, kalın macun için tabanca kullanılması önerilir.

Uygulama

- Yapıştırıcıyı alt tabaka veya yapıştırılacak bileşene çizgiler veya noktalar halinde uygulayın.
- Aplikatörü yüzeye 90° açıyla yönlendirin, böylece aplikatördeki V kesimi yukarıdan görülebilir.
- Uygulamadan sonra, yapıştırılan elemanları birleştirin ve eşit bir şekilde bastırın.
- Yapıştırılan yüzeylerin konumunun düzeltilmesi, yapıştırma anından itibaren yaklaşık 15 dakika boyunca mümkündür.
- Yapıştırıcı, atmosferik nemle temas ettiğinde kürleşir ve bu, özellikle gözeneksiz yüzeyleri yapıştırırken yapıştırıcı uygulaması sırasında dikkate alınmalıdır.
- Elemanların yapıştırıldığı yüzeylere bağlı olarak, çok ağır nesnelerin en az 24 saat boyunca desteklenmesi gerekebilir.

- Ürün tamamen sertleştikten sonra yapıştırma mukavemeti 220 kg/10 cm²'ye kadar ulaşır.

Uygulama sonrası dikkat edilmesi gerekenler

- Temizleme: kürleşmeden önce, kürleşmeden sonra mekanik olarak kuru bez veya ekstraktif benzin.
- ELLERİNİZİ ÇÖZÜCÜLERLE YIKAMAYIN.

Açıklamalar / kısıtlama

- Yapıştırma işlemine başlamadan önce ön yapışma testleri yapılması önerilir.
- PE, PP, teflon ve bitümlü yüzeyler için kullanmayın.
- Ürün, kalıcı olarak suya batırılmış bağlantı elemanları için tasarlanmamıştır.

EK BİLGİ

Verilen tüm parametreler, üreticinin iç standartlarına uygun laboratuvar testlerine dayanmaktadır ve ürünün sertleşme koşullarına (ortam sıcaklığı, yüzey sıcaklığı, kullanılan ekipmanın kalitesi ve ürünü uygulayan kişinin becerileri) büyük ölçüde bağlıdır.

TAŞIMA / DEPOLAMA

Orijinal ambalajında, donma ve aşırı ısınmadan korunacak şekilde, +5°C ile +25°C arasındaki bir sıcaklıkta kuru bir yerde saklayın.

KATALOG VERİLERİ

Nominal kapasite / hacim / boyut	Renk	Kutudaki ürün adedi	index	EAN kodu
290 ml	beyaz	12	10049630	5902120003334

GÜVENLİK VE SAĞLIK ÖNLEMLERİ

Ayrıntılı bilgi için üreticiden msds'ye bakın. Atık bertarafı: Ürün artıkları ve boş ambalajlar yürürlükteki yerel yasalara uygun olarak imha edilmelidir.

Yukarıdaki veriler, öneriler ve öneriler en iyi bilgi, araştırma ve deneyimlerimize dayanmaktadır ve şirketimizin ve tedarikçilerimizin ilkelerine uygun olarak iyi niyetle sağlanmıştır. Önerilen prosedürler genel kabul edilir,

ancak bu materyalin her kullanıcısı, nihai ürünün uygun koşullarda doğrulanması da dahil olmak üzere mümkün olan her şekilde, teslim edilen malzemelerin amaçlanan hedeflere ulaşabilmesi için uygunluğunu doğrulamalıdır. Malzemelerin yanlış veya yanlış kullanımından kaynaklanan herhangi bir zarardan ne şirket ne de yetkili temsilcileri sorumlu tutulamaz.