

TYTAN PROFESSIONAL Fayans Altı Uygulamaları İçin Su Yalıtım Membranı



10050044

WPM Pro 1000, iç ve dış mekân uygulamaları için geliştirilmiş, 3 katmanlı, keçe takviyeli su yalıtım membranıdır. Islak hacimler, balkonlar, teraslar, düz çatılar ve havuz gibi sürekli neme maruz kalan alanlarda yüksek ve uzun ömürlü su geçirmezlik sağlar. Esnek yapısı sayesinde detaylarda güvenilir performans sunar. Kolay uygulanabilir yapısı ile yeni inşaat ve renovasyon projelerinde etkili ve ekonomik bir su yalıtım çözümüdür.

FAYDALARI

- Hızlı uygulama
- Bekleme yapılmadan seramik uygulamasına geçme
- Alkali dayanımı
- Çatlak köprüleme
- Tüm yüzeylerde sabit kalınlık

ÖNERİLEN KULLANIM

- Islak Hacimler
- Balkon, teras ve verandalar
- Seramik düz çatılar
- Havuz uygulamaları (yatay ve düşey gider ünitelerinin yalıtımı)

NORMLAR / TESTLER / SERTİFİKALAR

Ek Bilgiler

- DIN EN ISO 9001:2015'e göre sertifikalıdır. Avrupa'da üretilmiştir.
- EMICODE emisyon sınıfı EC 1 PLUS, VOC yönetmeliği A+

1/4

Update date: 09.04.2026

Selena Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Tatlısu Mahallesi Şenol Güneş Bulvarı Mira Tower

No:2/A Kat:14 D:68 34774

Ümraniye-İstanbul-Türkiye, e-mail: info@tytan.com.tr, www.tytan.com.tr



TABLolar

Teknik veriler

Renk:	gri
Sıcaklık dayanımı:	min. -30°C / maks. +90°C
Baskı:	mümkün
Ölçeklendirme:	mümkün

Fiziksel Veriler

Fiziksel özellikler	DIN	Değer	Tolerans
Maksimum toplam genişlik	Internal	1000 mm	± 5 mm
Kalınlık	Internal	0,50 mm	± 0,1 mm
Toplam ağırlık	Internal	200 g / m ²	± 20 g / m ²
Rulo başına uzunluk	Internal	30 metre	- 0,0 m / + 1%
Kopma dayanımı - boyuna	DIN EN ISO 527-3	270 N / 50 mm	≥ 200 N / 50 mm
Kopma dayanımı - enine	DIN EN ISO 527-3	170 N / 50 mm	≥ 100 N / 50 mm
Kopma uzaması - boyuna	DIN EN ISO 527-3	60%	≥ 30 %
Kopma uzaması - enine	DIN EN ISO 527-3	70%	≥ 40 %
Yırtılma direnci - boyuna	DIN EN 12310-2	65 N	≥ 25 N
Yırtılma direnci - enine	DIN EN 12310-2	110 N	≥ 70 N
Su basıncına dayanım	DIN EN 1928 (Versiyon B)	≥ 1,5 bar	
UV dayanımı	DIN EN ISO 4892-3	≥ 450 h	
Su buharı difüzyon direnci (sd)	DIN EN 1931	≥ 75 m	
Yapışma dayanımı	DIN EN 1348	0,5 N / mm ² *	≥ 0,2 N / mm ² *
Patlama basıncı	Internal	≥ 2,0 bar	
Yangın sınıfı	DIN EN 4102	B2	

Kimyasal Veriler

Kimyasal Özellikler	7 gün oda sıcaklığında aşağıdaki kimyasallarda depolama sonrası dayanıklılık	+ = dayanıklı 0 = zayıflamış - = dayanıklı değil
Hidroklorik asit %3	Internal	+
Sülfürik asit %35	Internal	+
Sitrik asit 100 g/l	Internal	+
Laktik asit %5	Internal	+
Sodyum hipoklorit 0,3 g/l	Internal	+
Tuzlu su (20 g/l Deniz suyu tuzu)	Internal	+
Potasyum hidroksit %3 / %20	Internal	+/+
Alkali	ETAG 022 düzenlemelerine göre 16 hafta	+

KULLANIM YÖNTEMİ

Kullanmadan önce ambalaj üzerindeki talimatları dikkatlice okuyun ve buna göre hareket edin.

Yüzey hazırlığı

- Seramik yapıştırıcısını (6 mm x 6 mm) dişli mala ile uygulamadan önce zemini uygun bir astar ile hazırlayın.

Ürün hazırlama

- Sızdırmazlık membranını kaplanacak zemin ölçüsüne göre kesin.

Uygulama

- Sızdırmazlık membranını zemine hassas ve kenardan kenara olacak şekilde uygulayın ve kenarlara doğru düzeltin.
- Hava kabarcıklarından, yapıştırıcı k.alıntılarından ve bindirmelerden kaçının
- Membran uygulamasından sonra yalıtım bantlarını ve köşe elemanlarını uygulayın ve sızdırmazlık ürünlerinin uygulama talimatlarına göre devam edin.
- Derzler yalıtım bandı ve sızdırmazlık malzemesi ile kapatılmalıdır. Seramik yapıştırıcısını (min. C2) karıştırın ve uygun dişli mala ile membran üzerine uygulayın (mozaikler için yük dağıtıcı katman uygulanmalıdır). Bekleme süresi olmadan kaplama uygulamasına başlanabilir.

EK BİLGİ

Teknik nedenlerden dolayı, malzemenin rengi veya baskısı partiden partiye küçük farklılıklar gösterebilir.

TAŞIMA / DEPOLAMA

Depolama: serin ve kuru bir yerde, güneş ışığından korunarak saklayın; teslim alındıktan sonra 24 ay içinde kullanın.

Garanti: Ürün kalitesi garanti edilen özellikler için 5 yıl garanti.

KATALOG VERİLERİ

Nominal kapasite / hacim / boyut	Renk	Kutudaki ürün adedi	index	EAN kodu
	N/A	N/A	10050044	N/A

GÜVENLİK VE SAĞLIK ÖNLEMLERİ

Tüm yazılı veya sözlü bilgiler, tavsiyeler ve talimatlar; üreticinin ilkelerine uygun olarak, mevcut bilgi, test ve deneyimlerimize dayanarak, iyi niyetle verilmiştir. Bu malzemeyi kullanan her kullanıcı, temin edilen malzemelerin amaçlanan kullanımına uygunluğunu, uygun koşullarda nihai ürünü de doğrulayarak, her türlü şekilde kontrol etmelidir. Üretici, malzemelerin hatalı veya yanlış uygulanmasından kaynaklanan herhangi bir kayıptan sorumlu tutulamaz.