

TYTAN PROFESSIONAL Fix² Turbo GT

Montaj Yapıştırıcı



Tytan Professional FIX² GT, hızlı ilk tutunma ve hızlandırılmış kürlenme süresine sahip, en yeni nesil hibrit polimer esaslı bir yapıştırıcıdır. Yaklaşık 30 dakika sonra yük taşımaya uygun hale gelen çok güçlü bir bağ oluşturur ve yalnızca 3 saat içinde tam mukavemetine ulaşır. Oluşan bağlantı titreşimleri mükemmel şekilde sönümler; değişken hava koşullarına, UV ışınlarına ve seyreltilmiş kimyasallara karşı dayanıklıdır.



FAYDALARI

- hızlı priz alma, uygulamadan 3 saat sonra tam olarak kullanılabilir
- uygulamadan sonraki ilk saniyede hızlı ve güçlü ilk tutunma
- nemli yüzeylerde kullanılabilir
- Çoğu emici ve emici olmayan yüzeylere ve malzemelere mükemmel yapışma
- çok yüksek nihai yapışma mukavemeti
- kuruduktan sonra boyanabilir
- iç ve dış mekanlar için
- esnek derz
- neme ve UV ışınlarına dayanıklı

ÖNERİLEN KULLANIM

- Yapıştırıcı, ağır dekoratif, kaplama ve kullanım amaçlı elemanların, süpürgeliklerin, duvar panellerinin, duvar kaplamalarının, pencere pervazlarının, basamakların ve eşiklerin montajı için tasarlanmıştır.
- Ahşap, taş, mermer, PVC, cam, lake cam, ahşap bazlı malzemeler (MDF, HDF), ham alüminyum, EPS, XPS gibi malzemeler için
- Aynalar, ayna levhaları ve seramik karolar için
- beton, ahşap ve cam gibi yüzeylere yapıştırmak için
- İç ve dış mekan uygulamaları için.

NORMLAR / TESTLER / SERTİFİKALAR

Ürün aşağıdaki gereksinimleri karşılar:

1/5

Güncelleme tarihi: 14.09.2026

- EN 15651-1:2012 F-EXT-INT, class 7.5 P
- EN 15651-3:2012 S, S1
- EMICODE: EC1 PLUS
- Fransız VOC Yönetmeliği A+
- Ulusal Teknik Değerlendirme: ITB-KOT-2019-0907

Ek Bilgiler

- Yangın tepkisi: E

TEKNİK VERİ

Kürlenmemiş - 23°C'de ve %50 bağıl nemde test edilmiştir	Değer
Baz: hibrit	+
Yoğunluk [g/cm ³]	1,41 - 1,51
Kabuk oluşum zamanı [min]	5 - 10
Kürlenme oranı [mm/24h]	2 - 3
İlk kürleşme süresi [min]	30
Tam bağlama zamanı [h]	3
Kürlenmiş - 23 °C'de ve %50 bağıl nemde 4 hafta sonra test edilmiştir	Değer
Sertlik (Shore A) (ISO 868)	63 - 73
Kopma uzaması (ISO 37) [%]	170 - 200
% 100 uzamada modül (ISO 37) [MPa]	3,1 - 3,5
Kopma anında çekme dayanımı (ISO 8339) [MPa]	3,6 - 4,1
Sıcaklık dayanımı [°C]	-40 - +90
Uygulama koşulları	Değer
Optimal yapışma sıcaklığı [°C]	+15 - +25
Uygulama sıcaklığı [°C]	+5 - +30
Optimum bağıl nem [%]	60
Renk	Değer
Beyaz	+

Gri	+
Kahverengi	+
Bej	+
Siyah	+

KULLANIM YÖNTEMİ

Uygulamadan önce, SDS'de yer alan güvenlik talimatlarını okuyun.

Yüzey hazırlığı

- Yapıştırılacak yüzeyin ve alt tabakanın düzgün, taşıyıcı, temiz, kuru ve yapışmayı engelleyen maddelerden arınmış olması gerekir.
- Yüzeyler en iyi şekilde aseton veya etanol (cam, sır, metal) veya deterjan (sentetik malzemeler) ile yağdan arındırılır.

Ürün hazırlama

- Uygulama öncesinde ürünü oda sıcaklığında bekletmeniz önerilir.
- Kartuşun çıkış ucunu kesin ve ardından aplikatörü vidalayın.
- Kartuşla birlikte verilen "V" çentikli aplikatörü kullanın.
- Başka bir aplikatör türü kullanılıyorsa, yapıştırılacak parçaların hassasiyetine uygun çapa göre keskin bir açıyla kesilmelidir.
- Ürünün kıvamı nedeniyle, kalın malzemeler için profesyonel bir sıkma tabancası kullanarak uygulayın.

Uygulama

- Yapıştırıcıyı, küçük ve hafif parçalar için noktasal, büyük ve ağır parçalar için şeritler halinde yapıştırılacak yüzeylerden birine uygulayın.
- Uygulayıcıyı yüzeye 90° açıyla tutun, böylece aplikatördeki V kesiti yukarıdan görülebilir olsun.
- Uygulamadan sonra yapıştırılmış elemanları sıkıca ve eşit bir şekilde bastırarak birleştirin.
- Yapıştırmadan sonra 10 dakika içinde düzeltme yapılabilir.
- Yapıştırıcı nem etkisiyle sertleştiğinden, kürlenene ek yerine hava erişimi sağlanmalı (şeritler arasında boşluk bırakılmalıdır), özellikle emici olmayan yüzeyler yapıştırıldığında.
- Ürün tamamen sertleştikten sonra yapışma kuvveti 400 kg/10 cm²'ye kadar çıkar.

Uygulama sonrası dikkat edilmesi gerekenler

- Temizleme: kürleşmeden önce, kürleşmeden sonra mekanik olarak kuru bez veya ekstraktif benzin.
- ELLERİNİZİ ÇÖZÜCÜLERLE YIKAMAYIN.

Açıklamalar / kısıtlama

- Özellikle plastikler için yapıştırma öncesinde ön yapışma testleri yapılması tavsiye edilir.
- PE, PP, teflon ve bitümlü yüzeyler için kullanmayın.
- Yapıştırıcı, nemli ancak ıslak olmayan yüzeylere uygulanabilir.
- Ürün, sürekli suyla temas halinde olan parçaların yapıştırılması için tasarlanmamıştır.
- Emici olmayan yüzeyleri yapıştırırken, kuruma süresi uzayabilir.
- Boyamadan önce deneme testi önerilir.

EK BİLGİ

Not: Tüm verilen parametreler, 23°C sıcaklıkta ve %50 bağıl nemde gerçekleştirilen laboratuvar testlerine dayanmaktadır. Diğer durumlarda, yapıştırılan yüzeylerin türüne, boyutlarına ve kaynak kalınlığına bağlı olarak yapıştırıcının daha kısa veya daha uzun yapıştırma ve sertleştirme süreleri dikkate alınmalıdır.

TAŞIMA / DEPOLAMA

Son kullanma tarihi ve parti numarası ambalaj üzerinde yer almaktadır.

Ürün, orijinal kapalı ambalajında, kuru bir yerde, donmaya ve aşırı ısınmaya karşı korunarak, +5°C ile +35°C arasındaki sıcaklıklarda taşınmalı ve depolanmalıdır.

KATALOG VERİLERİ

Nominal kapasite / hacim / boyut	Renk	Kutudaki ürün adedi	index	EAN kodu
290 ml	beyaz	12	10045825	5902120180974

GÜVENLİK VE SAĞLIK ÖNLEMLERİ

Ayrıntılı bilgi için lütfen ürün veri sayfasına bakınız.

Yukarıdaki veriler, öneriler ve öneriler en iyi bilgi, araştırma ve deneyimlerimize dayanmaktadır ve şirketimizin ve tedarikçilerimizin ilkelerine uygun olarak iyi niyetle sağlanmıştır. Önerilen prosedürler genel kabul edilir, ancak bu materyalin her kullanıcısı, nihai ürünün uygun koşullarda doğrulanması da dahil olmak üzere mümkün olan her şekilde, teslim edilen malzemelerin amaçlanan hedeflere ulaşabilmesi için uygunluğunu doğrulamalıdır. Malzemelerin yanlış veya yanlış kullanımından kaynaklanan herhangi bir zarardan ne şirket ne

de yetkili temsilcileri sorumlu tutulamaz.