

# TYTAN PROFESSIONAL Serramenti Silicone Neutro 300 ml nero



10044310

Silicone Neutro Serramenti, il colore giusto per ogni infisso. Un prodotto disponibile in una gamma di tonalità neutre accuratamente selezionate che si integrano armoniosamente con superfici in PVC, alluminio e metallo, garantendo una finitura uniforme che valorizza senza alterare il design. Mentre il colore si mimetizza, le prestazioni emergono: adesione eccellente, elasticità duratura e resistenza ai raggi UV, agli agenti atmosferici e alla formazione di muffe. Il risultato è una sigillatura professionale, discreta e duratura, ideale per ogni infisso.



## CARATTERISTICHE

- Sigillante monocomponente, vulcanizzante a temperatura ambiente (RVT), di facile applicazione.
- Il suo basso modulo garantisce uno stress minimo sul giunto durante il processo di contrazione ed espansione.
- Ottima adesione, grande versatilità, inattaccabile dall'acqua, dal sole e in generale dagli agenti atmosferici.
- Non si contrae né crepa.

## USI RACCOMANDATI

Costruzione e posa di serramenti, porte e finestre, uso interno ed esterno;

Incollaggio e posa di cornici, battiscopa e coprifilo;

Applicazioni di sigillatura dove è richiesto un prodotto inodore;

Giunti in edilizia e costruzioni."

## NORME / APPROVAZIONI / CERTIFICAZIONI

Marchio CE

- EN 15651-1 F-EXT-INT-CC / EN 15651-2 G-CC / EN15651-3 XS / EN 15651-4 PW-EXT-INT-CC

Soddisfa i seguenti requisiti:

1/5

Update date: 01.12.2025

- ISO 11600 F + G 25 LM

## Informazioni supplementari

- Certificato con il marchio N (AENOR) per sigillanti per giunti e vetrate.
- Certificato SNJF, etichetta "Facciate", F 25 E. Bianco, grigio, nero, beige PRE e RAL 9002
- Certificato SNJF, etichetta "Facciate e vetrare" - FG 25 E. Vernice bianca e traslucida
- "Certificato A +". Prodotto a bassissima emissione. Determinazione di composti organici volatili secondo lo standard ISO 16000.

## DATI TECNICI

Aspetto	Valore
Pasta cremosa omogenea	+
Non indurito	Valore
Resistenza allo scorrimento (ISO 7390) [mm]	0 mm
Free Tack (ASTM C-679-71) [min]	20 - 30
Formazione della pelle (BS 5889 Ap.A) [min]	30 - 45
Velocità di asciugatura (23°C y 55% h.r.) [mm/24h]	1 - 2
Punto di infiammabilità (DIN 51794) [°C]	430
Temperatura di applicazione [°C]	5 - 50
Polimerizzato (testato dopo 4 settimane a 23°C e 55% di umidità relativa)	Valore
Simile alla gomma	+
Durezza Shore A (ISO 868)	20
Recupero elastico (ISO 7389) [%]	93
Modulo elastico 100% (ISO 37) [MPa]	0.35 - 0.4
Resistenza a trazione a rottura, ISO 37 [MPa]	0.7
Allungamento a rottura, ISO 37 [%]	500 - 600
Fattore di accomodamento del movimento (ISO 9047) [%]	25
Resistenza alla temperatura [°C]	-50 - +150
Resistenza chimica	Valore
Acqua, acqua saponata, acqua salina	+++

2/5

Update date: 01.12.2025

Uniflex srl

Via del Teroldego 6, 38016 Mezzocorona, Trento Italy,  
SEDE DI PADOVA TEL: +39 049 767 336, fax: +39 049 884 3332  
e-mail: servizio.clienti@selena.com, P.IVA 01520390228



Diluire gli acidi e gli alcali inorganici	++
Oli minerali e grassi	++
Olio, carburante, idrocarburi	++
Altri prodotti: consultare	*

## CONSIGLI D'USO

Prima dell'applicazione, leggere le istruzioni di sicurezza riportate sulla scheda di sicurezza dei materiali (MSDS).

### Preparazione della superficie

- Le superfici devono essere pulite e asciutte. Se necessario, oltre ai mezzi meccanici, si raccomanda la pulizia con un solvente non grasso come l'acetone. Per i giunti che devono essere sottoposti a forti sollecitazioni, si consiglia l'uso di un primer, appropriato per ogni tipo di supporto:
- PRIMER C-27: Per materiali porosi e uso generale in edilizia. (Vedere i dati tecnici).
- Il giunto deve avere una larghezza compresa tra  $> 5 \text{ mm}$  e  $\leq 35 \text{ mm}$ . La larghezza deve essere almeno 4 volte superiore al movimento massimo previsto.
- La profondità di sigillatura sarà scelta, a seconda della larghezza del giunto, in base alla tabella "Valori di profondità e larghezza del giunto". Valori espressi in mm.
- Per giunti di larghezza superiore a 16 mm, la profondità deve essere pari alla metà della larghezza.
- Per l'applicazione specifica della sigillatura dei giunti di dilatazione su facciate e pavimenti, il rapporto "larghezza/profondità" sarà di 2:1, con una profondità minima di sigillatura di 10 mm.
- È necessario utilizzare un materiale di riempimento per evitare l'adesione del prodotto sul fondo del giunto che eserciterebbe sollecitazioni inutili sul sigillante. Allo stesso tempo, si ottiene una regolazione della profondità di saldatura e prestazioni più elevate. Il materiale da utilizzare deve essere inerte, meccanicamente stabile, omogeneo, inossidabile e non deve aderire al sigillante o ai materiali adiacenti.
- Un prodotto particolarmente raccomandato è la schiuma di polietilene a cellule chiuse estrusa in strisce di sezione regolare, come la nostra POLITEN-CEL.

### Preparazione del prodotto

- Tagliare l'estremità del tappo della cartuccia.
- Avvitare la cannula sulla cartuccia.
- Taglia la punta della cannula smussata nella sezione desiderata.
- Inserire il gruppo nella pistola dell'applicatore.

### Applicazione

- Riempire il giunto adeguatamente trattato con il prodotto.
- Per una migliore finitura, proteggere i bordi del giunto con nastro adesivo e lasciare con una spatola, rimuovendo il nastro prima che il sigillante formi una pelle.

## **Operazioni da eseguire dopo l'applicazione**

- Il prodotto fresco viene rimosso con un solvente organico. Una volta indurito, viene rimosso solo meccanicamente.

## **Note / limitazioni**

- Con vetro e smalti, si ottengono migliori risultati senza primer.
- Il prodotto non può essere dipinto o verniciato.
- La formula seguente è una guida approssimativa per il calcolo delle prestazioni:
- Resa:  $L = V / (A \times P)$ , dove, L = Lunghezza della sigillatura in metri ottenuta per cartuccia. V = Capacità cartuccia in ml. A = Larghezza giunto in mm. P = Profondità giunto in mm.
- Qualsiasi materiale non noto all'utente, dal punto di vista dell'aderenza, deve essere preventivamente testato o consultare il nostro Ufficio Tecnico.

## **INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI**

Non è raccomandato per l'uso su giunti sommersi o in giunti in cui è probabile che si verifichino abusi fisici o abrasioni.

Non adatto per giunti in immersione permanente in acqua o altri liquidi.

A causa di possibili problemi di compatibilità, deve essere evitato il contatto diretto con la sigillatura secondaria delle vetrate isolanti (isolamento).

Non utilizzare su supporti bituminosi, su supporti a base di gomma naturale, cloroprene o EPDM o su materiali da costruzione che potrebbero rilasciare oli, plastificanti o solventi.

Resistenze chimiche: +++ Eccellente / ++ Molto buono / + Buono / - Molto cattivo / - Cattivo / \* Consultare.

Le informazioni in questa scheda tecnica sono fornite in buona fede sulla base di studi condotti da Selena e si ritiene che siano accurate. Tuttavia, poiché le condizioni dei metodi di utilizzo dei nostri prodotti sono al di fuori del nostro controllo, tali informazioni non devono sostituire i test dei clienti per garantire che i prodotti Selena siano pienamente soddisfacenti per le vostre applicazioni specifiche. L'unica garanzia offerta da Selena è che il prodotto soddisferà le sue attuali specifiche di vendita. Pertanto, l'unico ricorso a cui avrà diritto in caso di violazione di detta garanzia sarà limitato al rimborso del prezzo di acquisto o alla sostituzione di qualsiasi prodotto per il quale sia dimostrata una condizione diversa da quella garantita. Selena Italia Srl declina espressamente qualsiasi altra garanzia espressa o implicita di idoneità per uno scopo di marketing specifico. Allo stesso modo, Selena declina ogni responsabilità per eventuali danni imprevisti o consequenziali. L'uso suggerito non deve essere interpretato come incitamento alla violazione dei diritti di brevetto. Le indicazioni ed i dati tecnici contenuti in questa scheda tecnica si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze e decliniamo ogni responsabilità per le conseguenze derivanti dal loro uso improprio. Di conseguenza, la nostra garanzia è limitata esclusivamente alla qualità del prodotto fornito. Le informazioni tecniche possono essere modificate senza preavviso. Se se ne ha bisogno, richiedere la

documentazione periodicamente.

## TRASPORTO / CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco e asciutto.

Conservare nel suo contenitore originale chiuso.

Durata di conservazione: 18 mesi.

## DATI DEL CATALOGO

Capacità nominale / volume / dimensione	Colore	Pezzi per scatola	Indice	Codice EAN
300 ml	nero	24	10044310	5907516903878

## SICUREZZA E PRECAUZIONI PER LA SALUTE

Per maggiori informazioni richiedere la scheda di sicurezza del prodotto.

Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.

Si raccomanda l'uso di guanti durante l'applicazione del prodotto.

In caso di contatto con la pelle, eliminare la maggior quantità possibile di prodotto con carta e poi eliminare il prodotto rimanente con acetone o alcol. L'uso di acetone e alcol può causare secchezza e/o screpolature della pelle.

5/5

Update date: 01.12.2025