

TYTAN PROFESSIONAL PB-34 Adesivo per Legno D4 800 g



10022030

Tytan Professional PB-34 è un adesivo poliuretanico per legno, che polimerizza con l'umidità dell'aria. Grazie alla sua eccellente resistenza all'acqua è particolarmente consigliato per strutture in legno esterne, serramenti, falegnameria e nautica.



CARATTERISTICHE

- alta resistenza ad acqua e temperature, ciclo D4 in conformità alla normativa DIN EN 204/205

USI RACCOMANDATI

Per applicazioni su legno, metallo, calcestruzzo, pietra e gesso

DATI TECNICI

Non indurito	Valore
Base: resina poliuretanica	+
Contenuto solido [%]	99
Densità PN-EN 542 [g/cm ³]	1,167 - 1,186
Tempo di apertura [RH=50%, T=+23°C] [min]	7 - 9
Tempo di apertura: acqua polverizzata [min]	5 - 7
Tempo di applicazione della pressione [T=+20°C] [min]	50 - 60
Infiammabilità	-
Resistenza al gelo	+
Tempo di applicazione della pressione (elementi piegati) [min]	70

1/3

Update date: 05.02.2026

Tempo fuori polvere [RH=50%, T=+23°C] [min]	14 - 18
Tempo di indurimento completo [h]	≥24
Viscosità, Brookfield CAP 2000+, 21°C (durante il periodo di garanzia, la viscosità potrebbe aumentare per la specificità del prodotto) [mPas]	7800 - 11800
Resa [g/m ²]	120 - 250
Indurito	Valore
Resistenza alla temperatura [°C]	-40 - +100
Condizioni di applicazione	Valore
Temperatura di applicazione [°C]	+15 - +25
Colore	Valore
Marrone	+

CONSIGLI D'USO

Prima dell'applicazione, leggere le istruzioni di sicurezza riportate sulla scheda di sicurezza dei materiali (MSDS).

Preparazione della superficie

- Le superfici devono essere pulite, asciutte, prive di polvere, sporco o grasso.

Applicazione

- Applicare uno strato sottile di adesivo su una superficie incollata utilizzando una spazzola, un rullo o uno spruzzatore.
- Dopo l'applicazione, collegare gli elementi incollati e premere con forza e in modo uniforme.
- È necessaria una pressione uniforme che non causi una deformazione permanente dell'area di incollaggio.

Operazioni da eseguire dopo l'applicazione

- NON LAVARE LE MANI CON SOLVENTI

Note / limitazioni

- La temperatura di incollaggio ottimale è 20°C.
- Si raccomanda di non utilizzare il prodotto ad una temperatura inferiore a +5°C.
- La temperatura ambiente, la temperatura dell'adesivo e l'umidità relativa dell'aria influiscono sul tempo di apertura, il tempo di applicazione della pressione e il tempo di indurimento.
- Mentre si lavora a temperature inferiori a 20°C, accertarsi che il tempo di applicazione della pressione

sia sufficiente.

- Mentre si lavora a temperature superiori a 25°C, accertarsi che il tempo di apertura e il tempo di incollaggio degli elementi, prima dell'applicazione della pressione, non siano stati superati.

TRASPORTO / CONSERVAZIONE

Il prodotto può essere conservato fino a 12 mesi dalla data di produzione in confezioni originali sigillate, in un luogo asciutto, protetto dal gelo e dal surriscaldamento, a temperature comprese tra +5°C e +30°C.

Questo prodotto può essere congelato (3 cicli) fino a -18°C ma prima dell'uso, la temperatura del prodotto deve essere almeno al livello della temperatura di applicazione.

DATI DEL CATALOGO

Capacità nominale / volume / dimensione	Colore	Pezzi per scatola	Indice	Codice EAN
800 g	N/A	6	10022030	5907516901355

SICUREZZA E PRECAUZIONI PER LA SALUTE

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla Scheda di sicurezza dei materiali disponibile su richiesta presso il produttore. Informazioni sullo smaltimento: I residui di prodotto e le cartucce vuote devono essere smaltiti in conformità con le disposizioni ufficiali locali.

Tutte le informazioni, le raccomandazioni e le istruzioni, scritte o verbali, vengono fornite in buona fede, in base alla nostra conoscenza, ai test e alla nostra esperienza, e in conformità ai principi del produttore. Chiunque utilizzi il presente materiale è tenuto ad accertarsi, al meglio delle sue possibilità, dell'idoneità all'uso previsto del materiale fornito, verificando anche le condizioni adeguate del prodotto finale. Il produttore non è responsabile di eventuali danni causati da un'applicazione non idonea o errata del/i prodotto/i.