

TYTAN PROFESSIONAL Sigillante Bituminoso Tetti 300 ml nero



10044318

Tytan Professional Sigillante Bituminoso Tetto è un sigillante tixotropico a base di gomma e bitume. Indurisce per asciugatura all'aria, forma un materiale elastoplastico adesivo ed impermeabile, resistente al sole ed alle intemperie. Per giunzione e riparazione di guaine di copertura, per sigillatura di fissaggi o attraversamenti su guaine impermeabilizzanti, scossaline e staffaggi di pannelli solari. Ha un'eccellente adesione a tutti i materiali di copertura: bitume, tegole, alluminio, acciaio, legno, pietra, mattoni, calcestruzzo, lamiera.



CARATTERISTICHE

- si applica a freddo
- pronto all'uso e facile da applicare
- elevata elasticità e resistenza
- impermeabilizza istantaneamente
- aderisce anche su superfici umide e bagnate
- resiste agli agenti atmosferici e ai raggi UV
- adesione rapida e sicura
- resiste alle alte e alle basse temperature
- aderisce su bitume, supporti cementizi, legno, metalli, vetro e plastica, TPE

USI RACCOMANDATI

- incollaggio di tegole canadesi (tegole bituminose)
- sigillatura di camini, lucernai, aeratori, pali d'antenna, colmi, scossaline e lattonerie. Crea giunti immediatamente impermeabili
- incollaggio a freddo delle sovrapposizioni tra le membrane e dei risvolti verticali delle stesse
- riparazione di membrane bituminose localmente danneggiate
- impermeabilizzazione di giunti e discontinuità immediatamente dopo l'installazione
- impermeabilizzazione di giunti e discontinuità immediatamente dopo l'installazione incollaggio a freddo di membrane bituminose e pannelli isolanti (evitare l'uso su pannelli in polistirolo)

DATI TECNICI

Non polimerizzato - testato a 23°C e 50% di umidità relativa	Valore
Densità (ISO 2811-1) [g/ml]	1,40 - 1,44
Condizioni di applicazione	Valore
Temperatura di applicazione [°C]	0 - 35
Colore	Valore
Nero	+
Other	Valore
Ingredienti non volatili (ISO 3251) [%]	85 - 95
Viscosità (Brookfield) [mPas]	700000 - 1100000

CONSIGLI D'USO

Prima dell'applicazione, leggere le istruzioni di sicurezza riportate sulla scheda di sicurezza dei materiali (MSDS).

Preparazione della superficie

- Le superfici da incollare devono essere pulite (non gelate) prive di polvere, ruggine, vecchi materiali sciolti olio, grasso, vernice e altro sporco che riducono l'adesione del sigillante.

Preparazione del prodotto

- Prima dell'applicazione, il prodotto deve essere mantenuto a temperatura ambiente.

Applicazione

- Usare guanti per l'applicazione.
- Tagliare la parte superiore dell'adattatore filettato. Avvitare la punta dell'ugello e tagliarla con un angolo di 45°, con un diametro uguale alla larghezza del giunto
- Estrudere il sigillante con una pistola meccanica o pneumatica.
- Il trattamento viene effettuato al momento della lavorabilità indicato nella tabella dei dati tecnici.
- Le articolazioni devono essere levigate con una spatola pulita e liscia.
- Si dovrebbe permettere al giunto di reticolare completamente.

Operazioni da eseguire dopo l'applicazione

- Il prodotto non indurito deve essere rimosso da mani, strumenti e superfici sporche con un tovagliolo di carta.

- Dopo la polimerizzazione, rimuovere dalle mani con acqua e sapone; dagli strumenti rimuovere meccanicamente o con solventi organici.
- NON LAVARE LE MANI CON I SOLVENTI.

Note / limitazioni

- Il sigillante non è indicato per sigillare giunti di pietre naturali, come granito, arenaria, marmo, ecc
- Non adatto per incollare acquari e terrari.
- Il sigillante non è indicato per applicazioni che prevedono vetri strutturali.
- Non è adatto al contatto diretto con alimenti e usi medici. Il sigillante non è stato debitamente testato e non è adatto per applicazioni mediche e farmaceutiche.
- Non applicare su PE, PP - nessuna adesione.
- Se la superficie è sensibile ai solventi, si consiglia di eseguire un test preliminare in un'area poco appariscente.
- Non applicare su superfici metalliche sensibili, ad esempio rame e sue leghe e acciaio argentato di specchi
- Non mescolare con cemento o acqua.
- Non utilizzare in aree non ventilate o all'interno di case.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Per applicazioni a temperature sotto gli 0°C, è necessario asciugare accuratamente la superficie. Il contenitore con il prodotto deve essere conservato a temperatura ambiente per almeno 24 ore prima dell'applicazione.

Tutti i parametri forniti si basano su test di laboratorio conformi con gli standard interni del produttore e fortemente dipendenti dalle condizioni di indurimento (ambiente, temperatura della superficie, qualità degli strumenti utilizzati e del applicatore del prodotto)

TRASPORTO / CONSERVAZIONE

La durata garantita è di 24 mesi dalla data di produzione se conservato nella confezione originale non aperta a una temperatura compresa tra +5 °C a + 25 °C in un luogo asciutto.

DATI DEL CATALOGO

Capacità nominale / volume / dimensione	Colore	Pezzi per scatola	Indice	Codice EAN
300 ml	nero	12	10044318	5907516951466

SICUREZZA E PRECAUZIONI PER LA SALUTE

Per informazioni dettagliate, consultare la Scheda di sicurezza dei materiali disponibile presso il produttore su richiesta.

Tutte le informazioni, raccomandazioni e istruzioni scritte o orali sono fornite in base alle nostre migliori conoscenze, prove ed esperienze, in buona fede e nel rispetto dei principi del produttore. Ogni utente di questo materiale si assicurerà in ogni modo possibile, inclusa la verifica del prodotto finale in condizioni adeguate, sull'idoneità dei materiali forniti per gli scopi previsti. Il produttore non è responsabile per eventuali perdite subite a causa di un'applicazione errata o errata dei materiali del produttore.