

TYTAN PROFESSIONAL Sigillante Refrattario 300 ml nero



10044387

Tytan Professional Sigillante Refrattario è una malta refrattaria in cartuccia pronta all'uso. Per riparazioni permanenti e riempimenti di fessure, giunti e crepe su caminetti, stufe, bruciatori, camini, forni. Contiene fibre di vetro per una eccellente resistenza alle sollecitazioni, crea una sigillatura rigida ed impermeabile a fumi e gas, non si dilata col calore. RESISTE ALLA FIAMMA DIRETTA.



CARATTERISTICHE

- Monocomponente, non ci sono problemi di miscelazione sul cantiere.
- Buona adesione su calcestruzzo, metallo, mattoni.
- Resistente alle alte temperature e al fuoco.
- Non si contrae né crepa.
- eccellente resistenza chimica

USI RACCOMANDATI

- Sigillatura di mattoni e volte refrattarie su caminetti, stufe, forni, bruciatori
- Montaggio caminetti, stufe, barbeque, griglie, etc
- Riparazione e sigillatura di crepe, giunzioni e giunti su caminetti, stufe e forni

DATI TECNICI

Aspetto	Valore
Pasta cremosa omogenea	+
Other	Valore
Densità, 23°C (DIN 53217) [g/cm ³]	1.80
Resistenza allo scorrimento (ISO 7390) [mm]	< 5
Resistenza alla temperatura [°C]	1500

1/4

Update date: 24.01.2026

CONSIGLI D'USO

Prima dell'applicazione, leggere le istruzioni di sicurezza riportate sulla scheda di sicurezza dei materiali (MSDS).

Preparazione della superficie

- Le superfici da sigillare devono essere asciutte e pulite.
- Laddove necessario, oltre a un trattamento meccanico conviene realizzare una pulizia con un solvente non grasso come l'acetone.

Preparazione del prodotto

- Tagliare l'estremità del tappo della cartuccia.
- Avvitare la cannula sulla cartuccia.
- Taglia la punta della cannula smussata nella sezione desiderata.
- Inserire il gruppo nella pistola dell'applicatore.

Applicazione

- Riempire il giunto adeguatamente trattato con il prodotto.
- Per una migliore finitura, proteggere i bordi del giunto con nastro adesivo e lisciare con una spatola, rimuovendo il nastro prima che il sigillante formi una pelle.

Operazioni da eseguire dopo l'applicazione

- Pulire gli strumenti con acqua mentre il prodotto è fresco. Il materiale polimerizzato può essere facilmente rimosso con mezzi meccanici.

Note / limitazioni

- Lasciare asciugare per almeno 48 ore, o fino a completa polimerizzazione, prima di aumentare lentamente e progressivamente la temperatura per evitare la formazione di bolle e/o il deterioramento del prodotto. Il tempo di indurimento può variare a seconda delle condizioni atmosferiche.
- Qualsiasi materiale non noto all'utente, dal punto di vista dell'aderenza, deve essere preventivamente testato o consultare il nostro Ufficio Tecnico.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Non applicare con tempo piovoso, evitare il contatto diretto del prodotto con l'acqua (pioggia) durante il processo di essiccazione, nonché l'applicazione a temperature inferiori a 5°C. Il tempo di essiccazione del prodotto dipende dalle condizioni atmosferiche.

Non adatto per giunti in immersione permanente in acqua o altri liquidi.

Non è adatto per impianti a gas di riscaldamento centrale e per applicazioni che richiedono giunti elastici.

Evitare che il giunto, una volta asciutto, rimanga a diretto contatto con l'acqua.

Utilizzare solo per le articolazioni senza movimento.

Nelle applicazioni su metalli, il prodotto può staccarsi in caso di urti o movimenti improvvisi.

Le informazioni in questa scheda tecnica sono fornite in buona fede sulla base di studi condotti da Selena e si ritiene che siano accurate. Tuttavia, poiché le condizioni dei metodi di utilizzo dei nostri prodotti sono al di fuori del nostro controllo, tali informazioni non devono sostituire i test dei clienti per garantire che i prodotti Selena siano pienamente soddisfacenti per le vostre applicazioni specifiche. L'unica garanzia offerta da Selena è che il prodotto soddisferà le sue attuali specifiche di vendita. Pertanto, l'unico ricorso a cui avrà diritto in caso di violazione di detta garanzia sarà limitato al rimborso del prezzo di acquisto o alla sostituzione di qualsiasi prodotto per il quale sia dimostrata una condizione diversa da quella garantita. Selena Italia Srl declina espressamente qualsiasi altra garanzia espressa o implicita di idoneità per uno scopo di marketing specifico. Allo stesso modo, Selena declina ogni responsabilità per eventuali danni imprevedibili o consequenziali. L'uso suggerito non deve essere interpretato come incitamento alla violazione dei diritti di brevetto. Le indicazioni ed i dati tecnici contenuti in questa scheda tecnica si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze e decliniamo ogni responsabilità per le conseguenze derivanti dal loro uso improprio. Di conseguenza, la nostra garanzia è limitata esclusivamente alla qualità del prodotto fornito. Le informazioni tecniche possono essere modificate senza preavviso. Se se ne ha bisogno, richiedere la documentazione periodicamente.

Tutti i parametri forniti si basano su test di laboratorio conformi con gli standard interni del produttore e fortemente dipendenti dalle condizioni di indurimento (ambiente, temperatura della superficie, qualità degli strumenti utilizzati e del applicatore del prodotto)

TRASPORTO / CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco e asciutto.

Conservare nel suo contenitore originale chiuso.

Durata di conservazione: 12 mesi.

DATI DEL CATALOGO

Capacità nominale / volume / dimensione	Colore	Pezzi per scatola	Indice	Codice EAN
300 ml	nero	12	10044387	5902120011537

SICUREZZA E PRECAUZIONI PER LA SALUTE

Secondo la legislazione vigente, questo prodotto è esente da qualsiasi indicazione di rischio o sicurezza nella sua manipolazione o stoccaggio.

Per maggiori informazioni richiedere la scheda di sicurezza del prodotto.