

IMPREGNAT OGNIOCHRONNY DO DREWNA



Karta techniczna wyrobu.

Preparat przeznaczony do zabezpieczenia drewna i materiałów drewnopochodnych, przed działaniem ognia. Związki użyte do produkcji impregnatu nie ulegają rozkładowi w czasie. Jeśli drewno nie jest narażone na wymywanie przez wodę lub pozostawianie w warunkach wysokiej wilgotności, to skuteczność impregnacji jest trwała i równa fizycznej trwałości drewna.



ZALETY

- ▶ wysoka wydajność
- ▶ szybko i głęboko wnika w drewno
- ▶ klasa reakcji na ogień B-s2,d0 dla drewna o grubości nie mniejszej niż 28mm

ZASTOSOWANIE

- ▶ do zabezpieczania przed działaniem ognia elementów budowlanych z drewna krajowego (pochodzącego z umiarkowanej strefy klimatycznej), wewnątrz obiektów budowlanych
- ▶ może być stosowany do drewna budowlanego, więźby dachowej, odeskowania dachów, elementów konstrukcji ścian działowych, elementów podpodłogowych, elementów stropów drewnianych o grubości nie mniejszej niż 28 mm

NORMY I CERTYFIKATY

Krajowa Ocena Techniczna Nr ITB-KOT-2019/0893 wydanie 1 + Aneks nr 1

Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr 020-UWB-2808/W

DANE TECHNICZNE

Postać	proszek lub ciecz gotowa do użycia
Skład	związki boru, fosforany, siarczany
Klasa reakcji na ogień	B-s2,d0*
Agresywność korozyjna wobec stali	średnia, malejąca
Rozpuszczalność w wodzie	do 25%
Zużycie	min. 190 g soli/m ² na warstwę
*klasyfikacja ogniowa dotyczy zaimpregnowanych elementów z drewna pochodzenia krajowego, stosowanych na podkładach i elementach klasy A1 lub A2 reakcji na ogień wg normy PN-EN 13501-1+A1:2010	

Wszelkie podane parametry bazują na próbach i testach laboratoryjnych zgodnych ze standardami wewnętrznymi producenta i silnie zależą od warunków utwardzania się produktu (temperatury opakowania, otoczenia, podłoża, jakości użytego sprzętu oraz umiejętności osoby aplikującej produkt), mierzone w temp. 23°C i wilgotności względnej 50%. Niższa temperatura i podwyższona wilgotność wydłużają czas schnięcia.

Selena S.A.

ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław, Poland

tel. +48 71 78 38 301, e-mail: kontakt@selena.com, www.tytan.com

Selena Contact Center: 801 350 500, BDO: 000015312



IMPREGNAT OGNIOCHRONNY DO DREWNA



Karta techniczna wyrobu.

SPOSÓB UŻYCIA

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa przedstawioną w karcie charakterystyki.

SPOSÓB UŻYCIA

Prace wstępne:

- Impregnowana powierzchnia powinna być sucha, czysta, bez śladów korozji biologicznej. W przypadku gdy drewno nosi ślady korozji biologicznej lub owadów – technicznych szkodników drewna, przed impregnacją zastosować odpowiednie środki zwalczające (środek grzybobójczy, środek owadobójczy owadobójczy) i odczekać do zadziałania preparatów. W przypadku impregnacji starego drewna należy przed impregnacją zastosować profilaktycznie środek do usuwania pleśni.

Metoda powierzchniowa:

- W przypadku koncentratu-soli stosować w postaci 20 - 25% roztworu wodnego (1 kg soli na 3 l wody).
- Przygotowanie roztworu roboczego: rozpuścić 1 kg impregnatu w 3 litrach wody.
- Sól należy wsypywać stopniowo do wody (najlepiej w temperaturze +60°C) i mieszać aż do momentu całkowitego rozpuszczenia.
- W przypadku stosowania impregnatu gotowego do użycia nie należy rozcieńczać go wodą.
- Impregnat nanosić przez wielokrotne smarowanie pędzlem, opryskiwanie lub metodą kąpieli do uzyskania 760g roztworu na 1 m² impregnowanej powierzchni.
- Po zabiegu materiał należy sezonować w przewiewnym miejscu, pod dachem do momentu uzyskania przez drewno wymaganej wilgotności.
- Nie myć rąk rozpuszczalnikami organicznymi.

OGRANICZENIA STOSOWANIA

- Zaimpregnowane elementy po wbudowaniu nie powinny stykać się bezpośrednio ze środkami spożywczymi oraz nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie opadów atmosferycznych, wody i kontakt z gruntem. W pomieszczeniach, w których przebywają ludzie lub zwierzęta albo przechowywana jest żywność, zaimpregnowane powierzchnie powinny być pokryte wyrobami uniemożliwiającymi bezpośredni kontakt użytkowników i żywności z zaimpregnowaną powierzchnią.
- **Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego.**

PRZECHOWYWANIE

Data ważności i numer partii na opakowaniu.

Przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach z dala od miejsc składowania żywności, w temperaturze +5°C do +30°C. Przewozić w sposób zabezpieczający opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym.

IMPREGNAT OGNIOSCHRONNY DO DREWNA

Karta techniczna wyrobu.



DANE KATALOGOWE

Indeks	Kolor	Pojemność	Ilość szt. w kartonie	Ilość szt. na palecie	Kod EAN
10017925	czerwony	20 kg	-	24	590 3518 03896 9
10017930	czerwony	5 l	-	108	590 3518 03899 0

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

- Prace należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną dla konkretnego obiektu, zgodnie z wymogami przepisów, uwzględniających zalecenia ekspertów oraz właściwości techniczne produktu.
- Produkt należy aplikować w warunkach dobrej wentylacji.
- Stosując środek wewnątrz pomieszczeń należy wyeliminować bezpośredni kontakt użytkowników i żywności z zaimpregnowaną powierzchnią.
- W czasie pracy nie spożywać posiłków, nie palić tytoniu, nie dotykać rękami twarzy, oczu itp.
- Bezpośrednio po zakończeniu pracy umyć ręce i twarz w ciepłej wodzie.
- Podczas wykonywania prac należy stosować sprzęt ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuch).
- Narzędzia czyścić wodą wodociągową.
- Chronić środek przed osobami niepowołanymi, a szczególnie przed dziećmi.
- Szczegółowe dane dotyczące produktu dostępne są w Karcie Charakterystyki preparatu.

PRZED ZASTOSOWANIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z KARTĄ CHRAKTERYSTYKI PRODUKTU I PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ NA OPAKOWANIU

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.

Selena S.A.
ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław, Poland
tel. +48 71 78 38 301, e-mail: kontakt@selena.com, www.tytan.com
Selena Contact Center: 801 350 500, BDO: 000015312

