

TYTAN PROFESSIONAL Grunt szepny BETONKONTAKT



Grunt szepny BETONKONTAKT to gotowy do użycia, o wysokiej adhezji, paroprzepuszczalny preparat gruntujący. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości dyspersji akrylowej oraz kruszywa kwarcowego, zwiększa szorstkość podłoża i poprawia przyczepność kolejnych aplikowanych warstw na podłożach niechłonnych.



ZALETY

- zwiększa przyczepność do podłoża
- wzmacnia powierzchniowo gruntowane
- ułatwia aplikację kolejnych nanoszonych warstw
- zwiększa wydajność gładzi i klejów
- ogranicza chłonność podłoża
- ujednolica chłonność podłoża
- do wewnątrz i na zewnątrz
- na ściany i podłogi
- gotowy do użycia
- zawiera piasek kwarcowy

REKOMENDOWANE ZASTOSOWANIA

- grunt służy do przygotowania szorstkiej warstwy szepnej na podłożach niechłonnych, pod nakładanie szpachli, tynków maszynowych, przyklejanie płytek ceramicznych itp.
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz na suchych i wysezonowanych podłożach z rozszalowanego betonu i żelbetonu, elementach prefabrykowanych oraz przeszlifowanych płytach OSB

NORMY/ATESTY/CERTYFIKATY

Informacje dodatkowe

- Karta Charakterystyki

DANE TECHNICZNE

Warunki aplikacji	Wartość
Temperatura aplikacji [°C]	+5 - +25
Parametr (+23°C/50% RH)	Wartość
Ilość warstw	1 - 2
Czas schnięcia [h]	6
Czas nakładania kolejnej warstwy [h]	12
Gęstość objętościowa [kg/dm ³]	1,50
Zużycie [g/m ²]	150 - 350
Przyczepność do betonu [MPa]	≥1
Największy rozmiar ziarna [mm]	0,5
Kolor	Wartość
Biały	+

SPOSÓB UŻYCIA

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa przedstawioną w karcie charakterystyki.

Przygotowanie podłoża

- Podłoże powinno być równe, stabilne, nośne, suche, oczyszczone z warstwy kurzu, brudu, wapna, oleju, tłuszczu, wosku, a także resztek farb olejnych i emulsyjnych.
- Wszelkie nierówności i ubytki należy uzupełnić.
- Podłoża powinny być odpowiednio wysezonowane.
- Jeżeli technologia nie wskazuje inaczej to: powierzchnie betonowe powinny mieć, co najmniej 3 miesiące i wilgotność ≤ 4%, tynki i jastrychy cementowe co najmniej 28 dni i wilgotność ≤ 4%.

Przygotowanie produktu

- Grunt szczerwny dostępny jest w postaci gotowej emulsji.
- Bezpośrednio przed użyciem całą zawartość opakowania dokładnie wymieszać.

Aplikacja

- Preparat nanosić równomiernie na całą powierzchnię za pomocą pędzla lub wałka.
- Czas schnięcia jednej warstwy wynosi ok. 6 godzin.

- Prace wykonywać w temperaturze powietrza, podłoża i produktu od +5°C do +25°C, chroniąc świeżo nałożoną warstwę przed niekorzystnymi warunkami zewnętrznymi oraz działaniem wilgoci, aż do pełnego utwardzenia.
- Aplikację kolejnych warstw można rozpocząć po min. 12 h.
- Przypadkowe zabrudzenia natychmiast obficie zmyć wodą.
- Bezpośrednio po użyciu narzędzia umyć dokładnie wodą.

Ograniczenia / uwagi

- Produkt należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta.

INFORMACJE DODATKOWE

Wszystkie dane odnoszą się do temperatury podłoża, otoczenia i materiału 23±2 °C oraz wilgotności względnej powietrza 50±5%. Wszelkie podane parametry bazują na próbach i testach laboratoryjnych zgodnych ze standardami wewnętrznymi producenta i silnie zależą od warunków utwardzania się produktu (temperatury opakowania, otoczenia, podłoża, jakości użytego sprzętu oraz umiejętności osoby aplikującej produkt).

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Produkt należy przewozić i przechowywać w suchych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do +25°C. Chronić przed mrozem i bezpośrednim działaniem słońca. Opakowanie po otwarciu szczelnie zamknąć a pozostałą zawartość jak najszybciej zużyć. Tak przechowywany produkt posiada okres przydatności do użycia 12 miesięcy.

DANE KATALOGOWE

Pojemność nominalna / wielkość / rozmiar	Kolor	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Indeks	Kod EAN
7 kg	biały	N/A	10050473	5902120204304
15 kg	biały	N/A	10049535	5902120204366

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem

produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.

Szczegółowe informacje znajdują się w karcie charakterystyki produktu.