

TYTAN PROFESSIONAL IS72 Farba Elewacyjna Żołokrzemowa



Farba elewacyjna na bazie krzemionki koloidalnej, wysokiej jakości wypełniaczy i pigmentów. Zastosowanie specjalnych dodatków, wywołujących tzw. efekt fotokatalizy wspomaga proces samooczyszczania powłoki z osadzającego się brudu. Farba ma bardzo dobre właściwości kryjące, posiada wysoką przepuszczalność pary wodnej, jest odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne tj.: deszcz, promieniowanie słoneczne, mróz i wiatr. Tworzy matową i gładką warstwę, bez spękań i zmarszczek, odporną na ścieranie oraz zmywanie. Farba dostępna jest w szerokiej gamie kolorystycznej zgodnie ze wzornikiem kolorów TYTAN Colour Collection.



ZALETY

- oddychająca, elastyczna i trwała
- samoczyszcząca poprzez efekt fotokatalizy
- odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne
- zasadowe pH do 9,0 – zmniejsza ryzyko rozwoju mikroorganizmów
- zawiera środki glono- i grzybobójcze

REKOMENDOWANE ZASTOSOWANIA

- przeznaczona jest do wymalowań pierwotnych i renowacyjnych wszystkich wysezonowanych podłoży mineralnych tj.: tynki cementowe, cementowo-wapienne, cienkowarstwowe tynki mineralne, żołokrzemowe, hybrydowe SISI, akrylowe i beton
- do stosowania w systemach ociepleń TYTAN

NORMY/ATESTY/CERTYFIKATY

Produkt spełnia wymagania:

- PN-C-81913:1998

Informacje dodatkowe

- Kat.A/c. Dopuszczalna wartość maksymalnej zawartości LZO wynosi 40g/l. Produkt zawiera poniżej 40g/l. LZO

1/3

Update date: 19.09.2025

Selena FM S.A.

ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław, Poland

tel. +48 71 78 38 290, e-mail: office@selena.com, www.selena.com



DANE TECHNICZNE

Parametr (+23°C/50% RH)	Wartość
Czas schnięcia 1 warstwy [h]	3 - 6
Ilość warstw	2
Wydajność z 1l/kg [m ²]	4 - 5
Czas nakładania kolejnej warstwy [h]	3 - 6
Gęstość objętościowa [kg/dm ³]	1,55
Warunki aplikacji	Wartość
Temperatura podłoża [°C]	+5 - +25
Stopień połysku	Wartość
Matowy	+

SPOSÓB UŻYCIA

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa przedstawioną w karcie charakterystyki.

Przygotowanie podłoża

- Podłoże powinno być stabilne, równe, nośne, suche, oczyszczone z warstwy kurzu, brudu, substancji oleistych, tłuszczu, wosku, a także resztek farb.
- Tynki i farby o słabej przyczepności należy usunąć, a wszelkie nierówności i ubytki wyrównać.
- Stare, kredujące i pylące podłoża oraz podłoża o dużej nasiąkliwości należy zagruntować preparatem gruntującym TYTAN PROFESSIONAL.
- Tynki strukturalne w systemach ociepleń TYTAN można malować po czasie podanym w tabeli.
- Świeżo wykonane, silnie alkaliczne podłoża cementowe i cementowo-wapienne należy malować po min. 4-tygodniowym okresie sezonowania.
- Powierzchnie nieprzewidziane do malowania odpowiednio zabezpieczyć.

Przygotowanie produktu

- Produkt dostępny jest w gotowej postaci.
- W zależności od metody aplikacji można rozcieńczyć niewielką ilością wody, dane w tabeli.
- Przed użyciem dokładnie wymieszać i sprawdzić zgodność kolorów.

Aplikacja

- Nanosić na przygotowane i zagruntowane podłoże za pomocą pędzla, wałka lub przez natrysk

2/3

Update date: 19.09.2025

mechaniczny.

- Nakładać w dwóch warstwach, czas przerwy pomiędzy aplikacjami podany w tabeli.
- Wcześniej należy zaplanować przerwy technologiczne, np. w narożnikach i załamaniach budynku, na styku kolorów itp.
- Na jednej wyodrębnionej płaszczyźnie stosować farbę z tej samej partii produkcyjnej.
- Temperatura otoczenia, podłoża i materiału podczas wykonywania prac i wysychania farby podana w tabeli.
- Nie apilkować podczas silnego wiatru i przy bezpośrednim nasłonecznieniu elewacji.
- Stosować specjalne osłony ograniczające niekorzystne oddziaływanie czynników atmosferycznych.
- Czas wysychania w temperaturze ok. +20°C i względnej wilgotności powietrza ok. 65% podany w tabeli.

INFORMACJE DODATKOWE

Wszystkie dane odnoszą się do temperatury podłoża, otoczenia i materiału 23 ± 2 °C oraz wilgotności względnej powietrza $50\pm 5\%$. Wszelkie podane parametry bazują na próbach i testach laboratoryjnych zgodnych ze standardami wewnętrznymi producenta i silnie zależą od warunków utwardzania się produktu (temperatury opakowania, otoczenia, podłoża, jakości użytego sprzętu oraz umiejętności osoby aplikującej produkt).

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Temperatura przechowywania produktu to +5°C do +25°C.

Tak przechowywany produkt posiada okres przydatności do 18 miesięcy od daty produkcji.

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.

Szczegółowe informacje znajdują się w karcie charakterystyki produktu.