

USZCZELNIACZ DEKARSKI BITUMICZNY SREBRNY



Karta techniczna wyrobu. Data aktualizacji 01.07.2023

Wysokiej jakości jednoskładnikowa plastyczna masa bitumiczna z dodatkiem pigmentów aluminiowych przeznaczona do łączenia i uszczelniania blach oraz elementów metalowych. Po utwardzeniu tworzy gładką, srebrzystą powłokę.

Uszczelniacz ma bardzo dobrą przyczepność do większości typowych powierzchni budowlanych, tworząc trwałą i wytrzymałą spoinę odporną na zmienne warunki atmosferyczne. Dodatek aluminium zapewnia zwiększoną odporność na starzenie. Nie zawiera azbestu.

ZALETY

- ▶ z dodatkiem aluminium
- ▶ podwyższona odporność na UV
- ▶ wysoka odporność na temperaturę
- ▶ tworzy trwałą srebrzystą spoinę
- ▶ dobra przyczepność do wilgotnych powierzchni
- ▶ kompatybilny z materiałami bitumicznymi
- ▶ dobra przyczepność do szerokiej gamy materiałów budowlanych

ZASTOSOWANIE

- ▶ wypełnianie pęknięć, złącz i szczelin w pokryciach blacharskich
- ▶ uszczelnianie kominów
- ▶ uszczelnianie na połączeniach rynien, koszy i rur spustowych
- ▶ uszczelnianie złącz pomiędzy materiałami kryjącymi dachy
- ▶ wzajemne łączenie arkuszy blachy oraz łączenie z innymi elementami konstrukcyjnymi
- ▶ uszczelnianie przewodów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, spalinowych przechodzących przez dachy

DANE TECHNICZNE

Parametr	Wartość
Kolor	srebrny
Gęstość	1,15 ± 0,05 g/ml
Czas obróbki	15-30 min *
Odporność temperaturowa	od -50°C do +90°C

Wszelkie podane parametry bazują na próbach i testach laboratoryjnych zgodnych ze standardami wewnętrznymi producenta i silnie zależą od warunków utwardzania się produktu (temperatury opakowania, otoczenia, podłoża, jakości użytego sprzętu oraz umiejętności osoby aplikującej produkt). *Mierzone w temp. 23°C i wilgotności względnej 50%. Niższa temperatura i podwyższona wilgotność wydłużają czas schnięcia.



USZCZELNIACZ DEKARSKI BITUMICZNY SREBRNY



Karta techniczna wyrobu. Data aktualizacji 01.07.2023

Warunki aplikacji	
Temperatura podłoża	od +10°C do +35°C
Temperatura opakowania	od +5°C do +25°C
Temperatura aplikacji	od +10°C do +35°C

SPOSÓB UŻYCIA

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa przedstawioną w karcie charakterystyki.

Przygotowanie podłoża

- Powierzchnie robocze powinny być czyste (nie oszronione) i odtłuszczone, wolne od kurzu, rdzy, luźnych kawałków starego uszczelniacza, bez smarów, olejów i farb oraz innych zanieczyszczeń obniżających przyczepność szczeliw. Materiały porowate osuszyć.
- W celu zabezpieczenia przed zabrudzeniem oraz otrzymania równej linii spoiny, zaleca się oklejenie okolic szczeliny taśmą malarską.

Aplikacja

- Stosować na zimno. Aplikować w rękawiczkach.
- Przed użyciem obciąć końcówkę kartusza pozostawiając część gwintu do wkręcania dyszy wylotowej (aplikatora). Dyszę wylotową obciąć pod kątem ostrym 45 stopni na szerokość spoiny.
- Uszczelniacz wycisnąć za pomocą wyciskacza mechanicznego i przez wyciskanie układać spoinę
- Spoinę wygładzić za pomocą pacy lub szpachelki
- Obróbki dokonać w czasie obrabialności podanej w tabeli z danymi technicznymi.
- Zaraz po zakończeniu obróbki usunąć taśmę malarską.
- Spoinę pozostawić do całkowitego utwardzenia.

Prace po zakończeniu aplikacji

- Nieutwardzony uszczelniacz z rąk, narzędzi i zabrudzonych powierzchni należy usunąć ręcznikiem papierowym.
- Narzędzia czyścić Czyścikiem do Bitumów lub rozpuszczalnikiem organicznym.
- NIE MYĆ RĄK ROZPUSZCZALNIKAMI ORGANICZNYMI.

OGRANICZENIA STOSOWANIA

- Uszczelniacz nie jest przeznaczony zarówno do kontaktu z żywnością, jak i do zastosowań medycznych. Produkt nie był badany ani przedkładany do testów dopuszczających zastosowania medyczne i farmaceutyczne.
- Przy pracy należy nosić odzież, okulary i rękawice ochronne.
- Produkt zawiera rozpuszczalnik organiczny, nie należy stosować wewnątrz pomieszczeń.
- Nie stosować w kontakcie ze smołą i do pap smołowych.
- Nie podgrzewać.
- Nie stosować do PP, PE – brak przyczepności. Słaba przyczepność do EPDM.
- Produkt może być zastosowany na styropian lub polistyren – w przypadku temperatur powyżej +35°C może nadtopić styropian.

USZCZELNIACZ DEKARSKI BITUMICZNY SREBRNY



Karta techniczna wyrobu. Data aktualizacji 01.07.2023

- Uszczelniacz nie jest przeznaczony do uszczelniania złączy z kamienia naturalnego np. granitu, piaskowca, marmuru.
- Uszczelniacza nie należy stosować na wrażliwych powierzchniach metalowych np. miedzi i jej stopach i srebrzance luster.
- Uszczelniacz nie jest przeznaczony do szklenia strukturalnego.

PRZECHOWYWANIE

Data ważności i numer partii na opakowaniu.

Przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnym i suchym miejscu, w temperaturze od +5°C do +25°C. Produkt może być przechowywany w temp. do -10°C, ale przed użyciem musi być konfekcjonowany przez co najmniej 24 godz. w temp. powyżej +15°C. Po pierwszym otwarciu należy opakowanie szczelnie zamknąć i jak najszybciej zużyć całą zawartość.

DANE KATALOGOWE

Indeks	Kolor	Pojemność	Ilość szt. w kartonie	Ilość szt. na palecie	Kod EAN
10050526	srebrny	280 ml	12	1440	590 2120 22012 0

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Chronić przed dziećmi. Należy przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy.

PRZED ZASTOSOWANIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z KARTĄ CHARAKTERYTYKI PRODUKTU I PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ NA OPAKOWANIU.

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.